



Blanchon Saturateur bois-DECKING OIL ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Blanchon DECKING OIL προορίζεται για την προστασία όλων των τύπων ξύλου (αυτόκλειστο ή όχι) που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους: ευρωπαϊκά σκληρά ξύλα, εξωτικά ξύλα, μαλακά ξύλα (συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου κέδρου). Φυσικά διεισδυτικό το λάδι Blanchon DECKING OIL είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την προστασία ειδών ξύλου που εμποτίζονται δύσκολα όπως ipé, iroko, sipo, teak (για πολύ σπάνια είδη, συμβουλευτείτε τις Τεχνικές Υπηρεσίες μας). Η εφαρμογή του λαδιού Blanchon DECKING OIL γίνεται με την τεχνική «υγρό σε υγρό» δημιουργώντας μια θεραπευτική προστασία που δεν ξεφλουδίζει και συντηρείται εύκολα. Το Blanchon DECKING OIL τονίζει, με το ματ φινιρίσμα του, παρόμοιο με εκείνο ενός "λαδωμένου ξύλου", της φυσικής κομψότητας του ξύλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- **Νέο Εξωτικό ξύλο:** Απολιπάνετε* με ένα πανί εμποτισμένο σε ασετόν.
- **Παλιό ακατέργαστο ξύλο, λεκιασμένο ή γκριζαρισμένο:** καθαρίστε χρησιμοποιώντας το καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα **Dégriseur Bois** της Syntilor.
- **Παλαιά φινιρίσματα (παλαιά χρώματα, βερνίκια ...):** τρίψτε με γυαλόχαρτο 40, 60 και στη συνέχεια 100 ή αφαιρέστε τα παλαιά υποστρώματα με το διαβρωτικό **Décapant** της Syntilor.
- Εφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, μία στρώση κατάλληλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων προϊόντος επεξεργασίας ξύλου.

ΣΗΜ.: *Στα καινούργια εξωτικά ξύλα προτείνεται η αρχική τους έκθεση στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες για περίπου 6 μήνες, ώστε να ανοίξουν οι πόροι και να δεχθεί βαθύ εμποτισμό με το DECKING OIL. Το ίδιο ισχύει και για τα αυτόκλειστα ξύλα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ένα ελαφρύ τρίψιμο (γυαλόχαρτο 80-100), πριν την εφαρμογή, σε όλες τις επιφάνειες, θα ανοίξει τους πόρους και θα διευκολύνει τη διείσδυση.

2

ΒΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αραιώνετε.
- Εφαρμόστε το προϊόν σε 2 πλούσιες και διαδοχικές στρώσεις με την τεχνική «υγρό σε υγρό» μέχρι την "άρνηση" του ξύλου, δηλαδή μέχρι το κορεσμένο ξύλο να μην μπορεί να απορροφήσει άλλο προϊόν πάντα προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου (εμποτίστε καλά τα αυλάκια, αρμούς και άκρα).
- Αφήστε να διεισδύσει για 5-10 λεπτά και στην συνέχεια καθαρίστε την περίσσεια υλικού με ένα καθαρό βαμβακερό πανάκι.
- Αν απαιτείται και σε περιπτώσεις πολυκαιρισμένων ξύλων, εφαρμόστε μια νέα στρώση προϊόντος για να δοθεί μια ομοιόμορφη όψη.
- Αφήστε το κορεσμένο ξύλο να σταθεροποιηθεί για περίπου 3 ημέρες πριν τη χρήση.
- Καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση με White Spirit.
- **Μαζέψτε τα πανάκια που χρησίμευσαν στο σκούπισμα αμέσως μετά τη χρήση και μην τα αφήνετε στον ήλιο (κίνδυνος αυτο-ανάφλεξης υφασμάτων διαποτισμένων με λάδι). Τα πανάκια μπορούν επίσης να φυλάσσονται μέσα σε νερό.**

3

ΒΗΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μόλις η επιφάνεια του ξύλου αρχίζει να ξανοίγει φυσικά από τις καιρικές συνθήκες και την υπερύδνη ακτινοβολία, εφαρμόστε το λάδι **Blanchon DECKING OIL** απευθείας στις ξανοιγμένες περιοχές.
- Σε περίπτωση καθυστερημένης συντήρησης, καθαρίστε πρώτα με το καθαριστικό για γκριζαρισμένα ξύλα **Dégriseur Bois** της Syntilor.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΡΗΤΙΝΗ	ΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	0,88 (± 0,03)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό ρευστό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΙΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Μεταξύ στρώσεων : 6 Ώρες Στεγνό: 24 ώρες Σε χρήση : 72 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	4-8m ² /L (για 2 στρώσεις)
ΟΨΗ	Ματ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2^{ης} στρώσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr, www.blanchon.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



White Spirit