



Isolant Xyloprim® Bois Tanniques

Το **αστάρι-βάση XYLOPRIM®** μπλοκάρει την ανέλκυση των τανινών, δημιουργώντας ένα "φράγμα" έτσι ώστε να μην εμφανίζονται οι ανεπιθύμητοι λεκέδες, χωρίς να αλλάζει τη συμπεριφορά της απορρόφησης του Ξύλου. Παραμένει μικροπορώδες και το ξύλο διατηρεί το αρχικό του χρώμα.

Το **αστάρι-βάση XYLOPRIM®** μονώνει και απομονώνει το φινιρίσμα που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια: στις περισσότερες περιπτώσεις βερνίκι εμποτισμού, αλλά και βερνίκι, χρώμα, κ.λπ. Η αρχική απόχρωση του ξύλου θα διατηρηθεί.

Οι Τανίνες είναι οργανικές ουσίες που υπάρχουν στα περισσότερα ξύλα. Τα χρώματά τους είναι, συχνά κίτρινο και μπορεί να αλλάξει σε σκούρο καφέ. Μερικά ξύλα, όπως βελανιδιές, καστανιές, έλατα Douglas, κόκκινος κέδρος, Niangon, meranti, Limba (ή fraké, που χρησιμοποιείται ευρέως σε κόντρα πλακέ) κ.λπ. έχουν να επιδείξουν μια υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες υψηλής δραστηριότητας.

Οι συνέπειες για τα άχρωμα φινιρίσματα και / ή διαφανή μπορεί να είναι οπτικά δυσάρεστες: οι τανίνες «ξερνούν» και είναι η αιτία κηλίδες, πανάδες, να δημιουργούν περισσότερο ή λιγότερο έντονα σημάδια.

Άχρωμο και μη λιπαρό, το XYLOPRIM® παρέχει την άνεση και την ασφάλεια στον χρήστη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μετά το στέγνωμα μπορεί να επικαλυφθεί από όλα τα φινιρίσματα: βερνίκια εμποτισμού, βερνίκια ή χρώματα.

Σημείωση: Το XYLOPRIM® δεν είναι ένα σκληρό φινιρίσμα και δεν προορίζεται για χρήση σε ξύλινα δάπεδα που υπόκεινται σε βαριά κυκλοφορία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- Το ξύλο πρέπει να είναι υγιές, καθαρό και στεγνό, χωρίς ίχνη ρητίνης ή παλιά βερνίκια, λεκέδες, βαφές, λάδια ή άλλα φινιρίσματα: τρίψτε και εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το διαβρωτικό DÉCAPANT GELIFIE 10'.
- Το XYLOPRIM® αναπτύσσει τα αντι-τανίνης χαρακτηριστικά του σε γυμνό ξύλο. Η εφαρμογή σε παλαιό ξύλο είναι δυνατή, πάντα με κάποια επιφύλαξη όσο αφορά το υπόστρωμα.
- Σε νέο ξύλο, αν είναι απαραίτητο, τρίψτε και ξεσκονίστε. Στην συνέχεια εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό-συντηρητικό ξύλου. Μολυσμένη ξυλεία θα πρέπει να τρίβεται, να καθαρίζεται και να εφαρμόζεται ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό-συντηρητικό ξύλου.
- Η εξωτική ξυλεία (meranti, Limba, κλπ), θα πρέπει πρώτα να απολιπνέται αν είναι απαραίτητο, με ασετόν. Σε Ξυλεία από Κωνοφόρα δέντρα, αφαιρέστε και απολιπνέτε με την χρήση ασετόν τυχόν θύλακες ρητίνης.
- Τρίψτε το ξύλο με γυαλόχαρτο (80) για να βελτιστοποιήσετε το άνοιγμα των πόρων.
- Σε όλες τις περιπτώσεις, καθαρίστε καλά την σκόνη και πριν την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Έτοιμο προς χρήση: Δεν αραιώνεται. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
- Εφαρμόστε 1 «πλούσια» στρώση προς την κατεύθυνση του βέννων του ξύλου, με πινέλο ή φαρδύ πινέλο ή ρολό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αυλακώσεις, τις αρθρώσεις και τα άκρα. Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής αραιώστε με νερό 5-10% και εφαρμόστε 2 στρώσεις.
- Το XYLOPRIM® δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλο προϊόν.
- Τρίψτε (με 80) προσεκτικά όλη την επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη. Απαγορεύεται η χρήση σύρματινου σφουγγαριού τριψίματος. Σε πολύ τανικά ξύλα (τα οποία συχνά έχουν μπαλώματα γύρω από τα μεταλλικά μέρη), εφαρμόστε και μια δεύτερη στρώση.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΡΗΤΙΝΗ	Ακρυλικής ρητίνες
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,03
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό ρευστό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 30 λεπτά Στεγνό : 2 ώρες Για επικάλυψη : 3 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12m ² /L
ΟΨΗ	Ματ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή.
- Επικαλύπτεται με τα περισσότερα φινιρίσματα: Βερνίκια εμποτισμού, βερνίκια κρούστας, χρώματα ξύλου, Λάδια, ναυτιλιακά χρώματα κτλ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr, www.blanchon.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

