

Syntilor



Rénovateur Terrasses Composites

Εχει σχεδιαστεί ειδικά για κάθετα και οριζόντια σύνθετη ξυλεία (επενδύσεις, βεράντες ...) που εκτίθενται σε εξωτερικούς χώρους άνω των 6 μηνών. Αναβιώνει το χρώμα τους και εξασθενίζει την ελαφριά, γκριζαρισμένη ή λευκασμένη εμφάνιση που δημιουργείται από τις καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία και την επαναλαμβανόμενη χρήση.

- Για όλα τα οριζόντια και κάθετα σύνθετα ξύλα
- Βεράντες, έπιπλα κήπου, επενδύσεις, περιφράξεις...
- Ειδικά για εξωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- Το συνθετικό ξύλο (WPC) πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Προτείνεται να γίνει η δοκιμή "πτώσης νερού" (τέστ απορρόφησης νερού) πριν την εφαρμογή.
- Το **καινούργιο συνθετικό ξύλο** πρέπει να εκτίθεται για μερικούς μήνες στις καιρικές συνθήκες (περίπου 6 μήνες) πριν την συντήρηση του.
- **Παλιό συνθετικό ξύλο, λεκιασμένο ή λερωμένο:** Καθαρίστε καλά με σαπούνι και νερό και περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε του **Rénovateur bois composite - Ανανεωτικό συνθετικών ξύλινων πατωμάτων.**

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η δοκιμή "πτώσης νερού" καθιστά δυνατό τον έλεγχο του πορώδους του συνθετικού ξύλου: λίγο νερό που εναποτίθενται στην επιφάνεια πρέπει να απορροφάται γρήγορα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αραιώνετε.
- Εφαρμόστε μια 1^η λεπτή στρώση προς την κατεύθυνση των ινών του συνθετικού ξύλου (εμποτίστε καλά τα αυλάκια, αρμούς και άκρα) με πινέλο, φαρδύ πινέλο ή ρολό.
- Προσέξτε ιδιαίτερα με τις αυλακώσεις και τα άκρα.
- Μαζέψτε με το πινέλο τυχόν υπερβάλλον προϊόν για να αποφύγετε ίχνη σταλάξεων ή γυαλάδων στην επιφάνεια.
- Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε μια 2^η στρώση μετά από 2 ώρες από την 1^η στρώση.
- Οι επιφάνειες δίνονται σε χρήση 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3

ΒΗΜΑ

- Μόλις η επιφάνεια του συνθετικού ξύλου (WPC) αρχίζει να ξανοίγει φυσικά από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία, εφαρμόστε το **Ανανεωτικό Συνθετικών ξύλινων πατωμάτων Syntilor** απευθείας στις ξανοιγμένες περιοχές.
- Για συνήθη συντήρηση: ένας απλός καθαρισμός και μια στρώση με το Ανανεωτικό Συνθετικών ξύλινων πατωμάτων Syntilor είναι αρκετό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	Ρητίνες βάσεως νερού υψηλής αντοχής 1,006 (±0,03)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 30' λεπτά Μεταξύ 2 στρώσεων: 2 ώρες Σε χρήση : 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	10-12m ² /L ανά στρώση
ΟΨΗ	Άχρωμο Ματ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2^{ης} στρώσης.
- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού.
- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων κάποιο άλλο προϊόν προστασίας κατάλληλο για εξωτερικά ξύλα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε πλαστικά δάπεδα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr, www.blanchon.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

