



XYLODHONE AQUARETHANE 5 ΧΡΟΝΙΑ

Το βερνίκι εμποτισμού και συντηρητικό επιφανείας **XYLODHONE® AQUARETHANE 5 χρόνια**, χαρίζει σε όλες τις, εξωτερικές και εσωτερικές ξυλοκατασκευές, φυσική ομορφιά και προστασία μακράς διάρκειας (έως 5 χρόνια αντοχής σε εξωτερική χρήση*). Η πλούσια σύστασή του χαρίζουν ευκολία χρήσης και την καλύτερη δυνατότητα επικάλυψης ατελειών, για εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα ξύλα, καινούργια ή παλαιά.

- Για όλα τα είδη ξύλου
- Κάθετες και κεκλιμένες ξυλοκατασκευές (υπόστεγα κήπων, σαλέ, παντζούρια, πύλες, φράχτες, παράθυρα, πέργκολες..)
- Εξωτερική - Εσωτερική χρήση

1

ΒΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- **Νέο ή τραχύ ξύλο:** τέλεια πρόσφυση σε γυμνό, καθαρό, στεγνό και υγιές ξύλο (εξωτερική ξυλεία πρέπει να απολιπανθεί (καλά με ασετόν) πριν την εφαρμογή.
- **Σε Γκριζαρισμένο ή μαυρισμένο ξύλο:** καθαρίστε με το Καθαριστικό **Dégriseur Bois Syntilor** και στη συνέχεια τρίψτε με γυαλόχαρτο No 80-100.
- **Επί παλαιού Βερνικιού εμποτισμού:** τρίψτε ελαφρώς με γυαλόχαρτο No120

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΟ **XYLODHONE® AQUARETHANE 5 χρόνια** μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους παλαιούς τύπους βερνικιών εμποτισμού.

- **Σε παλαιά φινιρίσματα (χρώματα, βερνίκια...)** : τρίψτε με γυαλόχαρτο No40, 60 και 100 ή χρησιμοποιήστε το διαβρωτικό **Décapant Syntilor** ώστε να επαναφέρετε την επιφάνεια ξύλου.
- Καθαρίστε καλά από την σκόνη.
- Σε μολυσμένα ξύλα: Ψύστε, καθαρίστε και μετά εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό προϊόν. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες τουλάχιστον πριν εφαρμόσετε το βερνίκι εμποτισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Έτοιμοι για χρήση, μην αραιώνετε.
- Αναμείξτε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε με πινέλο, φαρδύ πινέλο ή ένα πιστόλι ψεκασμού προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου σε πλούσιες στρώσεις.
- **Σε νέο ή γυμνό εξωτερικό ξύλο:** εφαρμογή 3 στρώσεων.
- **Σε νέο ή ανακατασκευασμένο εσωτερικό ξύλο:** εφαρμογή 2 στρώσεων.
- **Σε ξύλο με προϋπάρχον βερνίκι εμποτισμού σε καλή κατάσταση:** μια μόνο στρώση είναι αρκετή.
- **Σε ξύλο με προϋπάρχον βερνίκι εμποτισμού σε κακή κατάσταση:** τρίψτε τις κατεστραμμένες επιφάνειες με γυαλόχαρτο 120, καθαρίστε καλά από την σκόνη και στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις.
- Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.
- Σε κάθετες επιφάνειες ξύλου και σε περίπτωση Νότιας ή Δυτικής έκθεσης, εφαρμόστε 3 στρώσεις.
- Μην εφαρμόζετε πάνω σε Red Cedar.

Συμβουλή του Επαγγελματία

Σε όλες τις περιπτώσεις τρίψτε ελαφρά μεταξύ των στρώσεων (λεπτό γυαλόχαρτο) για να εξουδετερώσετε τις μικροατέλειες του ξύλου και να αποκτήσετε μια όμορφη όψη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνες ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,00 (± 0,05 αναλόγως την απόχρωση)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Γαλακτώδες υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 1 ώρα Ανά στρώση : 2 ώρες Πλήρως: 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Ματ/Σατινέ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	 Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A + (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).

- Εφαρμογή σε παλιά ή καινούργια ξύλα, υγιή, καθαρά μη λιπαρά και στεγνά (υγρασία κάτω από 10%). Μην εφαρμόζετε σε ξύλο του οποίου η υγρασία είναι ανώτερη του 10% ή του οποίου η υγρασία μεταβάλλεται σημαντικά.
- Μην εφαρμόζετε σε παρκέ και ξύλινα δάπεδα.
- Σε εξωτερικούς χώρους, η "άχρωμη" απόχρωση χρησιμοποιείται και για φινιρίσμα ή ανακαίνιση σε παρθένο ξύλο.
- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Έως 5 έτη αντοχή σε εξωτερική χρήση: Επιφάνειες: καινούρια ξύλα, εφαρμογή στρώσεων, εξαιρουμένων των λίγο εμποτιζόμενων ξύλων όπως η Δρυς, το Red Cedar, και το Ιρόκο. Παλαιά ή ανακαινιζόμενα ξύλα: υγιή, καθαρά, στεγνά και μη λιπαρά. Έκθεση: Σε κάθετες ξύλινες επιφάνειες μόνο. Σε περίπτωση Νότιας ή Δυτικής έκθεσης, εφαρμόστε σε 3 στρώσεις.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

