



ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 8 ΧΡΟΝΙΑ

Το **ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ** προορίζεται για την προστασία και διακόσμηση όλων των εξωτερικών και κάθετων ξυλεπενδύσεων. Η εξαιρετική καλυπτική του ικανότητα ενισχύει την ανθεκτικότητα της επιφάνειας προσφέροντας αντοχή μακράς διάρκειας.

- Για όλα τα είδη ξύλου*
- Κάθετες και οριζόντιες** ξυλεπενδύσεις
- Εξωτερική – Εσωτερική χρήση

1

ΒΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- **Νέο ή τραχύ ξύλο:** τέλεια πρόσφυση σε γυμνά, καθαρά, ξηρά και υγιή ξύλα (στην περίπτωση εξωτερικής ξυλείας απαιτείται εκ των προτέρων απολίπανση).
- **Γκριζαρισμένο ή μαυρισμένο ξύλο:** καθαρίστε με το καθαριστικό Dégriseur Bois Syntilor και μετά τρίψτε με γυαλόχαρτο (κοκ. 80).
- **Ξύλο που έχει ήδη άλλο βερνίκι εμποτισμού:** τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (κοκ. 120).
- **Ξύλο με παλαιά φινιρίσματα:** τρίψτε διαδοχικά με γυαλόχαρτο κοκ. 40, 60 και στη συνέχεια 100 ή με την χρήση διαβρωτικού εμφανίστε ξανά πλήρες το ξύλο.
- Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με ένα κατάλληλο προϊόν κατά των ξυλοφάγων εντόμων ξύλου.

2

ΒΗΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση, μην αραιώνετε το προϊόν.

Εφαρμόστε με πινέλο, φαρδύ πινέλο ή πιστόλι βαφής πάντα προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου.

Σε νέο ή γυμνό ξύλο: Σε εξωτερικούς χώρους: τρεις στρώσεις.

Σε παλαιό ξύλο με προϋπάρχον άλλο βερνίκι εμποτισμού: Σε καλή κατάσταση: μια στρώση είναι αρκετή.

Σε κακή κατάσταση: τρίψτε τις προβληματικές επιφάνειες με γυαλόχαρτο κοκ.120, αφαιρέστε τη σκόνη και μετά εφαρμόστε δύο στρώσεις.

Τρίψτε μεταξύ των στρώσεων (γυαλόχαρτο κοκ.120 έως 180) για να εξαλείψετε τις μικρές αγγριάδες στο ξύλο ώστε να έχετε μια πολύ καλή εμφάνιση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: σε εξωτερικούς χώρους, το "Άχρωμο" μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του ως φινιρίσμα ή για την ανακαίνιση ήδη εμποτισμένου ξύλου με μια έγχρωμη απόχρωση. Μην το εφαρμόζετε σε παρκέ και ξύλινο δάπεδο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (20°C)	0,94
ΣΥΝΟΧΗ	Κρεμώδης υγρή
ΣΤΕΓΝΟ	Μεταξύ 2 στρώσεων : 10 ώρες (στους 20°C, 65% υγρασία) Πλήρως : 10 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	16m ² /L ανά στρώση
ΟΨΗ	Κηρώδης φυσική

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 ° C ή πάνω από 30 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



Η εγγύηση Έως και 8 χρόνια αντοχή εξωτερικά εφαρμόζεται:** σε νέο ή παλαιό ξύλο, καθαρό, μη λιπαρό και στεγνό (υγρασία μικρότερη από 10%), κατάλληλα προετοιμασμένο. Η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε 3 στρώσεις σύμφωνα με τη συνιστάμενη απόδοση και να στεγνώνει πλήρως υπό κανονικές συνθήκες. Να εφαρμόζεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης (κάθετες ξύλινες επιφάνειες) και συντήρησης. Η διάρκεια αντοχής είναι περιορισμένη και μειώνετε σε είδη ξύλων που δεν εμποτίζονται εύκολα όπως Δρυς, Ιγκο κ.λπ., καθώς και στην περίπτωση της έκθεσης τους σε Νότιου ή Δυτικού προσανατολισμού επιφάνειες. Μην εφαρμόζετε στον Κόκκινο Κέδρο. * Οι οριζόντιες επιφάνειες** θα πρέπει να διαθέτουν κλίσεις ώστε το νερό να μην λιμνάζει για πολλές ημέρες.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημέρωση. Δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση από μέρους μας ούτε να αναλάβουν την ευθύνη μας κατά τη χρήση των προϊόντων μας. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.