

AGUAPLAST EXPRESS

Εσωτερικής χρήσης ταχυστέγνωτος
γεμιστικός στόκος



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών έως 5cm.
- Άμεση ανακαίνιση όλων των τύπων υποστρωμάτων συμπεριλαμβανομένων μη απορροφητικών όπως γυαλιστερές βαφές, πλακάκια, κεραμικά κ.λπ.
- Ανακαίνιση υγρών εσωτερικών χώρων όπως μπάνια και κουζίνες.
- Εξομάλυνση και επιπέδωση τοίχων και οροφών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμεντού και ασβέστη	3
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	3
Κεραμικά τούβλα	3
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	3
Σοβάς και επιχρίσματα	3
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	3
Χρώματα Ματ	-
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	3
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	2
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων, σπινέ/γυαλιστερό/eggshell	3
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	3
Πιτσιλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	3
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	3
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	3
Λείο Σκυρόδεμα	3
Εξωτερικά	
Βαμμένες προσόψεις	-
Εξωτερικοί Ακρυλικοί σοβάδες	-
Προσόψεις με τούβλα	-
Υγρά υποστρώματα	3
Υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία	-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στέγνωμα «Εξπρές» : Μπορεί να τριφτεί και να καλυφθεί πολύ γρήγορα, μετά από 3 ώρες.
- Μεγάλη ικανότητα πλήρωσης: Πάχος έως 50mm χωρίς συρρίκνωση.
- Επιτρέπει την εφαρμογή υγρό σε υγρό. Η δεύτερη στρώση, εάν απαιτείται, μπορεί να εφαρμοστεί πριν στεγνώσει τελείως η πρώτη.
- Πολύ εύκολη και άνετη ανάμειξη και τρίψιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Σκόνη
Σύνθεση	Γύψος, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	< 100 μm
Πυκνότητα	Χύμα σε σκόνη: 0,8 gr/cc Μικτή φρέσκια πάστα: 1,2 g/cm ³
pH	Πάστα: 11 - Μετά από 24ώρες : 9
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Σπάτουλα, μεγάλη σπάτουλα (λεπίδα)
Αναλογία ανάμειξης	0,45 L νερό / 1kg σκόνης
Μέγιστο πάχος στρώσης	50 mm
Χρόνος εργασιμότητας	45' Λεπτά
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	3 Ώρες
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Μετά από πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	1 kg/m ² /mm
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70219-002	Κουτί 1 kg	10	63 Χαρτοκιβώτια
70219-001	Κουτί 5 kg	4	63 Χαρτοκιβώτια
70219-004	Σάκος 15 kg	-	48 Σάκοι

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερή ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ. Εφαρμόστε DELTAFIX ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να σταθεροποιήσετε τα αδύναμα και με κιμωλίαση υποστρώματα. Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε απορροφητικά υποστρώματα με FIXACRYL ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να μειώσετε την απορρόφηση της επιφάνειας. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. Επισκευάστε και σφραγίστε τις δυναμικές ρωγμές με AGUAPLAST FIBRA ή FLEX FILL. Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται η χρήση υαλοπλέγματος από όταν καλύπτετε πολύ υαλιστερά πλακάκια ή μωσαϊκό.

Ενσωματώστε το πλέγμα στη φρέσκια πρώτη στρώση πιέζοντας με την σπάτουλα και ισκώνοντας προς τα κάτω. Επικαλύπτονται οι διχτυωτοί σύνδεσμοι κατά 5cm. Μόλις στεγνώσει, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση για να αποκτήσετε ένα λείο φινιρίσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό, δοχείο και εργαλεία για να αναμείξετε το προϊόν. Αναμείξτε σε αναλογία 0,45 L νερό / 1 kg σκόνης. Ρίξτε σταδιακά τη σκόνη σε νερό, ανακατεύοντας μέχρι να ληφθεί μια ομοιογενή πάστα χωρίς σβόλους. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η πάστα παραμένει εφαρμόσιμη για περίπου 45' λεπτά στους 20°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μειώσουν και οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο εργασίας. Μην ανακατέψετε ξανά το μίγμα. Μην προσθέτετε νερό ή σκόνη μόλις αρχίσει να δένει το προϊόν. Μην προσθέτετε υπερβολικό νερό για να αποφύγετε τη συρρίκνωση. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας στοκαδόρο, ανοξείδωτη σπάτουλα ή λεπίδα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής, επίστρωση φινιρίσματος, ταπετσαρία κ.λπ. Τα διακοσμητικά φινιρίσματα μπορούν να εφαρμοστούν μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος διατήρησης: Σάκος 1 έτος/κουτί 3 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε σωστά μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη και 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Υλικό από υπεύθυνες πηγές.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα Πρότυπα και Πιστοποιητικά :

Classification EN 16566:2014 (G3S2V0W0A0C0R0)

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.