

AGUAPLAST SUPER REPAIR

Γρήγορου στεγνώματος και πολλαπλών χρήσεων
γεμιστικός στόκος εξωτερικής χρήσης



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την αναπαραγωγή και διαμόρφωση γείσων και άκρων μπαλκονιών, στηλών, κολόνων κ.λπ. χωρίς ξυλότυπο ή καλούπι.
- Για την ανακατασκευή διακοσμητικών στοιχείων και όγκων προσόψεων, αγαλμάτων κ.λπ.
- Γέμισμα τρυπών και ρωγμών οποιουδήποτε μεγέθους.
- Προσκολλάτε και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμέντου και ασβέστη	3
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	3
Κεραμικά τούβλα	3
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	3
Σοβάς και επιχρίσματα	3
Τσιμεντοσανίδες και ινοτσιμεντοσανίδες	3
Χρώματα Ματ	3
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	3
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	3
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλιές στρώσεις χρωμάτων, σπινέ/γυαλιστερό/eggshell	3
Παλιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	3
Πισπιλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	3
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	3
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	3
Λείο Σκυρόδεμα	3
Εξωτερικά	
Βαμμένες προσόψεις	3
Εξωτερικοί Ακρυλικοί σοβάδες	3
Προσόψεις με τούβλα	3
Υγρά υποστρώματα	3
Υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία	-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γεμιστικό στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Γρήγορο στέγνωμα και γρήγορη απόκτηση μηχανικών ιδιοτήτων. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 24 ώρες.
- Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.
- Χωρίς περιορισμό πάχους. Χωρίς συρρίκνωση ή ρηγμάτωση.
- Μπορεί εύκολα να κοπεί, να διαμορφωθεί και να σμιλευτεί.
- Εύκαμπος.
- Ανθεκτικός στους κραδασμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Σκόνη
Σύνθεση	Τσιμέντο, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	< 500 μm
Πυκνότητα	Μαζική πυκνότητα σκόνης: 0,9 gr/cc Ανάμικτη φρέσκια πάστα: 1,4 gr/cc
Αντοχή σε θλίψη (28 ημέρες)	200 ± 20 kg / cm ²
Αντοχή σε κάμψη (28 ημέρες)	80 ± 10 kg / cm ²
Αντοχή σε κύκλους κατάψυξη/απόψυξη	25 κύκλοι -15°C/+20°C χωρίς αλλαγές
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Στοκαδόρος, Σπάτουλα, Μυστρί
Αναλογία ανάμειξης	0,4 L νερό / 1kg σκόνη
Μέγιστο πάχος στρώσης	Χωρίς όριο
Χρόνος εργασιμότητας	30' Λεπτά
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	-
Κατανάλωση	1 kg/m ² /mm
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	24 ώρες (3 ώρες σε λεπτές στρώσεις)
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική/Εξωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
7022 2-001	Κουτί 1 Kg	10	63 Χαρτοκιβώτια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερί ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του γεμιστικού στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλαιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ. Εφαρμόστε DELTAFIX ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να σταθεροποιήσετε τα αδύναμα και με κιμωλίαση υποστρώματα. Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε τα απορροφητικά υποστρώματα με FIXACRYL ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να μειώσετε την απορρόφηση της επιφάνειας. Μουσκεψτε ή βρέξτε το υπόστρωμα πριν την εφαρμογή για να μειωθεί η απορρόφηση. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Επισκευάστε και σφραγίστε τις δυναμικές ρωγμές με AGUAPLAST FIBRA ή FLEX FILL. Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

Η χρήση πλέγματος, ανθεκτικού στα αλκάλια, συνιστάται για την ενίσχυση ειδικών σημείων όπως δομικές αρθρώσεις, αρμοί μεταξύ υλικών διαφορετικής φύσης, πλαίσια παραθύρων, υπέρθυρα κ.λπ. Ενσωματώστε το πλέγμα στη φρέσκια πρώτη στρώση πιέζοντας με το μυστρί και επιπεδώστε. Επικαλύπτονται οι διχτυωτοί σύνδεσμοι κατά 5 cm. Μόλις στεγνώσει, εφαρμόστε μια 2^η στρώση για να αποκτήσετε ένα λείο φινιρίσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό, δοχείο και εργαλεία για να αναμείξετε το προϊόν. Αναμείξτε σε αναλογία 0,4 L νερό / 1 kg σκόνης. Ρίξτε σταδιακά τη σκόνη σε νερό, ανακατεύοντας μέχρι να ληφθεί μια ομοιογενής πάστα χωρίς σβόλους. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η πάστα παραμένει εφαρμόσιμη για περίπου 30' λεπτά στους 20°C. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μειώσουν και οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο εργασίας. Μην ανακατέψετε ξανά το μίγμα. Μην προσθέτετε νερό ή σκόνη μόλις αρχίσει να δένει το προϊόν. Μην προσθέτετε υπερβολικό νερό για να αποφύγετε τη συρρίκνωση. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας μυστρί, ανοξείδωτη σπάτουλα ή λεπίδα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφίστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής ή φινιρίσμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 3 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η σκόνη πρέπει να συλλέγεται, να σφραγίζεται καλά σε σάκους και να απορρίπτεται σε εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη και 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Υλικό από υπεύθυνες πηγές.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα πρότυπα και πιστοποιητικά:

Classification EN 16566:2014 (G3S3V0W0A0C0R0)

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.