

AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Επαγγελματικός ελαφρύς έτοιμος στόκος για εξωτερικές εφαρμογές



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ανακαίνιση βαμμένων εξωτερικών τοίχων.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα εξωτερικών επιφανειών.
- Γέμισμα μικρών οπών έως 5 mm.
- Άμεση εφαρμογή σε πλακάκια και κεραμικά σε υγρές περιοχές όπως μπάνια ή κουζίνες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμέντου και ασβέστη	3
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	3
Κεραμικά τούβλα	3
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	3
Σοβάς και επιχρίσματα	3
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	3
Χρώματα Μαρ	3
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	3
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	3
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων, σαπινέ/γυαλιστερό/eggshell	3
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	3
Πιπλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	3
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	3
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	3
Λείο Σκυρόδεμα	3
Εξωτερικά	
Βαμμένες προσόψεις	3
Εξωτερικοί Ακρυλικοί σοβάδες	3
Προσόψεις με τούβλα	3
Υγρά υποστρώματα	-
Υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία	-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λεπτότερο και λιγότερο απορροφητικό φινίρισμα από τους συνήθεις παραδοσιακούς επισκευαστικούς στόκους με βάση το τσιμέντο.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Γρήγορο στέγνωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο.
- Εξαιρετική συγκόλληση ακόμη και σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως πλακάκια, γυαλιστερά κεραμικά, βαμμένες προσόψεις κλπ.
- Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
- Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών.
- Αναπνέων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Έτοιμη πάστα
Σύνθεση	Νερό, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος σωματιδίων	< 200 μm
Πυκνότητα	1,2 g/cm ³
pH	-
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Στοκαδόρος, Σπάτουλα, Πιστόλι Airless
Αναλογία ανάμειξης	-
Μέγιστο πάχος στρώσης	5 mm
Χρόνος εργασιμότητας	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	12 Ωρες /mm
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Μετά από πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	1.20 kg/m ² /mm
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική/Εξωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70079-001	Δοχείο 10 L	-	44 Δοχεία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόστε σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κερί ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ. Εφαρμόστε DELTAFIX ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να σταθεροποιήσετε τα αδύναμα και με κιμωλίαση υποστρώματα. Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε απορροφητικά υποστρώματα με FIXACRYL ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να μειώσετε την απορρόφηση της επιφάνειας. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. Γεμίστε βαθιές τρύπες και μεγαλύτερα κενά με το AGUAPLAST SUPER REPAIR. Επισκευάστε και σφραγίστε τις δυναμικές ρωγμές με AGUAPLAST FIBRA ή FLEX FILL.

Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

Η χρήση πλέγματος ανθεκτικού στα αλκάλια ενδείκνυται για την ενίσχυση ειδικών σημείων όπως δομικές αρθρώσεις, αρμοί μεταξύ υλικών διαφορετικής φύσης, κουφώματα παραθύρων, υπέρθυρα κ.λπ. Ενσωματώστε το πλέγμα στη φρέσκια πρώτη στρώση πιέζοντας με τη σπάτουλα και επιπεδώστε προς τα κάτω. Επικαλύπτονται οι διχτυωτοί σύνδεσμοι κατά 5 cm. Μόλις στεγνώσει, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση για να αποκτήσετε ένα λείο φινιρίσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έτοιμος προς χρήση στόκος σε πάστα. Εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας ανοξείδωτο στοκαδόρο, σπάτουλα ή λεπίδα. Μπορεί να ψεκαστεί με μηχανήμα Airless (ελάχιστος όγκος παράδοσης 5 l/min - ακροφύσιο έως 5,31). Δεν χρειάζεται φίλτρο για την εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος για τον καθαρισμό. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής, επίστρωση φινιρίσματος, ταπετσαρία κ.λπ. Τα διακοσμητικά φινιρίσματα μπορούν να εφαρμοστούν μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 1 χρόνος. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα πρότυπα και πιστοποιητικά:

Classification EN 16566:2014 (G3S3V1W3A0C0R0)

Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.