



SMALTI

CERAMIDE 2K Smalto Epossidico

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γυαλιστερή βαφή με βάση εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών, για βάψιμο τσιμεντένιων δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπών επιφανειών.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γυαλιστερό
- Ανθεκτικό στην τριβή
- Ανθεκτικό στα απορρυπαντικά και στα διαλύματα του νοικοκυριού
- Διακοσμεί και προστατεύει

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ)

Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για δάπεδα.
Ευρωπαϊκό όριο για το CERAMIDE (κατ. Υ/Ι): 140 g/L (2010). Το CERAMIDE (A+B) περιέχει κατά μέγιστο 140 g/L ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καινούριο πάτωμα: μετά τη σκλήρυνση του τσιμεντού (μετά από ένα μήνα), βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επικολλημένες ουσίες (κεριά, σιλικόνη) που μπορούν να εμποδίσουν την πλήρη απορρόφηση του χρώματος. Το πάτωμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και δεν πρέπει να υπάρχουν τριχοειδείς ρηγματώσεις και υγρασία.

Βάλτε στην επιφάνεια 1-2% υδροχλωρικού οξέος και αφήστε το μέχρι να μη σχηματίζονται φυσαλίδες αερίου, κατόπιν ξεπλύνετε. Εάν κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιήστε πεχαμετρικό χαρτί για να ελέγξετε την οξύτητα της επιφάνειας, μετά αφήστε να στεγνώσει.

Ήδη βαμμένο πάτωμα: αφαιρέστε τα ξεφλουδισμένα μέρη παλαιού χρώματος, τρίψτε επιμελώς για να αgridέψετε την επιφάνεια ώστε να διευκολύνετε την απορρόφηση. Στοκάρτε τις ατέλειες με κατάλληλο στόκο δαπέδου. Ξεπλύνετε με νερό και απορρυπαντικά αφαιρώντας τη βρωμιά και τα λάδια. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.

Κατεστραμμένο πάτωμα: εάν το πάτωμα έχει σημάδια σπασίματος ή αποκολλημένων κομματιών, είναι απαραίτητο να τα απομακρύνετε και να τα επισκευάσετε. Απολυμάνετε επιμελώς με απορρυπαντικό και νερό. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε να στεγνώσει. Μπορείτε να προσθέσετε ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO, που αποτελείται από σφαιρίδια πολυουρεθάνης, για να αυξήσετε την αντιολισθητική ιδιότητα του πατώματος.

Είδη υγιεινής, μπανιέρες, νιπτήρες από πορσελάνη: αφαιρέστε τα ξεφλουδισμένα ή φθαρμένα μέρη, τρίψτε επιμελώς για να αgridέψετε την επιφάνεια ώστε να διευκολύνετε την απορρόφηση. Ξεπλύνετε με νερό και απορρυπαντικά αφαιρώντας τη βρωμιά και τα λάδια. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Καθαρίστε καλά με Ασετόν ώστε να αφαιρεθούν πλήρως λίπη, υπολείμματα σαπουνιού κτλ...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε δύο στρώσεις με το χρώμα CERAMIDE 2K. Για την 1η στρώση είναι απαραίτητο να αραιώσετε με 5-10% νερό. Για την 2η στρώση συνίσταται να μην ξεπεράσετε το 5% αραιώσης. Περάστε την 2η στρώση μετά από 18 ώρες, αλλά μην υπερβείτε τις 72 ώρες από την πρώτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μόλις αναμίξετε το προϊόν με τον καταλύτη (A+B) περιμένετε μερικά λεπτά από την εφαρμογή. Όταν τελειώσετε, τα αναμειγμένα προϊόντα δεν πρέπει να μπουν στο αρχικό δοχείο. Η επιφάνεια θα μπορεί να δοθεί σε χρήση μετά από 36-48 ώρες σε θερμοκρασία 20°C. Πλήρης σκλήρυνση που εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση και τα καλύτερα χαρακτηριστικά, επιτυγχάνεται σε περίπου 10-12 ημέρες στους 20°C. Έχετε υπ' όψη ότι αν και στις εξωτερικές εφαρμογές όλα τα εποξειδικά χρώματα και βερνίκια τείνουν να χάσουν τη λάμψη τους, οι προστατευτικές ιδιότητές τους παραμένουν αναλλοίωτες.

Συνθήκες περιβάλλοντος και επιφάνειας:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και να μην έχει σκόνη, λάδια και άλλες λιπαντικές ουσίες. Θερμοκρασία δωματίου: ελάχιστη +10°C / μέγιστη +35°C. Σχετική υγρασία: μικρότερη του 75%. Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστη +10°C / μέγιστη +35°C.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διατηρήστε το δοχείο καλά κλεισμένο.
- Φυλάξτε το σε δροσερό μέρος μακριά από εστίες θερμότητας.
- Δεν απαιτείται ετικετοκόλληση των κινδύνων.
- Οδηγίες χρήσης για τον καταναλωτή περιλαμβάνονται στο Φύλλο Οδηγιών.
- Άδεια δοχεία, ή δοχεία με υπολείμματα αποξηραμένου προϊόντος, πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



SMALTI

CERAMIDE 2K Smalto Epossidico

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στους 20°C και 60% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Τελείωμα επικάλυψης και εφέ γυαλάδα		Γυαλιστερό κατ' Ελάχιστο 80% gloss
Πυκνότητα (g/ml)	MPL 007 (UNI 8910)	1,200-1,400 χρώμα 1,010-1,100 σκληρυντής
Ιξώδες	MPL 021 (ASTM D 2196)	3.000-5.000 χρώμα Μέγιστο 250 σκληρυντής
Υπολογισμένο ποσό εφαρμογής τετραγωνικά μέτρα/λίτρο	MPL 052 (ISO 7254)	10-12
Προτεινόμενο πάχος στεγνού στρώματος μm ανά πέρασμα	MPL 056 (ASTM D 1186)	50-60
Σημείο ανάφλεξης °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 61 (μη εύφλεκτο)
Περιεχόμενο σε στερεά	MPL 027 (UNI 8906)	50-70 συστατικό Α 30-50 συστατικό Β
Βάρος %		Τουλάχιστον 36 μήνες
Χρόνος ζωής (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	MPL 064 (UNI 10154)	
Στεγνό χωρίς κολλώδη υφή (ώρες)	MPL 033	0,5-1
Στεγνό χωρίς υπόλειμμα στην αφή (ώρες)	MPL 033	2-5
Στεγνό (ώρες)	MPL 033	18-20
Στεγνό που μπορεί να επαναβαφεί - επικαλυφθεί (ώρες)	MPL 037	18-72
Χρόνος ζωής σε δοχείο (Ώρες)		Ελάχιστο 3
Κατάλληλο να πατηθεί (Ώρες)		Μετά από 36-48
Κατάλληλο να πατηθεί από οχήματα (Ημέρες)		Μετά από 10-12
Εξωτερικά/εσωτερικά		Όχι/Ναι
Χρώματα		Λευκό



SMALTI

CERAMIDE 2K Smalto Epossidico

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στους 20°C και 60% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Συνδετικό υλικό		Εποξειδική ρητίνη
Σύνθεση		100 γραμμάρια βερνίκι & 19 γραμμάρια σκληρυντής 80ml βερνίκι & 20ml σκληρυντής
Καθαρισμός εργαλείων		Νερό και σαπούνι
Διαλύτης		Νερό
Όγκος % για εφαρμογή με ρολό	MPL 063	Πρώτη στρώση : 5-10% Δεύτερη στρώση: μέγιστο 5%
Όγκος % για εφαρμογή με πινέλο	MPL 063	Πρώτη στρώση : 5-10% Δεύτερη στρώση: μέγιστο 5%
Όγκος % για εφαρμογή με πιστόλι βαφής	MPL 063	Πρώτη στρώση: 10-20% Δεύτερη στρώση: μέγιστο 5-10%

Όλες οι τεχνικές ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν είναι αποτέλεσμα της καλύτερης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τυχόν αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των υλικών προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στη σελίδα ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της συλλογής ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και ειδικότερα όσα υποδεικνύονται σε αυτό το φύλλο, ειδικά όσον αφορά την προετοιμασία και την καταλληλότητα των στηρίξεων. Η τεχνική υπηρεσία του Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30


Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it