

Segui il tuo Istinto - ISTINTO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ	Segui il tuo Istinto Φυσικό, υψηλής ποιότητας stucco που έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Περιέχει στοιχεία χοντρόκοκκου λευκού μαρμάρου, ασβέστη και άλλα ορυκτά στοιχεία.
ΧΡΗΣΗ	Είναι ένα καινοτόμο προϊόν της κατηγορίας των stucco και έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις των χρωμάτων, της ταχύτητας στην εφαρμογή και των δεκάδων διαφορετικών εφέ που μπορεί να αναπαράγει.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1.560 ± 30 gr / lt στους 25 ° C απόδοση: 1,7-2 Kg/m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής) Οψη Ματ – σατινέ & γυαλιστερή ανάλογα της μεθόδου εφαρμογής pH 12,5 (μετά από 30 ημέρες) Αντίδραση στην φωτιά κατηγορία A (σύμφωνα με Αμερικανικά και Γερμανικά τεστ) Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια Χρώματα: Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GgF, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)
ΣΤΕΓΝΟ	Συσκευασία: Kg. 4 – 8 και 24Kg επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C επαναβαφή: 12-16 ώρες στους 20°C σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C. Πλήρως στεγνό (απόκτηση 100% μηχανικών ιδιοτήτων) μετά από 28 ημέρες.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Το Segui il tuo Istinto ή αλλιώς ISTINTO είναι μια επίστρωση με βάση ασβέστη, σκόνες μαρμάρου διαφορετικών μεγεθών και φυσικά ορυκτά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή, έχει εξαιρετική δύναμη πλήρωσης και έχει φυσική αντίσταση στην επίθεση από μούχλα και βακτήρια. Απόλυτα σταθερό με την πάροδο του χρόνου, διατηρεί την διαπνοή του υποστρώματος αμετάβλητη λόγω της υψηλής διαπερατότητάς του στους υδρατμούς. Εφαρμόζεται μόνο με μια στρώση.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS NATURALE αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του ISTINTO. Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS NATURALE αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του ISTINTO. Σημ.: Όταν το υπόστρωμα είναι γυψοσανίδα, απαιτείται η επιφάνεια να σπατουλαριστεί στο σύνολό της και όχι μόνο στις ενώσεις και βίδες της. Στην συνέχεια πρέπει να ασταρωθεί με ένα ενδελεγχμένο στάρι γυψοσανίδας και μετά ακολουθείτε η παραπάνω διαδικασία προετοιμασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραιώση: έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργαλεία εφαρμογής: με την ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto
Στρώσεις: μία (1) στρώση

Ακολουθήστε το ΕΝΣΤΙΚΤΟ - ISTINTO σας για να δημιουργήσετε ανακούφιση και λείες επιφάνειες.

Μπορείτε να αποκτήσετε τα φινιρίσματα Pietra Spaccata, Pietra Levigata, Pietra Vissuta, Pietra Intagliata, Cemento Naturale, Pietra Zen, Bamboo και Pietra Contemporanea.

Εφαρμόστε το προϊόν σε 1 στρώση, χρησιμοποιώντας την ειδική INOX-ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto. Προετοιμάστε την απόχρωση με την χρωστική που υποδεικνύεται στο χρωματολόγιο, ανακατέψτε με έναν μηχανικό αναδευτήρα και επιτρέψτε το μείγμα να «κάσει» για 24 ώρες,

Πρώτη Στρώση: εφαρμόστε το υλικό στην επιφάνεια με μεγάλες κινήσεις χρησιμοποιώντας την INOX-ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto. Στην συνέχεια και ανάλογα με το εφέ που θέλετε να δημιουργήσετε, χρησιμοποιείτε το κατάλληλο κατά περίπτωση εργαλείο.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι αρκετά πηχτό ή σε αποχρώσεις που απαιτείται να προστεθούν 3 συσκευασίες χρωστικού των 0,75L προσθέστε το πρόσθετο πηκτικό ADDENSANTE (έως μια συσκευασία των 62 ml σε ένα δοχείο των 24 kg ISTINTO).

Για την δημιουργία των πολλών διαφορετικών εφέ κοιτάξτε τα video στην διεύθυνση :

<http://www.youtube.com/watch?v=x6DU6QIBdXI&feature=youtu.be>

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 ημέρες αργότερα και προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η ικανότητα πλυσίματος της επιφάνειας, εφαρμόστε το προστατευτικό φυσικό κερί **Cera d'Api**.

Με το βερνίκι νερού VETRO: Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το VETRO πρέπει να εφαρμοστεί και πάνω από πλακάκια.

Απόδοση VETRO : 8 - 10 m² /L

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 35 g/l

Επισημάνσεις κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P264 - Πλύνετε το μέρος του σώματος που έρχονται σε επαφή μετά τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα). P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: συμβουλευτείτε ένα γιατρό. P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. P310:

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2021