



ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ Intensiv® Biosourcé

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

- Το **INTENSIV® BLANCHON** είναι ένα βερνίκι πατωμάτων & παρκέ δύο συστατικών βιολογικής προέλευσης, βασισμένο σε ρητίνες πολυουρεθάνης νερού. Περιέχει 78% φυσικά, ορυκτά και βιολογικά συστατικά (όχι από βιολογική γεωργία), συμπεριλαμβανομένου 20% άνθρακα βιολογικής προέλευσης που προσμετράτε σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640.
- Το **INTENSIV® BLANCHON** είναι άοσμο και ο σκληρυντής του Aqua Pro είναι ένα πραγματικό, υδατοδιαλυτό σκληρυντικό πολυουρεθάνης.
- Βασίζεται σε σύνθετες ρητίνες Carbon, που επιλέγονται για την απaráμλλη αντοχή τους στη φθορά, την τριβή και τις γρατσουνιές, και οι οποίες δεν αντιδρούν σε δυνητικά διαβρωτικές ουσίες: καθαριστικά, απολυμαντικά, οινόπνευμα, κρασί, τσάι, μελάνι, σάλτσες κ.λπ.
- Διαθέτοντας εξαιρετική απόδοση και γρήγορη σκλήρυνση, τα συστατικά του καθιστούν το **INTENSIV®** κατάλληλο για όλους τους χώρους, και ιδίως σε μέρη που υπόκεινται σε έντονη κυκλοφορία: καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία, διάδρομοι, είσοδοι.
- Το **INTENSIV®** εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ξύλου που χρησιμοποιούνται συνήθως (σπάνια είδη και καρυδιά, επικοινωνήστε μαζί μας). Η ανοιχτόχρωμη απόχρωση του διατηρεί και τονίζει τις βένες και τον φυσικό τόνο του ξύλου.
- Διατίθεται σε : Γυαλιστερό, Σατέν, Ματ, Εξαιρετικά Ματ και Αόρατο Εφέ. Το 6^ο φινιρίσμα: Το Nature Effect έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διατηρήσει την αρχική εμφάνιση των ανοιχτόχρωμων ξύλων και θα εφαρμοστεί μόνο σε αυτού του είδους τα είδη ξύλου.
- Πιθανή χρήση σε σκυρόδεμα εσωτερικού χώρου.

*Πληροφορίες για το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα των εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας με εισπνοή, σε κλίμακα κλάσης που κυμαίνεται από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές).

**Ταξινομήση πυρκαγιάς CflS1 που λαμβάνεται σε δάπεδο δρυός ή οξιάς πάχους 8 χιλιοστών κολλημένο στο στήριγμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Προετοιμασία ενός καινούργιου ή παλαιού παρκέ με τρίψιμο: το ξύλο που θα επικαλυφθεί θα πρέπει να τριφτεί έως «γυμνό ξύλο» με γυαλόχαρτο (No 24 ή 36) και να ξεχοντρίσει με γυαλόχαρτο No 50 ή 60. Το τελικό τρίψιμο πριν το φινιρίσμα θα πρέπει να γίνει με γυαλόχαρτο No 100 ή 120 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στη συνέχεια ξεσκονίστε καλά.
- Το παρκέ δάπεδο πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό και στεγνό: γενικά, υγρασία μικρότερη από 10%. συμβουλευτείτε το Τ.Φ σε ισχύ (απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή λευκαντικών).
- Σε κολλημένα παρκέ-δάπεδα, συνιστάται η χρήση του BLANCHON WOOD PUTTY BINDER για αναπλήρωση-στοκάρισμα «πάντα έγχρωμο» (συμβουλευτείτε το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων του προϊόντος).

Θεραπεία ξυλοφάγων εντόμων

- Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε ένα κατάλληλο προϊόν θεραπείας.

Χρωματισμός

- Τα τριμμένα παρκέ δάπεδα («γυμνό» ξύλο) μπορούν να χρωματιστούν με την βαφή ξύλου TEINTE À BOIS BLANCHON. Σε αυτή την περίπτωση, μετά το στέγνωμα εφαρμόστε το **INTENSIV®** απευθείας σε 3 στρώσεις (ή ένα από τα αστάρια πατωμάτων Blanchon, PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® ή FOND DUR S.O. BLANCHON ακολουθούμενα από 2 στρώσεις **INTENSIV®**).
- Τα τριμμένα παρκέ δάπεδα («γυμνό» ξύλο) μπορούν επίσης να χρωματιστούν με το VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (Θετικές αποχρώσεις). Σε αυτή την περίπτωση, αφού στεγνώσει το προϊόν βαφής, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι FOND DUR S.O. BLANCHON (μην χρησιμοποιείτε PRIM'SEALER ή το PRIM'GOLD® στη συγκεκριμένη περίπτωση) για να μπλοκάρει την απόχρωση. Στη συνέχεια εφαρμόστε το **INTENSIV®**.
- Σε κάθε περίπτωση, μην τρίψετε ποτέ το προϊόν βαφής, αλλά μόνο τη δεύτερη στρώση φινιρίσματος, για να μην αλλάξει ο χρωματισμός. Συνιστάται μάλιστα να τρίβετε μόνο με λεπτό γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης βερνικιού.
- Απαγορεύεται η χρήση βερνικιών εμποτισμού για χρωματισμό.

Χρήση Ασταριών

- Πιθανή χρήση, μια στρώση, των ασταριών BLANCHON: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® ή FOND DUR S.O. (Διαβάστε πριν τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων).
- Η χρήση του PRIM'SEALER ή του PRIM'GOLD® επιτρέπει την πολύ καλή εργασιμότητα και την άνετη εφαρμογή του άοσμου βερνικιού πατωμάτων. Ο χρωματισμός που λαμβάνεται με το PRIM'SEALER στην πρώτη στρώση είναι πανομοιότυπος με αυτόν του εφαρμοσμένου **INTENSIV®** απευθείας πάνω στο ξύλο, ενώ η χρήση του PRIM'GOLD® παρέχει στο ξύλο (ιδίως στα τανικά ξύλα: δρυς, κασταλιά) μια ζεστή απόχρωση, πολύ κοντά σε αυτή που προκύπτει από μια πρώτη στρώση του ασταριού FOND DUR S.O.



ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ Intensiv® Biosourcé

- Η εφαρμογή του FOND DUR S.O επιτρέπει τη γρήγορη εργασία και δίνει στο ξύλο μια ελαφριά ενίσχυση της αρχικής απόχρωσης. Είναι επίσης απαραίτητο για το «μπλοκάρισμα» του VIEILLISSEUR BOIS (θετικές αποχρώσεις πριν από την εφαρμογή του INTENSIV®).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μείγμα

- Ανακινήστε καλά το συστατικό A.
- Αναμίξτε το INTENSIV® (Συστατικό A) και τον σκληρυντή AQUA PRO HARDENER (Συστατικό B) λίγο πριν την έναρξη της εφαρμογής. Δοσολογία: Συσ/κο Β: 1 μέρος για 9 μέρη του Συσ/κου. Α (κατ' όγκο).
- Ανακατέψτε αμέσως πολύ προσεκτικά για 2 με 3 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Το μείγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 90 λεπτών.
- Δεν απαιτείται αραίωση.

Σημείωση: Το INTENSIV® παραδίδεται σε ειδική συσκευασία (διαχωριζόμενο χαρτόκουτο), ώστε να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο για ανάμιξη και εφαρμογή. Τοποθετήστε την πλαστική σακούλα σε ένα από τα μισά του προ-διαχωρισμένου χαρτονιού, ώστε να σχηματιστεί ένα μπολ στο οποίο θα γίνει το μείγμα.

Εφαρμογή σε ξύλο

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε ένα παρκέ-δάπεδο όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 12°C και σχετική υγρασία άνω του 85%. Μην εφαρμόζεται σε ξύλο με υγρασία μεγαλύτερη από 10%. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Η εφαρμογή γίνεται σε 3 στρώσεις με ρολό (κοντές τρίχες) σε κανονικές, γεμάτες στρώσεις ή με σπάτουλα (εφαρμογή πολυστρωματικά). Είναι επίσης δυνατή η εφαρμογή 2 στρώσεων με προηγούμενη χρήση κάποιου από τα προτεινόμενα αστάρια.
- Σε περίπτωση εφαρμογής με σπάτουλα (πολλαπλές στρώσεις), συνιστάται να τρίψετε και να ξεσκονίσετε ξανά, πριν εφαρμόσετε την τελευταία στρώση του INTENSIV® με ρολό. Σε οξιά, σφεντάμι ή κερασιά, μην εφαρμόζετε το INTENSIV® με σπάτουλα.
- Μετά το στέγνωμα της πρώτης στρώσης, συνιστάται να κάνετε ένα ελαφρύ τρίψιμο (λεπτό λευκό λειαντικό πλέγμα) και να ξεσκονίσει ξανά. Το τρίψιμο ξανά της επιφάνειας είναι απαραίτητο εάν περιμένετε περισσότερες από 24 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.

Προετοιμασία της στήριξης και εφαρμογή σε σκυρόδεμα

- Πολύ απλό στη χρήση, το INTENSIV® παρέχει διαρκή προστασία από λεκέδες, σκόνη και υγρασία. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες τονίζονται απαλά (εμφάνιση κερωμένου) και επωφελούνται από την εύκολη συντήρηση, ακόμη και σε περίπτωση βαριάς χρήσης.
- Εφαρμόζεται σε δάπεδα από σκυρόδεμα, επιφάνειες εργασίας κ.λπ. (δεν είναι κατάλληλο για περιοχές συγκράτησης νερού: νεροχύτες, ντους, λεκάνες, μπανιέρες κ.λπ.) καθαρές και γυμνές (χωρίς άλλα φινιρίσματα: κερί, λάδι, βερνίκι κ.λπ.). Ελέγξτε το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής που απαραίτητο για την καλή πρόσφυση: ρίξτε περιεχόμενο μιας κουταλιάς νερό, τοποθετημένο σε καθαρό σκυρόδεμα, θα πρέπει να εισχωρήσει μέσα σε 1 λεπτό. Επαναλάβετε τη δοκιμή σε διαφορετικές τοποθεσίες.
- Ξεσκονίστε προσεκτικά (ηλεκτρική σκούπα) και σκουπίστε με μια υγρή σφουγγαρίστρα. Αφήστε να στεγνώσει.
- Στην περίπτωση ενός νέου υποστρώματος σκυροδέματος, η υγρασία πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως.
- Μην εφαρμόζετε εάν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι χαμηλότερη από 12°C ή εάν το επίπεδο υγρασίας είναι υψηλότερο από 5% (συνιστάται η χρήση υγρόμετρου).
- Η σχετική υγρασία του δωματίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85%. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Εφαρμόστε 2 στρώσεις προς την κατεύθυνση του φωτός, με ένα ρολό με κοντό τρίχωμα (πινέλο ή φαρδύ πινέλο για τις άκρες και κοψίματα). Η στρώση εφαρμογής κάθε φορά πρέπει να είναι λεπτή, περίπου 1 λίτρο ανά στρώση για 12 έως 15 m². Εξασφαλίστε ομοιόμορφη εφαρμογή, για να μην αφήνετε κενά ή υπερβολικό πάχος.

Καθαρισμός εργαλείων

- Αμέσως μετά τη χρήση, με νερό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.
- Ας προστατεύσουμε το περιβάλλον:
 - Στύψτε το εργαλείο προσεκτικά μετά την εφαρμογή. Στεγνώστε το καλά.
 - Ξεπλύνετε με πολύ λίγο νερό σε ένα δοχείο. Αφήστε αυτό το νερό να εξατμιστεί.
 - Τα ξηρά υπολείμματα μπορούν στη συνέχεια να πεταχθούν κανονικά στα σκουπίδια.
 - Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά τη χρήση.
 - Μην απορρίπτετε υπολείμματα στην αποχέτευση.
 - Μεταφέρετε το άδειο δοχείο στο κέντρο ανακύκλωσης.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ, ΣΚΛΥΡΗΣΗ, και ΣΕ ΧΡΗΣΗ

- Στεγνό εκτός σκόνης: 45' λεπτά υπό κανονικές συνθήκες. Στεγνό για επαναεφαρμογή: 3 ώρες υπό κανονικές συνθήκες. Μην υπερβαίνετε τις 24 ώρες μεταξύ των στρώσεων. Τελική σκληρότητα: 7 έως 10 ημέρες. Σε χρήση - Ελαφριά κυκλοφορία: περίπου 24 ώρες, υπό κανονικές συνθήκες.
- Χρήση των χώρων: κατά τις πρώτες 10 ημέρες λάβετε ορισμένες προφυλάξεις: μην καλύπτετε (με προστατευτικά μουςαμάδες), μην τοποθετείτε χαλιά στο βερνικωμένο παρκέ. Μην μετακινείτε βαριά έπιπλα. Ξεσκονίστε με ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα (μην χρησιμοποιείτε εμποτισμένα υφάσματα). Στη συνέχεια: τοποθετήστε κατάλληλη προστασία (τοσχακία) κάτω από τα πόδια των τραπεζιών και των καρεκλών. Εάν είναι απαραίτητο, ένα ποιοτικό χαλάκι πόρτας τοποθετημένο στην είσοδο του δωματίου θα διατηρεί την σκόνη και τα χαλίκια μακριά. Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να λιμνάζουν στο νέο βερνικωμένο παρκέ σας (μονώστε καλά τις γλάστρες).
- Απόδοση: 10 m² ανά λίτρο ανά στρώση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Το INTENSIV® διευκολύνει τη συντήρηση όλων των παρκέ δαπέδων, των ξύλινων δαπέδων και των σκαλοπατιών.
- Ξεσκονίζετε τακτικά με ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα. Κατά καιρούς, υγρό σκούπισμα, με υλικό που δεν στάζει ποτέ. Οι λεκέδες και τα ίχνη θα αφαιρεθούν εύκολα με το LAGOON® BLANCHON, BLANCHON LISABRIL® CLEANER ή ένα ουδέτερο απορρυπαντικό (σε κανονική αραίωση).
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** περιμένετε 10 ημέρες για τον πρώτο καθαρισμό, ώστε το INTENSIV® να στεγνώσει εντελώς.
- **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:** η χρήση μονής βούρτσας, σφουγγαρίστρα, γυαλιστικά σιλικόνες, προϊόντα αμμωνίας ή πολύ ισχυρά απορρυπαντικά κ.λπ., δηλαδή όλα τα υλικά και τα προϊόντα που πιθανό να δώσουν ολισθηρότητα και λάμψη.
- Τα παρκέ δάπεδα που έχουν επεξεργαστεί με INTENSIV® και υπόκεινται σε έντονη κυκλοφορία συντηρούνται με το METALLISING RENOVATOR και LISABRIL® CLEANER. Η συχνότητα αυτής της συντήρησης εξαρτάται από την κίνηση στους χώρους αυτούς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ	ΠΟΛΥ ΨΥΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕΤΑ, ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	Συσ/κο. Α: πολυουρεθάνες σε υδατική φάση – Συσ/κο. Β: υδατοδιαλυτές πολυουρεθάνες
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ AFNOR	Οικογένεια 1, τάξη 6a2
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,03 (στους 20°C, σύμφωνα με το NF T 30020)
ΙΞΩΔΕΣ	BROOKFIELD (Ράβδος 2, Ταχύτητα 100 rpm. στους 20°C) - Συμπ. Α: 150 έως 200 centipoise ανάλογα με την εμφάνιση - Comp. Β: 150 centipoise
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) (διαθέσιμο στο www.blanchon.com ή στο www.quickfds.com). Comp Β: Επικίνδυνο. Σεβαστείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση.
ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ	9 μέρη INTENSIV® Συσ/κο. Α + 1 μέρος INTENSIV® Συσ/κο Β
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	3 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασία κάτω των 12°C. Μην αφήνετε σε κοντινή απόσταση από παιδιά.
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ TABER	Απώλεια βάρους: 20 mg (τροχοί λείανσης CS 10, 1000 rpm, 1 kg)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ	> 50 cm (400 g μανδρέλι) (σύμφωνα με το NF T 30039)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ	Μολύβι 7H
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Συνολική βαθμολογία 53/60 σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 13442. Ελαιόλαδο, 45° αλκοόλ, νερό, καφές, τσάι, κρασί, απορρυπαντικό: RAS μετά 24 ώρες έκθεσης (μετά από 10 ημέρες στεγνώματος).