

## LA CASA DEI SOGNI

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

#### LA CASA DEI SOGNI

Το La Casa dei Sogni είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό. Επιτρέπει να αναπαραχθεί το αποτέλεσμα ενός παλαιού τοίχου, που έχει παλαιωθεί φυσικά από τον χρόνο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατάλληλα προετοιμασμένη.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ειδικό βάρος:**  
**απόδοση:**

1,05 ± 30 gr / lt στους 25 ° C  
5-6 m<sup>2</sup> / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής )

**Οψη**  
**pH**

ματ παλαιωμένη  
6,2-7,5

**Διαπερατότητα ατμών -**

**Διατήρηση:**

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

**Χρώματα:**

Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GG&f, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

#### ΣΤΕΓΝΟ

**Συσκευασία:**

LT. 1 – 2,5 και 5L

**επιφανειακά:**

60' λεπτά στους 20°C

**επαναβαφή:**

4 ώρες στους 20°C

**σε βάθος:**

12 ώρες στους 20°C

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Παλαιά επιφάνεια.** Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλούδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του La Casa dei Sogni.

**Νέα επιφάνεια.** Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε-σπατουλάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του La Casa dei Sogni.

**Σημ.:** Όταν το υπόστρωμα είναι γυψοσανίδα απαιτείται η επιφάνεια να σπατουλαριστεί στο σύνολό της και όχι μόνο στις ενώσεις και βίδες της. Στην συνέχεια πρέπει να ασταρωθεί με ένα ενδεξιγμένο αστάρι γυψοσανίδας και μετά ακολουθεί η παραπάνω διαδικασία προετοιμασίας.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Αραιώση:**

έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

**Εργαλεία εφαρμογής:** με το γούνινο γάντι Giorgio Graesan & friends

**Στρώσεις:**

μια (1) στρώση

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το LA CASA DEI SOGNI είναι έτοιμο προς χρήση. Προετοιμάστε τις αποχρώσεις με τα χρωστικά που υποδεικνύονται στη συλλογή δειγμάτων, ανακατέψτε χειροκίνητα – **μην το βάζεται ή ανακατέβετε με μηχανικό αναδευτήρα** και προχωρήστε στην εφαρμογή.

Πάρτε αρκετό υλικό με το γούνινο γάντι Giorgio Graesan. Αρχίστε να διανέμεται το υλικό στην επιφάνεια του τοίχου με την κλασική κίνηση της παλάμης του χεριού. Κρατήστε την άκρη του γαντιού καθαρή. Αν θέλετε το έργο να φαίνεται πιο παλαιωμένο , περάστε με το γάντι ελαφριά πάνω από την επιφάνεια μετά από 15-30' λεπτά. Εάν επιθυμείτε να επιτευχθεί μια πιο ομοιόμορφη όψη, εφαρμόστε ξανά το ίδιο προϊόν.

#### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

**Με το βερνίκι νερού VETRO:** Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Απόδοση VETRO : 8 - 10 m<sup>2</sup> /L

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ                                              | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ               | ΑΞΙΑ                                                    | ΕΙΔΟΣ                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΚΠΟΜΠΗ<br>ΟΥΣΙΩΝ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ<br>ΡΥΠΑΝΣΗΣ<br>ΤΥΠΟΥ R | ISO 16000                | TVOC<1<br>Mg/mc <sup>3</sup><br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+            |  |
| ΑΠΟΥΣΙΑ<br>ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ<br>ΟΥΣΙΩΝ                       | -                        | ΠΛΗΡΗΣ<br>ΑΠΟΥΣΙΑ                                       |  |
| ΤΙΜΗ<br>ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ<br>ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ                    | JIS A1902-3              | X<0,005<br>mg/m <sup>2</sup> h<br>F****                 |  |
| ΠΟΕ<br>Στο τελικό προϊόν<br>έτοιμο προς<br>χρήση       | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ<br>2004-42-CE | Μέγιστο 30g/L<br>(ανώτατο όριο<br>EE 200g/L)<br>Κατ.Α/λ |  |

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2021