

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ MORBIDO TOCCO BASE	Κωδικός	TDS2070_00
		Αναθεώρηση	00
		Ημε/νια	26/09/2022

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MORBIDO TOCCO BASE είναι ένα χρώμα ευχάριστο στην αφή με υψηλή αδιαφάνεια. Αφού προστατευθεί με το VETRO OPACO, γίνεται πλήρως πλενόμενο, πολύ ανθεκτικό στους λεκέδες, τις κοινές ουσίες και τις γρατσουνιές. Χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από πιστοποίηση HACCP.

Το MORBIDO TOCCO BASE είναι ένα χρώμα για εσωτερικούς χώρους, που χαρακτηρίζεται από το απαλό πορώδες του και εγγυάται εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις, είναι απαλλαγμένο από φορμαλδεΐδες και πρόσθετους πλαστικοποιητές και έχει βαθμολογία A+. Η ειδική σύνθεσή του το καθιστά εύκολο στην εφαρμογή με εξαιρετική κάλυψη και υψηλή αδιαφάνεια. Έτοιμο για χρήση, στεγνώνει γρήγορα και δεν απαιτεί μεγάλες περιόδους αερισμού πριν ξανά-κατοικηθούν οι χώροι που εφαρμόζεται.

2. ΧΡΗΣΗ

Το MORBIDO TOCCO BASE εφαρμόζεται εύκολα σε νέους ή βαμμένους τοίχους, σε επιφάνειες γυψοσανίδας ή μπετόν και είναι ιδανικό για φινιρίσμα και ανακαίνιση όλων των χώρων σπιτιού ή γραφείου. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με το SEGUI IL TUO ISTINTO για να δημιουργήσει ένα σταθερό και αδιαφανές αποτέλεσμα ή να ανανεώσει το χρώμα τους.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος είναι απαραίτητη για να δείξει στο φινιρίσμα τις ιδιότητές του στο έπακρο. Είναι σημαντικό να κάνετε την εξέλιψη οποιουδήποτε κακώς αγκυρωμένου ή σκονισμένου χρώματος ή σοβά, φροντίζοντας να πλύνετε ή να αφαιρέσετε τυχόν μούχλα ή σκόνη που μπορεί να υπάρχει. Πριν την εφαρμογή της MORBIDO TOCCO BASE, η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, διαφορετικά εφαρμόστε ένα μονωτικό αστάρι, που συνιστάται ιδιαίτερα σε τοίχους από γυψοσανίδα ή τοίχους με ανομοιόμορφη απορρόφηση.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το MORBIDO TOCCO BASE είναι έτοιμο για χρήση. Αραιώστε με νερό σε 5% - 10% εάν χρειάζεται, ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος. Χρωματίστε το ρίχνοντας μέσα το χρωστικό GG&f - ADDITIVO COLORANTE, που έχει ήδη ανακατευθεί, στην ποσότητα που αναγράφεται στον κατάλογο και ανακατεύεται μέχρι να υπάρξει πλήρης ομοιομορφία του χρώματος, φροντίζοντας να μην παραμείνει αχρωμάτιστο προϊόν στον πάτο ή στα πλαϊνά του δοχείου.

Το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με το ρολό PE 15. Περιμένετε 4-6 ώρες μεταξύ των στρώσεων.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το MORBIDO TOCCO BASE για να έχει εγγυημένη πλήρη προστασία και να καθαρίζονται εύκολα οι λεκέδες χρειάζεται να επικαλυφθεί με μια στρώση VETRO OPACO αραιωμένη με νερό σε 30%. Το VETRO OPACO εφαρμόζεται επίσης με ρολό PE15 μόλις στεγνώσει τελείως το MORBIDO TOCCO (12 ώρες). Για μεγαλύτερη προστασία, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εφαρμόσετε μια δεύτερη στρώση μετά από 4-6 ώρες.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε νερό για να καθαρίσετε τα εργαλεία μόλις ολοκληρωθεί η εργασία.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε με το LATTE DETERGENTE ή με άλλο ουδέτερο απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι.

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ MORBIDO TOCCO BASE	Κωδικός	TDS2070_00
		Αναθεώρηση	00
		Ημε/νια	26/09/2022

8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. Μετά τη χρήση, μην διασκορπίζετε τα δοχεία στο περιβάλλον. Αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και αντιμετωπίστε τα ως ειδικό απόβλητο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε στον χειριστή της υγειονομικής περίθαλψης το δοχείο ή την ετικέτα. Μην πετάτε υπολείμματα σε υπνόμους, υδάτινες οδούς και χώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται στον ιστότοπο: www.giorgiograesan.it.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Αραίωση	Μόνο εάν χρειάζεται, αραιώστε με νερό σε ποσοστό 5%-10%
Μίξη	Προϊόν έτοιμο για χρήση
Χρωματισμός	Σύμφωνα με το χρωματολόγιο του καταλόγου
Εργαλεία	ΡΟΛΟ PE15
Αστάρι	Δεν απαιτείται
Προϋποθέσεις εφαρμογής	Από +10°C έως +30°C με σχετική υγρασία <85%
Αριθμός στρώσεων	2
Χρόνος στεγνώματος επιφάνειας	2 ώρες στους 20°C
Χρόνος αναμονής 2η στρώση	4-6 ώρες στους 20°C
Προστασία	VETRO OPACO αραιωμένο με νερό 30%
Δυνατότητα πλυσίματος	Πλήρης δυνατότητα πλύσης με LATTE DETERGENTE εάν προστατεύεται με VETRO OPACO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
MORBIDO TOCCO	8 – 10 m ² /λίτρο ανά στρώση – ο αριθμός αυτός μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την τραχύτητα, το πορώδες και την απορρόφηση του υποστρώματος
VETRO OPACO αραιωμένο 30% με νερό	15 – 18 m ² /λίτρο ανά στρώση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΡΟΙΟΝ	
Σύνθεση	Βαφή ακρυλικής ρητίνης με βάση το νερό, χρωστικές και ορυκτά
Ιξώδες	5.000 cps ±1000 cps
Ειδικό βάρος	1,53± 0,03 Kg/λίτρο
Ph	8 ± 0,5
Στερεό περιεχόμενο	55% ± 2%
Gloss (EN13000)	G3 Αδιαφανές ≤3 G.U. 85° - G3 Αδιαφανές ≤ 10 G.U. 85° εάν προστατεύεται με VETRO OPACO
Πάχος ξηρής μεμβράνης (EN13000)	E ₂ 70 μm ± 5 μm
Μέγεθος σωματιδίων (EN13000)	S ₁ fine ≤100 μm
Αδιαφάνεια (EN13000)	Τάξη 2
Υγρή τριβή (EN13000)	Κατηγορία 1 ≤5 μm εάν προστατεύεται με VETRO OPACO
Οριακή τιμή ΕΕ (Κατεύθυνση 2004/42/ΕΚ): χρώματα απόδοσης δύο συσκευασιών: 500 g/l	Μέγιστη περιεκτικότητα: 4,8 g/λίτρο
Συνθήκες αποθήκευσης	Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασία πάνω από + 5°C και κάτω από + 30°C
Συσκευασία	1 – 2,5 – 5,0 ΛΙΤΡΑ

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ MORBIDO TOCCO BASE	Κωδικός	TDS2070_00
		Αναθεώρηση	00
		Ημε/νια	26/09/2022

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ με VETRO OPACO

Ουσία	Χρόνος επαφής 10 λεπτά	Χρόνος επαφής 2 ώρες
Σόγια	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Κέτσαπ	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Μουστάρδα	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Χυμός φρούτων	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Τσάι	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Καφές	ανθεκτικό	λεκές
Κόκκινο κρασί	ανθεκτικό	λεκές
Μαρκαδόρος	ανθεκτικό	λεκές
Οξικό οξύ (10%)	ανθεκτικό	λεκές
Κιτρικό οξύ (10%)	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Αμμωνία (10%)	ανθεκτικό	κιτρίνισμα
Αιθανόλη 48%	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Αιθανόλη 96%	αφαίρεση μεμβράνης	αφαίρεση μεμβράνης
Coca Cola	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Ακετόνη	αφαίρεση μεμβράνης	αφαίρεση μεμβράνης
Ελαιόλαδο	ανθεκτικό	λεκές
Οδοντόκρεμα	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Χλωριούχο νάτριο 30%	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Υπεροξείδιο του υδρογόνου	ανθεκτικό	ανθεκτικό
Λευκαντικό	ανθεκτικό	κιτρίνισμα
Χλωριωμένο νερό (πισίνα)	ανθεκτικό	ανθεκτικό

Η εταιρεία Giorgio Graesan & Friends εγγυάται ότι οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων παρέχονται σύμφωνα με την εμπειρία και τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τη χρήση του, καθώς οι όροι εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό της. Συνιστάται να ελέγχετε πάντα την πραγματική καταλληλότητα του προϊόντος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό το έγγραφο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο φύλλο δεδομένων. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε στο (+39) 02.9903951 ή στο Whatsapp: (+39) 3371410335.