

ΟΤΤURAPORI OTB + CT45

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

ΟΤΤURAPORI OTB + CT45

Διαφανής, δύο συστατικών, ρητίνη με βάση το νερό που εφαρμόζεται με ρολό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΧΡΗΣΗ

Ειδικά σχεδιασμένη για το εσωτερικό των ντουζιέρων και των δαπέδων, για όλες τις επιφάνειες που έχουν άμεση επαφή με το νερό στο σύστημα VALPAINT I-BETON PLUS. Εγγυάται πλήρως υδατοαπωθητικές και καθαριζόμενες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1.100 gr / lt στους 20°C
ιξώδες: =800 Cps
απόδοση: 10-11 m² / Kg σε μία (1) στρώσεις (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

ΣΤΕΓΝΟ

αισθητικό αποτέλεσμα Γυαλιστερό
χρώμα: Διαφανές
συσκευασία: KIT 0,4Kg - KIT 1,0 Kg
στεγνό επιφανειακά: 6 ώρες στους 20°C
για επαναβαφή: 18-24 ώρες στους 20°C
σε βάθος-πλήρως: 48 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ*	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (Απώλεια μάζας μετά από 200 κύκλους)	ISO 11998	<30 mg L=2.5 g/m ²	UNI EN ISO 11998  ABRASION
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	ASTM D 2240	75 Shore D	ASTM D2240-15  SHORE D
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 50g/L (ανώτατο όριο EE 140g/L) Κατ.Υ/Ι	VOC LOW

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατάλυση: να καταλυθεί με CT45. Ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα, φροντίζοντας ώστε το υλικό που έχει κολλήσει στα πλαϊνά ή στο κάτω μέρος του δοχείου να μετακινηθεί στο κέντρο, ώστε να αναμιχθεί πλήρως.

Η διάρκεια ζωής του μείγματος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις αλλαγές θερμοκρασίας: είναι μικρότερη σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και μεγαλύτερη σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία. Επομένως, κατά την εφαρμογή του προϊόντος, είναι καλή πρακτική να βεβαιωθείτε ότι το ιξώδες του δεν έχει αυξηθεί και ότι το δοχείο δεν έχει θερμανθεί.

Εάν υπάρχει κάποια από αυτές τις συνθήκες, συνιστούμε να μην εφαρμόσετε το προϊόν αλλά να καταλύσετε ένα άλλο.

Πριν από την κατάλυση, συνιστούμε να φέρετε το προϊόν σε θερμοκρασία 15-20°C, θερμαίνοντας το δοχείο με πιστολάκι μαλλιών κατά τους ψυχρότερους μήνες ή διατηρώντας το σε δροσερό μέρος κατά τους θερμότερους μήνες.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε το προϊόν όταν η θερμοκρασία του δωματίου και της επιφάνειας στήριξης είναι μεταξύ +15°C και +30°C, αποφεύγοντας τις υγρές, βροχερές ή ομιχλώδεις ημέρες με ατμοσφαιρική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.

Βεβαιωθείτε ότι η τελευταία στρώση βαφής, πάνω από την οποία πρόκειται να περάσει το OTTURAPORI OTB + CT45, είναι τέλεια στεγνή με επιφανειακή υγρασία μικρότερη από 3%.

Για να βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύεται υγρασία στο εσωτερικό του δωματίου ενώ το προϊόν στεγνώνει, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν αφυγραντήρα κατάλληλο για τον συνολικό όγκο του χώρου, ενδεχομένως με σωλήνα αποστράγγισης για τη μεταφορά του νερού σε ένα συγκεκριμένο δοχείο ή έξοδο, εάν το μηχάνημα η δεξαμενή γεμίζει. Ο ψεκασμός υπερβολικών ποσοτήτων νερού για την εξομάλυνση του METEORE 14 παρατείνει τους χρόνους στεγνώματος. Εάν έχετε αμφιβολίες, ελέγχετε πάντα ότι η υγρασία είναι κάτω από 3%.

Εφαρμογή : με ρολό μέτριου πέλους, πινέλο και πιστόλι βαφής

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

στρώσεις: μια (1)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για το εσωτερικό των ντουζιέρων και των δαπέδων και τις επιφάνειες που έχουν άμεση επαφή με το νερό, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση OTTURAPORI OTB + CT45 χρησιμοποιώντας ένα ρολό μεσαίου πέλους ή το ρολό Valpaint PV 95 πριν από το TOP COAT. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του προϊόντος, του δωματίου και της επιφάνειας στήριξης είναι πάνω από 15°C και ότι η σχετική υγρασία είναι κάτω από 65%.

Περιμένετε 18-24 ώρες στους 20°C για να βεβαιωθείτε ότι το OTTURAPORI OTB στεγνώνει εντελώς. Στη συνέχεια, τρίψτε με γυαλόχαρτο 400/500 προτού εφαρμόσετε δύο ή τρεις στρώσεις TOP COAT AR60 LUCIDO (γυαλιστερό) δύο συστατικών ή TOP COAT AR70 OPACO (ματ).

Μετά την εφαρμογή, στις περιοχές που είναι πιο πιθανό να έχουν συχνή επαφή με το νερό (πχ. εσωτερικά ντουζιερών και γύρω από τα εξαρτήματα της βρύσης) σφραγίστε με διαφανές σφραγιστικό σιλικόνης.

Σημείωση: Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, παρακολουθήστε προσεκτικά το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ +15°C και +30°C.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητο να τηρείτε τους χρόνους στεγνώματος για να διασφαλίσετε το επιτυχές αποτέλεσμα της εργασίας με το διακοσμητικό σύστημα VALPAINT I-BETON PLUS. Τα στοιχεία που δίνονται στα σχετικά τεχνικά δελτία, αναφέρονται σε τυπικές, σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες (Θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 65%). Συνθήκες διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται μπορεί να αλλάξουν τους χρόνους στεγνώματος, πιθανώς σημαντικά. Μεταξύ της εφαρμογής μιας στρώσης και της επόμενης, ελέγχετε πάντα ότι η σχετική υγρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 3% μετρώντας τη με τη συσκευή μέτρησης υγρασίας υλικών BM40.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +30°C. Τα δοχεία που περιέχουν οποιοδήποτε μη καταλυόμενο προϊόν θα πρέπει να επανασφραγίζονται αμέσως για να αποφευχθεί η απορρόφηση της υγρασίας ή του διοξειδίου του άνθρακα.

Σταθερότητα: περίπου 1 έτος σε καλά σφραγισμένο, ποτέ ανοιγμένο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με αιθυλική αλκοόλη.

Τεχνικό Φύλλο Αρ. SC 00312, που εκδόθηκε από τον Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση 1 Δεκεμβρίου 2022