

PRIMER 1400

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

PRIMER 1400

ΤΥΠΟΣ

Λευκό αστάρι νερού.

ΧΡΗΣΗ

Αστάρι ακρυλ-σιλοξανικής σύνθεσης με βάση το νερό για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, εύκολο στην εφαρμογή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ειδικές ρητίνες και πληρωτικά που εξασφαλίζουν μεγάλη διαπνοή. Προϊόν νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:

1,480 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες:

7000cps

απόδοση:

11 - 13 m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

χρώμα:

Λευκό

συσκευασία:

LT. 1L / 5L /12L

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά

εκτός σκόνης:

2 ώρες στους 20°C

στεγνό επιφανειακά:

4 - 6 ώρες στους 20°C

για επαναβαφή:

6 - 8 ώρες στους 20°C

σε βάθος-πλήρως:

24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το PRIMER 1400 είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή προϊόν με βάση το νερό που προσφέρει καλή κάλυψη, αντοχή και δυνατότητα πλύσης. Πριν την εφαρμογή του, προετοιμάστε την επιφάνεια με FISSATIVO 30G ή WATER FREE. Το PRIMER 1400 μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες επιφάνειες και υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδα, ινοσανίδα, ξύλο, σίδηρο και επιφάνειες που έχουν ήδη βαφτεί, με την προϋπόθεση ότι το χρώμα κολλάει σταθερά στην επιφάνεια.

*αυτές οι παράμετροι έχουν μετρηθεί στο σύστημα PRIMER 1400 + SABULADOR EXTERIOR MATT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ*	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΥΔΡΟ-ΑΤΜΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟΤΗΤΑ, Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0.14 m	UNI EN ISO 7783 VAPOR BARRIER
ΥΓΡΟ ΥΔΡΟ-ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ, W	UNI EN 1062-3	W=0.023 kg/m ² /h	UNI EN 1062-3 WATERPROOF
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ	UNI EN 15457	0	UNI EN 15458 ANTIALGAE
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΗ	UNI EN 15458	0	UNI EN 15457 ANTIFUNGI
ΣΥΣΩΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ	UNI 10792	DL = 1,35	UNI 10792 NO DIRT
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	K00025 - K00026 FORMALDEIDE FREE ★★★★★
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 20g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 30g/L) Κατ.Υ/ζ	VOC LOW

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφαιρέστε τυχόν παλαιά χρώματα που έχουν αποκολληθεί και ξεφλουδίσει και πλύνετε με νερό και κατάλληλο προϊόν σαπουνιού. Στη συνέχεια, γεμίστε/στοκάρτε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε και τρίψτε μόλις στεγνώσει. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση FISSATIVO ACRILICO 30 G trasparente, αραιωμένο σε αναλογία 1:5 με νερό, χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε TRASPARENTE FREE WATER αραιωμένο σε αναλογία 1:1 με συνθετικό διαλυτικό ή διαλυτικό βαφής. Μετά από 8 ώρες στους 20°C από την εφαρμογή του FISSATIVO ACRILICO 30 G ή 16 ώρες στους 20°C από την εφαρμογή του WATER FREE, προχωρήστε με το PRIMER 1400.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωση: Αραίωση 15-20% με νερό

Εφαρμογή : με την πινελάτσα PV09 και ρολό εξωτερικών επιφανειών

στρώσεις: μια (1) ή δύο (2)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε το PRIMER 1400 αραιωμένο 15-20% με νερό χρησιμοποιώντας ρολό ή το πινέλο PV09, εφαρμόζοντας μία ή δύο στρώσεις για να καλύψετε την επιφάνεια στήριξης. Μετά από 6-8 ώρες στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή SABULADOR EXTERIOR.

ΣΗΜ.:Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, παρακολουθήστε προσεκτικά το εκπαιδευτικό βίντεο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητο να τηρείτε τους χρόνους στεγνώματος προκειμένου να διασφαλιστεί το επιτυχές αποτέλεσμα της εργασίας με το διακοσμητικό σύστημα SABULADOR EXTERIOR.

Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ +5°C και +30°C. Μην εφαρμόζετε σε έντονο ηλιακό φως ή υπό συνθήκες δυνατού ανέμου. Αποφύγετε την εφαρμογή σε ημέρες με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή όταν οι επιφάνειες είναι παγωμένες.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Σταθερότητα: περίπου. 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένο, όχι ανοιγμένο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00314 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση n° 1 - Δεκέμβριος 2022