

Syntilor

©Masterfile



ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ RÉNOV'SOLS®

Το χρώμα πολλαπλών εφαρμογών και επιφανειών για εσωτερικά δάπεδα Renov' Sols κατασκευάστηκε έτσι ώστε με μια πινελιά, τα παλαιά δάπεδα να εκσυγχρονιστούν και να ξαναγίνουν μοντέρνα. Παράλληλα το προϊόν παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, κραδασμούς, λεκέδες, γρατζουνιές, το νερό και τα ουδέτερα προϊόντα καθαρισμού.

- Ξύλινα πατώματα, δάπεδα, laminate δάπεδα, πλακάκια, μπετόν και τσιμέντο.
- Ειδικά για δάπεδα
- Ειδικά για εσωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- 1** **ΒΗΜΑ**
 - **Σε πλακάκια** : Καθαρίστε με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν.
 - **Σε δάπεδα laminate** : Τρίψτε με γυαλόχαρτο Νο 100 ή 120. Αφαιρέστε τη σκόνη προσεκτικά. Καθαρίστε με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν.
 - **Σε σκυρόδεμα ή τσιμέντο / νέο ή φυσικό**: Πλύνετε με το προϊόν προετοιμασίας τσιμέντου, **Préparateur Sol Ciment Syntilor** χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε το να στεγνώσει. Ελέγξτε την πορότητα του σκυρόδεματος ώστε να επιτύχετε την μέγιστη απορροφητικότητα (κάντε το τεστ δοκιμής με μερικές σταγόνες νερό): λίγο νερό εναποτίθεται πάνω στην επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί. Αν το νερό απορροφηθεί γρήγορα η επιφάνεια μπορεί να βαφεί, αν δεν απορροφάται, μην εφαρμόσετε το **Rénov' Sols® Syntilor**.
 - **Σε τσιμέντο / σκυρόδεμα χρωματισμένο**: Τρίψτε με ένα γυαλόχαρτο. Πλύνετε με το προϊόν προετοιμασίας τσιμέντου **Préparateur Sol Ciment Syntilor** χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε το να στεγνώσει.
 - **Σε καινούργιο παρκέ (δάπεδο ή σκαλιά)** : Τρίψτε με γυαλόχαρτο Νο120. Αφαιρέστε τη σκόνη προσεκτικά.
 - **Σε παλιό παρκέ (με βερνίκι ή βαμμένο)**: Τρίψτε με γυαλόχαρτο Νο40, 60 και 100. Αφαιρέστε τη σκόνη προσεκτικά.
 - **Για ξύλινα, λαδωμένα ή κερωμένα πατώματα**: Τρίψτε με γυαλόχαρτο κόκκου 40, 60 και 100. Αφαιρέστε τη σκόνη προσεκτικά. Απολυτάνετε με ένα πανί εμποτισμένο με ασετόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 2** **ΒΗΜΑ**
 - Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Δεν αραιώνεται.
 - Αναμίξτε το προϊόν πριν από τη χρήση για να ομογενοποιηθεί το χρώμα.
 - Χρησιμοποιείτε πινέλο/πινελάτσα για τις άκρες και ένα ρολό microfiber για το υπόλοιπο. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις.
 - Αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες ανάμεσα στις 2 στρώσεις. Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ των στρώσεων.
 - Η επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών μετά την τελευταία στρώση.
 - Η πλήρη μηχανική ικανότητα επέρχεται μετά από 10 ημέρες. Αποφύγετε τις πρώτες ημέρες την πολύ έντονη χρήση (χτυπήματα, λεκέδες, έντονο καθαρισμό ...)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 3** **ΒΗΜΑ**
 - Για συνήθη συντήρηση, χρησιμοποιήστε απαλά απορρυπαντικά καθαρισμού.
 - Κάθε χρόνο, για τη ανανέωση της επιφάνειας προστασίας, προτείνεται να εφαρμόζεται στο δάπεδο το **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitrifiés Syntilor**.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια.

Syntilor




CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνες υψηλών προδιαγραφών νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,15 (± 0,15 αναλόγως της απόχρωσης)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Κρεμώδης
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Ανά στρώση : 2 ώρες Στεγνό για χρήση : 24 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Σατινέ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).

- Μην εφαρμόζετε σε πλακάκια και τις λεκάνες ντους σε καμπίνα ντους.
- Τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες υγιείς, καθαρές και στεγνές.
- Δεν απαιτείται υπόστρωμα για όλα τα ξύλα εκτός από εξωτικά ή ξύλα με υψηλά ποσοστά τανίνης (δρυς, καστανιές ...), στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόστε πρώτα ένα κατάλληλο υπόστρωμα.
- Το νέο δάπεδο από σκυρόδεμα ή τσιμέντο πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον για 90 ημέρες πριν από την εφαρμογή.
- Σε πλακάκια και δύσκολα υποστρώματα κάντε πρώτα ένα τεστ προσκόλλησης σε μια δυσδιάκριτη περιοχή.
- Μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των 12 ° C ή άνω των 25 ° C
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
- Το προϊόν, αφού ανοίξει, πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός περιόδου μικρότερης του ενός μηνός. Πέρα από αυτό, η προσκόλληση και η απόδοση μπορούν να τροποποιηθούν.
- ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ & ΥΓΡΑΣΙΑ.
- Το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Ασετόν

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06