

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

Ματ σιλοξανικό χρώμα με ιδιαίτερες αμμόδεις ανταύγιες.

Προϊόν νερού βάσεως σιλοξάνης για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,460 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: 7000cps

απόδοση: 4 - 5 m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: Ματ

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 1L / 5L /12L

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή: 4 - 6 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένα εύκολο στην εφαρμογή χρώμα με βάση το νερό για εξωτερικούς χώρους, για να δημιουργήσετε ένα διακοσμητικό εφέ άμμου που είναι απτικό αλλά πάντα εκλεπτυσμένο. Το SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή επιφανειών με μοντέρνο και σύγχρονο σχεδιασμό. Το SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO είναι ένα χρώμα σιλοξανικής σύνθεσης και κορυφαίας ποιότητας καθώς αναπνέει, πλένεται και είναι ανθεκτικό σε μούχλα και βρύα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΤΙΚΕΤΑ
ΥΔΡΟ-ΑΤΜΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟΤΗΤΑ, Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0.14 m	UNI EN ISO 7783 VAPOR BARRIER
ΥΓΡΟ ΥΔΡΟ-ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ, W	UNI EN 1062-3	W=0.023 kg/m ² /h	UNI EN 1062-3 WATERPROOF
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ	UNI EN 15457	0	UNI EN 15458 ANTIALGAE
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΗ	UNI EN 15458	0	UNI EN 15457 ANTIFUNGI
ΣΥΣΩΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ	UNI 10792	DL = 1,35	UNI 10792 NO DIRT
BFS No.26		Κατηγορία A, ομάδα 1-3 - ανάλογα με το χρώμα	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	K00025 - K00026 FORMALDEIDE FREE ★★★★
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42-CE	Μέγιστο 23g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	VOC LOW

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλαιές επιφάνειες με βάση το ασβέστη ή αλκαλικό pH: αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, γεμίστε-στοκάρτε την προς επεξεργασία επιφάνεια και τρίψτε μόλις στεγνώσει. Πριν εφαρμόσετε μια στρώση του ασταριού WATER FREE TRASPARENTE, αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 1:1 με συνθετικό διαλυτικό ή διαλυτικό βαφής. Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό. Μετά από περίπου 16 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με το έγχρωμο PRIMER 1400 αραιωμένο 15-20% με νερό. Το PRIMER 1400 πρέπει να εφαρμόζεται με φαρδύ πινέλο ή ρολό εξωτερικών επιφανειών, εφαρμόζοντας μία ή δύο στρώσεις για να καλύψει την επιφάνεια. Μετά από 6-8 ώρες στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO.

Νέες επιφάνειες: γεμίστε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε σωστά. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε μια στρώση FISSATIVO ACRILICO 30 G Trasparente, αραιωμένη σε αναλογία 1:5 με νερό, χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό. Μετά από περίπου 8 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με το έγχρωμο PRIMER 1400 αραιωμένο 15-20% με νερό. Το PRIMER 1400 πρέπει να εφαρμόζεται με φαρδύ πινέλο ή ρολό εξωτερικών επιφανειών, εφαρμόζοντας μία ή δύο στρώσεις για να καλύψει την επιφάνεια. Μετά από 6-8 ώρες στους 20°C, προχωρήστε στην εφαρμογή SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO.

Αραίωση: Αραίωση 10% με νερό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή : με την πινελάτσα PV09

στρώσεις: μια (1)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜ.:Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, παρακολουθήστε προσεκτικά το εκπαιδευτικό βίντεο για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε.

Εφέ με εφαρμογή με την πινελάτσα PV09: εφαρμόστε και δουλέψτε το SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO χρησιμοποιώντας την πινελάτσα PV 09. Η τεχνική εφαρμογής συνίσταται στην εφαρμογή γενναιόδωρων ποσοτήτων του προϊόντος με σύντομες, ομοιόμορφες πινελιές προς όλες τις κατευθύνσεις.

Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ +5°C και +30°C. Μην εφαρμόζετε σε έντονο ηλιακό φως ή υπό συνθήκες δυνατού ανέμου. Αποφύγετε την εφαρμογή σε ημέρες με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή όταν οι επιφάνειες είναι παγωμένες.

Προστατέψτε τη βαμμένη επιφάνεια από τη βροχή, την υγρασία και τις θερμοκρασίες κάτω των +5°C κατά τις πρώτες 48 ώρες, προκειμένου να διατηρηθούν οι τεχνικές και αισθητικές ιδιότητες του προϊόντος. Εάν η βαμμένη επιφάνεια εκτεθεί σε τρεχούμενου νερού κατά τις πρώτες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, μπορεί να εμφανιστούν κάθετες ραβδώσεις που μπορούν να αφαιρεθούν μέσω πλύσης με νερό ή με επακόλουθη βροχόπτωση, χωρίς να βλάψουν την απόδοση του προϊόντος. Μετά από πλήρη σκλήρυνση, σχηματίζεται ένα διαπνέον φιλμ που παρέχει πολύ καλή αντίσταση στις κρούσεις και κανονική τριβή.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Σταθερότητα: περίπου 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένο, όχι ανοιγμένο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Τεχνικό Δελτίο No SC 00315 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση n° 1 - Δεκέμβριος 2022