

SPATULA STUHHI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

SPATULA STUHHI

Φυσικό, υψηλής ποιότητας stucco veneziano που έχει παλαιωθεί για μεγάλη περίοδο. Περιέχει στοιχεία λεπτόκοκκου λευκού μαρμάρου, ασβέστη και άλλα ορυκτά στοιχεία.

ΧΡΗΣΗ

Είναι ένα καινοτόμο προϊόν της κατηγορίας των γυαλιστερών stucco, που προέχεται από την ενετική περίοδο (1.600μχ) και έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις των χρωμάτων και της ταχύτητας στην εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:

1.400 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

απόδοση:

1 Kg/m² / για 3 στρώσεις (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη

γυαλιστερή

pH

>10

Αντίδραση στην φωτιά κατηγορία A (σύμφωνα με Αμερικανικά και Γερμανικά τεστ)

Διατήρηση:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώματα:

Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GG&f, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

Συσκευασία:

Kg. 2 – 8 και 24Kg

ΣΤΕΓΝΟ

επιφανειακά:

60' στους 20°C

επαναβαφή:

4-6 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

12-14 ώρες στους 20°C. Πλήρως στεγνό (απόκτηση 100% μηχανικών ιδιοτήτων) μετά από 28 ημέρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Spatula Stuhhi αναπνέει εξαιρετικά καλά, είναι ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον και είναι ένα άριστο φυσικό μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο προϊόν. Η σταθερή διαδικασία ενανθράκωσής του το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία. Κατάλληλο για κάθε εσωτερική επιφάνεια τοίχου ή ταβανιού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο φινίρισμα.

Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS NATURALE** αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του SPATULA STUHHI.

Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS NATURALE** αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του SPATULA STUHHI.

Σημ.: Όταν το υπόστρωμα είναι γυψοσανίδα απαιτείται η επιφάνεια να σπατουλαριστεί στο σύνολό της και όχι μόνο στις ενώσεις και βίδες της. Στην συνέχεια πρέπει να ασταρωθεί με ένα ενδεξιγμένο αστάρι γυψοσανίδας και μετά ακολουθεί η παραπάνω διαδικασία προετοιμασίας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση:

έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: με την ανοξείδωτη σπάτουλα SPATULA STUHHI
Στρώσεις: τρεις (3) στρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το προϊόν σε 3 στρώσεις, χρησιμοποιώντας την ειδική INOX-ανοξειδωτή σπάτουλα Spatula Stuhhi . Προετοιμάστε την απόχρωση με την χρωστική που υποδεικνύεται στο χρωματολόγιο, ανακατέψτε με έναν μηχανικό αναδευτήρα και επιτρέψτε το μείγμα να «κάσει» για 24 ώρες,

Πρώτη Στρώση: εφαρμόστε το υλικό στην επιφάνεια με μεγάλες κινήσεις χρησιμοποιώντας την INOX-ανοξειδωτή σπάτουλα Spatula Stuhhi

Δεύτερη Στρώση: χρησιμοποιώντας την ίδια ανοξειδωτή σπάτουλα και την ίδια τεχνική η επιφάνεια είναι τελείως λεία, στεγνή και απορροφητική δίνοντας έτσι την απολύτως ομαλή επιφάνεια, ιδανική προϋπόθεση για μια άριστη τρίτη στρώση.

Τρίτη Στρώση: ένα σημαντικό τέχνασμα για να επιτύχετε με ευκολία ένα πολύ γυαλιστερό φινίρισμα είναι, κάθε φορά που παίρνετε υλικό να αναμειγνύετε το Spatula Stuhhi με έναν στοκαδόρο ώστε να γίνει πιο υγρό άρα και πιο εύπλαστο. Σε αυτό το σημείο το προϊόν διαπερνά κάθε μικρή ρωγμή και με την ελαφριά πίεση που εξασκείτε η επιφάνεια γίνεται λεία, τελείως ομαλή και πολύ γυαλιστερή. Εφαρμόζετε και αφαιρείτε το Spatula Stuhhi για περίπου 1m² και 30'' δευτερόλεπτα αργότερα γυαλίζετε χρησιμοποιώντας μια καθαρή INOX-ανοξειδωτή σπάτουλα Spatula Stuhhi. Συνεχίζεται αμέσως στο εόμενο 1m² επανατοποθετώντας υλικό ώστε να μην υπάρχουν ενώσεις και σημάδια .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1-2 ημέρες αργότερα και προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η ικανότητα πλυσίματος της επιφάνειας, εφαρμόστε το προστατευτικό φυσικό κερί Cera d'Arì.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από + 10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 50 g/l

Επιστημόνες κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P264 - Πλύνετε το μέρος του σώματος που έρχονται σε επαφή μετά τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα). P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: συμβουλευτείτε ένα γιατρό. P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέσατε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2023