

SPIRITO LIBERO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ	SPIRITO LIBERO
ΧΡΗΣΗ	Το Spirito Libero είναι ένας διακοσμητικός στόκος σχεδιασμένος να δίνει απλές, αλλά πολύ κομψές και άκρως Αισθητικές όψεις στον τοίχο. Είναι φυσικό, υψηλής ποιότητας stucco που έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Περιέχει στοιχεία λευκού μαρμάρου (μέτριας κοκκομετρίας), ασβέστη και άλλα ορυκτά στοιχεία και ανήκει στην κατηγορία των, Marmorino.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1,61 ± 30 gr / lt στους 20°C απόδοση: 1,2-1,4 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής) Οψη σατινέ pH (μετά από 30 ημέρες) 12,5 Αντίδραση στην φωτιά κατηγορία A (σύμφωνα με Αμερικανικά και Γερμανικά τεστ) Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια Χρώματα: Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GG&f, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Kg. 2 – 8 και 24Kg ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ: 2 ώρες στους 20°C ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ: 6-8 ώρες στους 20°C σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C. Πλήρως στεγνό (απόκτηση 100% μηχανικών ιδιοτήτων) μετά από 28 ημέρες.
ΣΤΕΓΝΟ	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Το Spirito Libero αναπνέει εξαιρετικά καλά, είναι ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον και είναι ένα άριστο φυσικό μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο προϊόν. Η σταθερή διαδικασία ενανθράκωσής του το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία. Κατάλληλο για κάθε εσωτερική επιφάνεια τοίχου ή ταβανιού.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Παλαιά επιφάνεια: αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS NATURALE αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Spirito Libero. Νέα επιφάνεια: καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/σπατουλάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS NATURALE αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Spirito Libero. Σημ.: Όταν το υπόστρωμα είναι γυψοσανίδα απαιτείται η επιφάνεια να σπατουλαριστεί στο σύνολό της και όχι μόνο στις ενώσεις και βίδες της. Στην συνέχεια πρέπει να ασταρωθεί με ένα ενδεδειγμένο αστάρι γυψοσανίδας και μετά ακολουθείτε η παραπάνω διαδικασία προετοιμασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αραίωση: έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Εργαλεία εφαρμογής: με την ανοξείδωτη σπάτουλα Spatula Stuhhi Στρώσεις: δύο (2) στρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το προϊόν σε 2 στρώσεις, χρησιμοποιώντας την ειδική INOX-ανοξείδωτη σπάτουλα Spatula Stuhli. Προετοιμάστε την απόχρωση με την χρωστική που υποδεικνύεται στο χρωματολόγιο, ανακατέψτε με έναν μηχανικό αναδευτήρα και επιτρέψτε το μείγμα να «κάσει» για 12 ώρες.

Πρώτη Στρώση: εφαρμόστε το υλικό με τον κλασσικό τρόπο χρήσης της σπάτουλας γεμίζοντας την επιφάνεια με χιαστή κινήσεις.

Δεύτερη στρώση: όταν η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει εφαρμόστε την δεύτερη με τον ίδιο τρόπο. Συμπίεστε και πατήστε το προϊόν μετά από περίπου 15 λεπτά. Εφαρμόστε το επιθυμητό φινίρισμα (βλ. Φινιρίσματα)

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με φυσικό κερί CERA D'API: Ανακατέψτε το προϊόν για μερικά λεπτά πριν από τη χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε το κερί χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι PE7, σε ολόκληρη την επιφάνεια, και απομακρύνεται τυχόν πλεόνασμα με ένα μαλακό πανί. Μετά από περίπου 10' λεπτά, η επιφάνεια μπορεί να γυαλιστεί με ένα καθαρό πανί (από μικροΐνες, βαμβακερό ή λινό).

Με GIOIA, ORO RICCO ή WHITE PAINT: τα τρία αυτά προϊόντα εφαρμόζονται μετά τις 2 στρώσεις SPIRITO LIBERO χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι PE7, είτε στην ίδια απόχρωση ή και σε άλλες αποχρώσεις (GIOIA, ORO RICCO). Εάν χρησιμοποιούνται για φινίρισμα, περιμένετε μεταξύ 6 και 8 ωρών από την μία στρώση μέχρι την επόμενη ώστε ο τοίχος να έχει στεγνώσει πλήρως.

Με το βερνίκι-ρητίνη VETRO: προστατευτικό βερνίκι-ρητίνη νερού. Μετά τις δύο στρώσεις SPIRITO LIBERO, εφαρμόστε πρώτα μια στρώση VETRO αραιωμένο 80% με νερό, και στην συνέχεια μια δεύτερη, χωρίς αραιώση. Όταν έχει εφαρμοστεί ένα από τα GIOIA, ORO ή WHITE PAINT πάνω από το SPIRITO LIBERO, εφαρμόστε (εαν επιθυμείτε) μια στρώση VETRO αναραιωτο.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 20 g/l

Επιστημάνσεις κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P264 - Πλύνετε το μέρος του σώματος που έρχονται σε επαφή μετά τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα). P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: συμβουλευτείτε ένα γιατρό. P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2021