

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

VALMETAL

ΤΥΠΟΣ

Εσωτερικής χρήσης χρώμα νερού.

ΧΡΗΣΗ

Μεταλλικού εφέ διακοσμητικό χρώμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:

2.400-2.600 ± 30 gr / lt στους 25°C

ιξώδες:

απόδοση:

150-1050 gr/m² για μια στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: μεταλλικό γυαλιστερό

χρώματα:

τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία:

Kg. 0,6 - Kg. 1,2

επιφανειακά:

1 – 2 ώρες στους 20°C

στεγνό:

2 - 3 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

36 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι δυνατό να δημιουργήσετε ένα πραγματικό μεταλλικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας το Valmetal. Οι διαφορετικές αποχρώσεις του προϊόντος δημιουργούν αισθητικά εντυπωσιακές διακοσμήσεις, ενισχύοντας την αντίληψη και τις απτικές του ιδιότητες που μόνο ένα πολύτιμο μέταλλο μπορεί να προσφέρει. Όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιφάνειες ή για ορισμένες λεπτομέρειες, προσθέτει μια εκλεπτυσμένη, κομψή και σύγχρονη χροιά.

Το VALMETAL εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε λείους τοίχους όσο και σε κολόνες, αλλά και σε ξύλινες πόρτες, ντουλάπια ή πόρτες ντουλαπιών. Μπορεί να εφαρμοστεί με ανοξειδωτή σπάτουλα και στένσιλ για να δημιουργήσει μια λεία ή ανάγλυφη επιφάνεια για την ενίσχυση της μεταλλικής υφής ή ακόμα και να εξατομικευτεί στον μέγιστο βαθμό για να αποκτήσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αφού σκληρύνει πλήρως, σχηματίζεται ένα διαπνέον φιλμ που προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και κανονική τριβή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 40g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/η	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, γύψο, ινοσιμέντο και ξύλο (πόρτες, πόρτες ντουλαπιών και ντουλαπιών), με την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες είναι επαρκώς προετοιμασμένες και καθαρισμένες από λίπη, σκόνη και παλαιά χρώματα. Είναι επίσης κατάλληλο για υποστρώματα με βάση το ασβέστη ή άλλα που εκτίθενται σε, αλάτι, υγρασία και σε οτιδήποτε υπόστρωμα που μπορεί να προκαλέσει οξείδωση και απόσπαση. Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι τέλεια στεγνό και στη συνέχεια εφαρμόστε μία στρώση σταθεροποιητικού ασταριού FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE αραιωμένο 1:5 με νερό, χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής. Περιμένετε 4-6 ώρες στους 20°C και στη συνέχεια προχωρήστε στην εφαρμογή του VALMETAL

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση: έτοιμο προς χρήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να φτιάξετε το Valmetal πυκνότερο (μεγαλύτερο ιξώδες), μπορείτε να προσθέσετε έως και 1,5% (μέγιστο) του πυκτικού Addensante NH. Για να εφαρμόσετε το προϊόν με πινέλο, ρολό ή με πιστόλι βαφής, πρέπει πρώτα να αραιωθεί με νερό και στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις για να επιτευχθεί το σωστό πάχος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή : με σπάτουλα, πινέλο, ρολό & πιστόλι βαφής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 1) **Compact εφε:** εφαρμόστε τρεις στρώσεις VALMETAL χρησιμοποιώντας την ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 δημιουργώντας ένα λείο και συμπαγές υπόστρωμα. Περιμένετε 2–3 ώρες στους 20°C μεταξύ των στρώσεων και, μετά από 36 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε την τελική στρώση του VALMETAL, στη συνέχεια λειάνετε και γυαλίζετε την επιφάνεια. Λειάνετε και γυαλίζετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μηχάνημα – έκκεντρο τριβείο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα για να απορροφά τη σκόνη που δημιουργείται κατά τις φάσεις λείανσης και γυαλίσματος. Χρησιμοποιήστε λειαντικούς και γυαλιστικούς δίσκους με την ακόλουθη αύξουσα σειρά: 320 / 400 / 600 / 1000 / 3000. Αφού γυαλίσετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την υπολειμματική σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ολοκληρώστε την επιφάνεια πατώντας με την ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43, κινούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις ασκώντας πίεση στην επιφάνεια.
- 2) **Smooth-Λείο Εφέ:** εφαρμόστε δύο στρώσεις VALMETAL στο επιλεγμένο STENCIL χρησιμοποιώντας την ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 και περιμένετε 2–3 ώρες στους 20°C μεταξύ των στρώσεων. Το STENCIL πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως μετά την εφαρμογή του VALMETAL και να εφαρμοστεί ξανά όπου χρειάζεται, αλλά πρέπει να πλυθεί και να στεγνώσει προσεκτικά πριν από την εφαρμογή της δεύτερης ή τρίτης στρώσης του VALMETAL. Μετά από 36 ώρες στους 20°C από την τελευταία στρώση της VALMETAL, λειάνετε και γυαλίζετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μηχάνημα – έκκεντρο τριβείο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφά τη σκόνη που δημιουργείται κατά τις φάσεις λείανσης και γυαλίσματος. Χρησιμοποιήστε λειαντικούς και γυαλιστικούς δίσκους με την ακόλουθη αύξουσα σειρά: 120 / 400 / 600 / 1000 / 3000. Αφού γυαλίσετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την υπολειμματική σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ολοκληρώστε την επιφάνεια πατώντας με την ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 μετακινώντας την προς όλες τις κατευθύνσεις ασκώντας πίεση στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε δύο ή τρεις στρώσεις STUCCO VENEZIANO 800. Περιμένετε τουλάχιστον 3–4 ώρες στους 20°C μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων του STUCCO VENEZIANO 800, ώστε το προϊόν να στεγνώσει σωστά και μετά εφαρμόστε μια τελική στρώση στο ίδιο «επίπεδο» με το VALMETAL. Μετά από 8 ώρες στους 20°C από την τελευταία στρώση του STUCCO VENEZIANO 800, επαναλάβετε τις φάσεις πλήρους λείανσης και στίλβωσης όπως εξηγήθηκε παραπάνω.
- 3) **Relief Εφέ:** εφαρμόστε τρεις στρώσεις VALMETAL χρησιμοποιώντας την ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 δημιουργώντας μια λεία και συμπαγή επιφάνεια, περιμένοντας 2–3 ώρες στους 20°C μεταξύ των στρώσεων. Μετά από 36 ώρες στους 20°C από την τελευταία στρώση του VALMETAL, λειάνετε και γυαλίζετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μηχάνημα – έκκεντρο τριβείο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφά τη

σκόνη που δημιουργείται κατά τις φάσεις λείανσης και γυαλίσματος. Χρησιμοποιήστε λειαντικούς και γυαλιστικούς δίσκους με την ακόλουθη αύξουσα σειρά: 320 / 400 / 600 / 1000 / 3000. Αφού γυαλίσετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την υπολειμματική σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ολοκληρώστε την επιφάνεια πατώντας με την ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43, κινούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις ασκώντας πίεση στην επιφάνεια. Εφαρμόστε μία στρώση VALMETAL και μετά από 36 ώρες στους 20°C από την τελική στρώση της VALMETAL, επαναλάβετε τις φάσεις πλήρους λείανσης και στίλβωσης όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

- 4) **Vintage Relief εφέ:** εφαρμόστε μία στρώση METEORE 10 στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43 και το ρολό PV 23 για να αποκτήσετε ένα αποτέλεσμα «φλοιού πορτοκαλιού», αλλά λειάνοντας ελαφρά τα πιο προεξέχοντα μέρη. Μετά από 24 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τρεις στρώσεις VALMETAL στο επιλεγμένο STENCIL χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43 και το ρολό PV 23 και περιμένετε 2–3 ώρες στους 20°C μεταξύ των στρώσεων. Το STENCIL πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως μετά την εφαρμογή του VALMETAL και να εφαρμοστεί ξανά όπου χρειάζεται, αλλά πρέπει να πλυθεί και να στεγνώσει προσεκτικά πριν από την εφαρμογή της δεύτερης ή τρίτης στρώσης του VALMETAL. Μετά από 36 ώρες στους 20°C από την τελευταία στρώση της VALMETAL, λειάνετε και γυαλίζετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μηχανήμα – έκκεντρο τριβείο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφά τη σκόνη που δημιουργείται κατά τις φάσεις λείανσης και γυαλίσματος. Χρησιμοποιήστε λειαντικούς και γυαλιστικούς δίσκους με την ακόλουθη αύξουσα σειρά: 320 / 400 / 600 / 1000 / 3000. Αφού γυαλίσετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την υπολειμματική σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ολοκληρώστε την επιφάνεια πατώντας με την ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43, κινούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις ασκώντας πίεση στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μία στρώση C100 OVER και εφαρμόστε την στο ίδιο «επίπεδο» με το VALMETAL χρησιμοποιώντας την σπάτουλα PV 43. Αφήστε τις επιφάνειες που είναι διακοσμημένα με VALMETAL όσο πιο καθαρά γίνεται και μετά από 12 ώρες στους 20°C επαναλάβετε την πλήρη διαδικασία λείανσης και στίλβωσης όπως εξηγήθηκε παραπάνω.
- 5) **Hammered Relief εφέ:** εφαρμόστε δύο ή τρεις στρώσεις VALMETAL χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα PV 43 και, για την τελική στρώση, χρησιμοποιήστε τον κύλινδρο PV 23 για να αποκτήσετε ένα αποτέλεσμα «φλοιού πορτοκαλιού», περιμένοντας 2–3 ώρες στους 20°C μεταξύ των στρώσεων. Μετά από 36 ώρες στους 20°C από την τελευταία στρώση της VALMETAL, λειάνετε και γυαλίζετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μηχανήμα – έκκεντρο τριβείο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα για να αναρροφά τη σκόνη που δημιουργείται κατά τις φάσεις λείανσης και γυαλίσματος. Χρησιμοποιήστε λειαντικούς και γυαλιστικούς δίσκους με την ακόλουθη αύξουσα σειρά: 320 / 400 / 600 / 1000 / 3000. Αφού γυαλίσετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την υπολειμματική σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ολοκληρώστε την επιφάνεια πατώντας με την ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43 μετακινώντας την προς όλες τις κατευθύνσεις ασκώντας πίεση στο στήριγμα. Εφαρμόστε μία στρώση VALMETAL στο επιλεγμένο STENCIL χρησιμοποιώντας την σπάτουλα PV 43. Το STENCIL πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως μετά την εφαρμογή του VALMETAL. Μετά από 36 ώρες στους 20°C από την τελευταία στρώση του VALMETAL, επαναλάβετε τις φάσεις πλήρους λείανσης και στίλβωσης όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

- 6) **Antique εφέ:** εφαρμόστε δύο ή τρεις στρώσεις VALMETAL χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα PV 43, αφήνοντας ένα ακανόνιστο πάχος του προϊόντος και χρησιμοποιώντας στενές, μη ομοιόμορφες και ανάγλυφες πινελιές σπάτουλας. Περιμένετε 2–3 ώρες στους 20°C μεταξύ των στρώσεων και, μετά από 36 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε την τελική στρώση του VALMETAL, λειάνετε και γυαλίστε την επιφάνεια. Λειάνετε και γυαλίστε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μηχάνημα – έκκεντρο τριβείο, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα για να απορροφά τη σκόνη που δημιουργείται κατά τις φάσεις λείανσης και γυαλίσματος. Χρησιμοποιήστε λειαντικούς και γυαλιστικούς δίσκους με την ακόλουθη αύξουσα σειρά: 320 / 400 / 600 / 1000 / 3000. Αφού γυαλίσετε την επιφάνεια, αφαιρέστε την υπολειμματική σκόνη χρησιμοποιώντας ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ολοκληρώστε την επιφάνεια πατώντας με τη σπάτουλα PV 43, κινούμενη προς όλες τις κατευθύνσεις ασκώντας πίεση στο στήριγμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι επιφάνειες που είναι διακοσμημένες με το VALMETAL ενδέχεται να θαμπώσουν ή να σκουρύνουν με την πάροδο του χρόνου για διάφορους λόγους, όπως: έκθεση στο φως, υγρασία, θερμότητα που εκπέμπεται από καλοριφέρ και θερμάστρες ή κλιματιστικά που δροσίζουν το περιβάλλον. Για να αναζωογονήσετε και να γυαλίσετε την επιφάνεια, αρκεί να τρίψετε χειροκίνητα με ένα λειαντικό δίσκο No 1000 με κυκλικές κινήσεις και στη συνέχεια να ολοκληρώσετε επίσης χειροκίνητα με τον λειαντικό δίσκο No 3000.

ΣΗΜ.:Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, παρακολουθήστε προσεκτικά το εκπαιδευτικό βίντεο για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Σταθερότητα: περίπου 1 χρόνο σε καλά σφραγισμένο, όχι ανοιγμένο δοχείο.

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Τεχνικό Δελτίο No SC 00309 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 1 - Απρίλιος 2022