

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

V 55 MAT

Διακοσμητικό σμάλτο νερού για εσωτερικούς χώρους με ματ φινίρισμα.

Υδατοαπωθητικό σμάλτο για εσωτερικές επιφάνειες.

ειδικό βάρος:

Λευκή βάση: $1,3900 \pm 30 \text{ gr / lt}$ στους 20°C

Διαφανής βάση: $1,4000 \pm 30 \text{ gr / lt}$ στους 20°C

Ιξώδες:

απόδοση:

9- 11 m^2/LT για δυο στρώσεις (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα:

ματ φινίρισμα

χρώματα:

λευκό, βάση διαφανής και αποχρώσεις από το σύστημα NCS INDEX 1950

συσκευασία:

LT. 1 - LT. 4- LT. 10

επιφανειακά:

2 ώρες στους 20°C

στεγνό:

4-6 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χάρη στη σύνθεσή του, το V55 Matt εγγυάται υψηλή κάλυψη διατηρώντας παράλληλα χαμηλό πάχος. Διαθέτει επίσης αντιβακτηριακά, υδατοαπωθητικά και οικολογικά βιώσιμα χαρακτηριστικά, χάρη στις χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις και την κλάση A+ για εκπομπές σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με το ISO 16000-9. Το V55 Matt συνδυάζει τις ιδιότητες των παραδοσιακών χρωμάτων κατά της μούχλας με την καινοτόμο τεχνολογική αντοχή των ιόντων αργύρου, τα οποία αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων καθιστώντας τις επιφάνειες και τον αέρα των εσωτερικών χώρων αντισηπτικό. Για το λόγο αυτό, το V55 Matt είναι ιδανικό για εφαρμογές σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, ξενώνες, εμπορικές δραστηριότητες όπως κέντρα αισθητικής ή κομμωτήρια και γενικά σε δημόσιους χώρους. Επίσης, έχει λάβει την πιστοποίηση HACCP σύμφωνα με το πρότυπο UNI 11021: 2002, δηλαδή είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε όλα εκείνα τα περιβάλλοντα όπου υφίστανται επεξεργασία τροφίμων, χάρη στην υψηλή απόδοση αντοχής, δυνατότητας πλύσης και υγιεινής. Μια ειδική δοκιμή πιστοποιεί επίσης τη χρήση τους σε περιβάλλοντα με υγρασία μεγαλύτερη από 80%

ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΗΜΑ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ	UNI 10560 EN 13300	>5000 ΥΠΕΡΠΛΕΝΟΜΕΝΟ Κατηγορία 1	UNI 10560 - EN 13300  WASHABILITY
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ	ISO 22196 JIS Z 2801	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ	ISO 22196 - JIS Z 2801  ANTIBACTERIAL
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	EN ISO 6270-1	ΙΚΑΝΟΤΑΤΟ	EN ISO 6270-1  HUMIDITY
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	UNI EN ISO 2812-1	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ: ΧΛΩΡΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΚΑΛΙΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	UNI EN ISO 2812-1  DISINFECTION

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	UNI EN ISO 2812-1	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ: ΧΛΩΡΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	UNI EN ISO 2812-1  DISINFECTION
ΑΝΤΟΧΗ ΛΕΚΕΔΩΝ	UNI 10792	ΔL = 2,2	UNI 10792  NO DIRT
HACCP	UNI 11021	IDONEO	UNI 11021  HACCP
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ	EN ISO 2813	20 - 25 GU	

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ A+ Class	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΧΩΡΙΣ	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m ² h F****	K09025 - K09026 FORMALDEIDE FREE 
ΠΟΕ Σε προϊόν έτοιμο προς χρήση	2004-42-Οδηγία	μέγιστο 15 g/L (EU Limit 200 g/L) Cat. Υ/Ιβ	VOC LOW 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώση: Αραιώση σε αναλογία 1:5 με νερό ως αστάρι.
Αραιώση 20-30% με νερό ως τελικό φινιρίσμα.

Το V55 Matt μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα υποστρώματα όπως τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδες, ξύλο, σίδερο και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες αρκεί να είναι έχουν πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Αξιολογήστε τη συνοχή της επιφάνειας αφαιρώντας τυχόν παλιά φθαρμένα ή σκονισμένα χρώματα και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αποκόλληση. Εφαρμόστε ως σταθεροποιητικό αστάρι μια στρώση V55 Matt ήδη χρωματισμένο και αραιωμένο σε αναλογία 1:5 με νερό. Μετά από 4 - 6 ώρες στους 20°C, γεμίστε μικρές τρύπες ή ρωγμές. Για να κάνετε την απορρόφηση ομοιόμορφη, περάστε το ήδη χρωματισμένο και αραιωμένο V55 Matt 1: 5 με νερό μόνο πάνω από τις προβληματικές και επισκευασμένες επιφάνειες και στην συνέχεια περιμένετε άλλες 6-8 ώρες στους 20°C.

Εφαρμογή : με ρολό, πινέλο, πιστόλι βαφής

Στρώσεις: 2 στρώσεις

Μετά από 6-8 ώρες στους 20°C από την εφαρμογή του V55 Matt ως σταθεροποιητικό αστάρι, εφαρμόστε το V55 Matt ήδη χρωματισμένο ως φινιρίσμα, αλλά αυτή τη φορά αραιωμένο 20 - 30% με νερό. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης περιμένετε τουλάχιστον 4 - 6 ώρες στους 20°C.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Σταθερότητα: περίπου 1 χρόνο σε καλά σφραγισμένο, όχι ανοιγμένο δοχείο.

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Τεχνικό Δελτίο No SC 00309 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:
Έκδοση n° 1 - Απρίλιος 2022