

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

L50

Πρόσθετα χρωστικά με βάση το νερό με εφέ αλουμινίου, χρυσό ή άλλες χρωστικές ουσίες.
Χρωστικά που προστίθεται στο Mavericks και σε άλλα διακοσμητικά χρώματα Valpaine. Ένα δοχείο L50 της επιθυμητής απόχρωσης εισάγεται σε κάθε δοχείο Mavericks. Τα χρωστικά L50 Col. 301 και L50 Col. 309 χρησιμοποιούνται ως δημιουργοί εφέ οξειδωσης χαλκού στο Klondike Ferro.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: απόδοση:

1,020 ± 30 gr / lt στους 25°C

Συσκευασία 100ml για 0,5 L Mavericks

Συσκευασία 100ml για 1,0 L Polistof

Συσκευασία 0,5 L για 5,0 L Polistof

Χρωματολόγιο

ΣΤΕΓΝΟ

Αποχρώσεις

Διατήρηση:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Συσκευασία:

100 ml - 0,5 L

επιφανειακά:

2 ώρες στους 20°C – Για το Klondike Ferro

επαναβαφή:

4 ώρες στους 20°C – Για το Klondike Ferro

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C – Για το Klondike Ferro

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προϊόν σταθερό στο φως και ανθεκτικό στο πλύσιμο. Διατίθεται σε διαφορετικές αποχρώσεις και εισάγεται ως πρόσθετο στο ήδη χρωματισμένο Artecò 7 ή στο Artecò 7 Metal, στο Mavericks και σε οποιοδήποτε απόχρωση του Polistof.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ στο KLONDIKE FERRO

Για το Klondike Ferro βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι σταθερό και καθαρό. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια και εφόσον χρειάζεται, συμπληρώστε/στοκάρτε την επιφάνεια, τρίψτε και εφαρμόστε ένα κατάλληλο σταθεροποιητικό αστάρι. Τέλος εφαρμόστε μια στρώση του καλυπτικού ασταριού Primer 1200 – Valpaine με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση

Εργαλεία εφαρμογής: = = =

Στρώσεις: = = =

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσθέστε το προϊόν L50 στην ήδη έγχρωμη συσκευασία Artecò 7, ή την συσκευασία Artecò 7 Metal, στο Polistof ή στις συσκευασίες Mavericks. Εφαρμόστε με πινέλο ή θαλάσσιο σφουγγάρι στο Klondike Ferro.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00224 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 6 - Οκτώβριος 2017