

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

KLONDIKE[®] CORTEN MID

Επικαλυπτικό, διακοσμητικό και προστατευτικό επίχρυσμα-χρώμα, που χαρακτηρίζεται από το εφέ "Corten", το οποίο αναπαράγει επακριβώς το γνωστό εφέ της σκουριάς οξειδωμένου Χάλυβα "Corten", με τα χαρακτηριστικά του.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος:

1,200 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες:

22000cps

απόδοση:

2-3 m² / lt - μία στρώση σε λεία επιφάνεια

(μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

1,5-2,0 m² / lt - δύο στρώσεις σε λεία επιφάνεια

(μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: οξείδωση Χάλυβα, CORTEN

χρώματα:

οι αποχρώσεις από τον κατάλογο

συσκευασία:

LT. 1 - 2,5 & 5,0L

επιφανειακά:

1 ώρα στους 20 ° C

επαναβαφή:

3 - 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μόλις το Klondike Corten Mid σκληρύνει πλήρως, δημιουργεί ένα αναπνέων φιλμ όπου έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, τα πλυσίματα, τις άσχημες καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Μόλις στεγνώσει, οι επιφάνειες που έχουν επικαλυφθεί με το Klondike Corten Mid μπορούν να αντέξουν τόσο σε υψηλές (+50°C) όσο και σε χαμηλές (-40°C) θερμοκρασίες.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ / ΤΡΑΒΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	UNI EN 1542	1,80 N/mm2	UNI EN 1542 ↓ ADHESION
ΠΡΟΣΦΥΣΗ / ΤΡΑΒΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΤΗΞΗ	UNI EN 13687 UNI EN 1542	1,78 N/mm2	UNI EN 1542 ↓ ADHESION
ΥΔΑΔΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	UNI EN 1062-3	W<0,09 Kg/m ² h ^{1/2} Class III (χαμηλή)	UNI EN 1062-3 ↓ WATERPROOF
ΔΙΑΠΝΟΗ	UNI EN ISO 7783	V2 (μεσαία)	UNI EN ISO 7783 ↓ BREATHABLE
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO ₂	UNI EN 1062-6	Sd=3358m ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ >50m	UNI EN 1062-6 CO ₂ ↓ ↑ CO ₂ ↓ IMPERMEABILITY
ΣΗΜΑΝΣΗ CE	UNI EN 1504-2	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	CE UNI EN 1052-4

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΗΣ	UNI EN 15458	0 ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	UNI EN 15458  ANTIALGAE
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ	UNI EN 15457	0 ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	UNI EN 15457  ANTIFUNGI

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	$X < 0,005$ mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 10g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Λεία επιφάνεια: Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Αν απαιτείται σπατουλάρετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας, *ειδικά αν το υπόστρωμα είναι ασβεστικής βάσεως*. Σε υποστρώματα μετάλλου πρέπει να προηγηθεί ο επιμελής καθαρισμός του μετάλλου και στην συνέχεια να ασταρωθεί η επιφάνεια με ένα ενδεδειγμένο αστάρι μεταλλών. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 1200 και μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Klondike Corten Mid.

Άγρια ή απροετοίμαστη επιφάνεια: Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια στρώση του KLONDIKE RASANTE R7 χρησιμοποιώντας μια ανοξείδωτη σπάτουλα έτσι ώστε να γίνει όσο πιο λεία γίνεται η επιφάνεια. Το KLONDIKE RASANTE R7 λειτουργεί και σαν αστάρι, οπότε μετά από 12 ώρες τις 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Klondike Corten Mid.

Αραίωση: έτοιμο για χρήση

Σύστημα: με πινέλο και σπάτουλα

Στρώσεις: δύο (2)

1) Εφέ “Σπατουλαριστό”: Εφαρμόστε μια στρώση Klondike Corten Mid, με την ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43 δουλεύοντας με μικρές συνεχόμενες σπατουλιές προς όλες τις κατευθύνσεις, αφήνοντας ένα πάχος προϊόντος περίπου 1 mm.

Απόδοση: 1 λίτρο για περίπου 2 - 3 m² για μία στρώση σε λείο υπόστρωμα.

2) Εφέ “Φυσικό Χυτό”: Εφαρμόστε μία στρώση Klondike Corten Mid με την στενή πλευρά του πινέλου PV09 ή της βούρτσας Art. 128, με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα, αφήνοντας ηθελημένα ακανόνιστες γραμμώσεις κατά το δυνατόν πιο επιμήκεις, πλάτους από 1 mm έως 2 cm, με πάχος 1 - 2 mm, σε ολόκληρο προς διακόσμηση υπόστρωμα. Μετά από 15' - 20' λεπτά (σε θερμοκρασία 20°C), εφαρμόστε την 2η στρώση, χρησιμοποιώντας όμως αυτή τη φορά τη ανοξείδωτη σπάτουλα PV 43 και απλώνοντας το υλικό κατακόρυφα, από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα, αφήνοντας μια στρώση προϊόντος περίπου 1 mm. Τέλος, λειάνετε (με ελαφρύ πάτημα) το υπόστρωμα με κατακόρυφη κίνηση, προσέχοντας να μην αφαιρέσετε το Klondike Corten Mid. Είναι σημαντικό η εφαρμογή να γίνει με

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

την διαδικασία “υγρό σε υγρό”, έτσι ώστε να μη στεγνώσει, κυρίως στις ενώσεις.

Απόδοση: 1 λίτρο για περίπου 1,5 – 2,0 m² για δύο στρώσεις σε λείο υπόστρωμα.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00259 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 3 - Μάρτιος 2020