

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

KLONDIKE® CORTEN TOP

Επικαλυπτικό, διακοσμητικό και προστατευτικό επίχρυσμα-χρώμα, που χαρακτηρίζεται από το εφέ "Corten", το οποίο αναπαράγει επακριβώς το γνωστό εφέ της σκουριάς οξειδωμένου Χάλυβα "Corten", με τα χαρακτηριστικά του.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,250 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: 23000cps

απόδοση: 2-3 m² / lt - μία στρώση σε λεία επιφάνεια (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)
1,5-2,0 m² / lt - δύο στρώσεις σε λεία επιφάνεια (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: οξείδωση Χάλυβα, CORTEN

χρώματα: οι αποχρώσεις από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 1 - 2,5 & 5,0L

επιφανειακά: 1 ώρα στους 20 ° C

επαναβαφή: 3 - 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C


ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Klondike Corten Top, αναπνέει και πλένεται ακόμα περισσότερο από το Klondike Corten Mid. Η χημική του σύνθεση χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο του λωτού. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει διπλό καθαριστικό αποτέλεσμα: οι σταγόνες της βροχής γλιστρούν από τη βαμμένη επιφάνεια αφαιρώντας το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης και αποφεύγεται η καθίζηση μικτών ρυπογόνων στοιχείων στην επιφάνεια. Μόλις το προϊόν σκληρύνει εντελώς, σχηματίζεται ένα διαπνέον φιλμ που έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Μόλις στεγνώσει, το Klondike Corten Top μπορεί να αντέξει τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε θερμικούς κραδασμούς και σε κύκλους καταιγίδας.

Το Klondike Corten Top έχει επίσης την ιδιότητα να συνδέει αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά της υδατοαπωθητικότητας και της διαπνοής σύμφωνα με τη θεωρία του «ξηρού τοίχου» ή τη θεωρία του Kunzle, μια σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία και την ανθεκτικότητα ενός προϊόντος εξωτερικού χώρου, που είναι το χαρακτηριστικό της προστασίας του εξωτερικού τοίχου από νερό αλλά ταυτόχρονα επιτρέποντας να βγει οποιαδήποτε υγρασία που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ / ΤΡΑΒΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	UNI EN 1542	1,80 N/mm ²	UNI EN 1542  ADHESION
ΠΡΟΣΦΥΣΗ / ΤΡΑΒΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΤΗΞΗ	UNI EN 13687 UNI EN 1542	1,78 N/mm ²	UNI EN 1542  ADHESION
ΥΔΑΔΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	UNI EN 1062-3	W<0,09 Kg/m ² h ^{1/2} Class III (χαμηλή)	UNI EN 1062-3  WATERPROOF

ΔΙΑΠΝΟΗ	UNI EN ISO 7783	V2 (μεσαία)	UNI EN ISO 7783  BREATHABLE
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO ₂	UNI EN 1062-6	Sd=3358m ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ >50m	UNI EN 1062-6  IMPERMEABILITY
ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 10 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ	UNI EN 13687-2	Χωρίς ελαττώματα μετά τις δοκιμές	UNI EN 13687-1  THERMAL SHOCK
ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 50 ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ / ΑΠΟΨΥΞΗΣ	UNI EN 13687-1	Χωρίς ελαττώματα μετά τις δοκιμές	
ΣΗΜΑΝΣΗ CE	UNI EN 1504-2	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	 UNI EN 1052-4
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΗΣ	UNI EN 15458	0 ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	UNI EN 15458  ANTIALGAE
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΗΤΩΝ	UNI EN 15457	0 ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	UNI EN 15457  ANTIFUNGI

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 10g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Λεία επιφάνεια: Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Αν απαιτείται σπατουλάρετε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας, ειδικά αν το υπόστρωμα είναι ασβεστικής βάσεως. Σε υποστρώματα μετάλλου πρέπει να προηγηθεί ο επιμελής καθαρισμός του μετάλλου και στην συνέχεια να ασταρωθεί η επιφάνεια με ένα ενδεδειγμένο αστάρι μεταλλών. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 1200 και μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Klondike Corten Top.

Άγρια ή απροετοίμαστη επιφάνεια: Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρτε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια στρώση του KLONDIKE RASANTE R7 χρησιμοποιώντας μια ανοξείδωτη σπάτουλα έτσι ώστε να γίνει όσο πιο λεία γίνεται η επιφάνεια. Το KLONDIKE RASANTE R7 λειτουργεί και σαν αστάρι, οπότε μετά από 12 ώρες τις 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του Klondike Corten Top.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωση: έτοιμο για χρήση

Σύστημα: με πινέλο και σπάτουλα

Στρώσεις: δύο (2)

1) Εφέ “Σπατουλαριστό”: Εφαρμόστε μια στρώση Klondike Corten Top, με την ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 δουλεύοντας με μικρές συνεχόμενες σπατουλιές προς όλες τις κατευθύνσεις, αφήνοντας ένα πάχος προϊόντος περίπου 1 mm.

Απόδοση: 1 λίτρο για περίπου 2 - 3 m² για μία στρώση σε λείο υπόστρωμα.

2) Εφέ “Φυσικό Χυτό”: Εφαρμόστε μία στρώση Klondike Corten Top με την στενή πλευρά του πινέλου PV09 ή της βούρτσας Art. 128, με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα, αφήνοντας ηθελημένα ακανόνιστες γραμμώσεις κατά το δυνατόν πιο επιμήκεις, πλάτους από 1 mm έως 2 cm, με πάχος 1 - 2 mm, σε ολόκληρο προς διακόσμηση υπόστρωμα. Μετά από 15' - 20' λεπτά (σε θερμοκρασία 20°C), εφαρμόστε την 2η στρώση, χρησιμοποιώντας όμως αυτή τη φορά τη ανοξειδωτή σπάτουλα PV 43 και απλώνοντας το υλικό κατακόρυφα, από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα, αφήνοντας μια στρώση προϊόντος περίπου 1 mm. Τέλος, λειάνετε (με ελαφρύ πάτημα) το υπόστρωμα με κατακόρυφη κίνηση, προσέχοντας να μην αφαιρέσετε το Klondike Corten Top. Είναι σημαντικό η εφαρμογή να γίνει με την διαδικασία “υγρό σε υγρό”, έτσι ώστε να μη στεγνώσει, κυρίως στις ενώσεις.

Απόδοση: 1 λίτρο για περίπου 1,5 – 2,0 m² για δύο στρώσεις σε λείο υπόστρωμα.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00260 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 5 - Ιανουάριος 2022