

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KLONDIKE LIGHT

Διακοσμητικό χρώμα με παλαιωμένο εφέ σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων
Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση

ειδικό βάρος: 1,010 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

ιξώδες: = = =

απόδοση: 5-6 m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την
τραχύτητα, την απορροφητικότητα της
επιφάνειας και την μεθόδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: σατινέ παλαιωμένο

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 1 - LT. 2,5

επιφανειακά: 2 ώρες στους 20 ° C

επαναβαφή: 5 - 6 ώρες στους 20 ° C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20 ° C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι ένα τυπικά μοντέρνο και κομψό διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. Το KLONDIKE LIGHT μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών. Χάρη στα μοναδικά χρώματα και αποχρώσεις του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εξαιρετικά επίκαιρων και μοντέρνων χώρων διαβίωσης. Οι διακοσμημένες επιφάνειες αναδεικνύουν τα πολύτιμα μεταλλικά θραύσματα που ενσωματώνονται στη βαφή, ενισχύοντας το χρυσό, ασήμι και οξειδωμένο αποτελέσματα. Αυτό επιτυγχάνει το τέλειο αποτέλεσμα: τα δωμάτια είναι πλαισιωμένο από μεταλλικά τοιχώματα που δημιουργούν σύγχρονους χώρους. Το KLONDIKE LIGHT είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, αναπνέων, πλενόμενο και που μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα με βάση το νερό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 6,4g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλούδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 600 (ελαφρώς χρωματισμένου σε μια ανοιχτή γκρι απόχρωση) και μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE LIGHT.

Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρετε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου

ασταριού. Όταν το αστάρι είναι εντελώς στεγνό, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 600 (ελαφρώς χρωματισμένου σε μια ανοιχτή γκρι απόχρωση) και, μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE LIGHT.

Ξύλο, γυαλί, ελαφρά κράματα και βαμμένο σίδερο. Αφαιρέστε όλα τα λίπη από την επιφάνεια και τρίψτε καλά, έτσι ώστε να είναι λεία και καθαρή. Εφαρμόστε μια στρώση ασταριού κατάλληλο για το συγκεκριμένο είδος της επιφάνειας και στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 600 (ελαφρώς χρωματισμένου σε μια ανοιχτή γκρι απόχρωση) . Μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE LIGHT.

Νέο σίδερο (χωρίς προετοιμασία). Αφαιρέστε όλα τα λίπη και τυχόν στρώματα σκουριάς από το επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση (ή περισσότερες) από κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας κατά της σκουριάς. Όταν αυτό στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMER 600 και, μετά από 6 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του KLONDIKE LIGHT.

Σημ.: Όταν το υπόστρωμα είναι γυψοσανίδα απαιτείται η επιφάνεια να σπατουλαριστεί στο σύνολό της και όχι μόνο στις ενώσεις και βίδες της. Στην συνέχεια πρέπει να ασταρωθεί με ένα ενδεδειγμένο αστάρι γυψοσανίδας και μετά ακολουθεί η παραπάνω διαδικασία προετοιμασίας.

αραίωση: έτοιμο για χρήση

σύστημα: με το πινέλο Klondike PV76 και την σπάτουλα PV43

Στρώσεις: δύο (2)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να δημιουργήσετε τα χρώματα που εμφανίζονται στον κατάλογο, ανακατεύουμε προσεκτικά το KLONDIKE Light με την ακριβή ποσότητα του χρωστικού COLORI. Απαιτούνται: 5 ml για 2,5 λίτρα KLONDIKE Light, ή 2 ml για 1 λίτρο KLONDIKE Light. Για να δημιουργήσετε το χρυσό ή ασημί εφέ, θα πρέπει να προσθέσετε το χρυσό GOLD G 100 ή το ασημί SILVER G 200 στο χρωματισμένο προϊόν KLONDIKE Light, στις ακόλουθες ποσότητες: 250ml για 2,5 λίτρα KLONDIKE Light , ή 100 ml για 1 λίτρο KLONDIKE Light.

1) Κλασικό εφέ (με σπάτουλα): εφαρμόστε το KLONDIKE Light με μια ανοξείδωτη σπάτουλα PV43, χρησιμοποιώντας άνισες σπατουλιές 15-30 εκατοστών προς όλες τις κατευθύνσεις, αφήνοντας μια ελαφριά και ανομοιόμορφη επίστρωση του προϊόντος στην επιφάνεια. Μετά από 5 - 6 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση του KLONDIKE Light χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο με την πρώτη στρώση (που περιγράφηκε προηγουμένως). Μετά από περίπου 30' λεπτά στους 20°C «δουλέψτε» ασκώντας ελαφριά πίεση, χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη σπάτουλα PV43, αλλά χωρίς προϊόν, με χιαστί (X) κινήσεις περίπου 15 - 20 εκατοστών προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε τα σωματίδια χρώματος να σπάσουν σε μικρότερα, σχηματίζοντας έτσι αντανakλάσεις φωτοσκιάσεων.

2) Κλασικό εφέ (Πινέλο + Σπάτουλα): το κλασικό εφέ μπορεί επίσης να επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κύκλο εφαρμογής. Βουτήξτε το πινέλο Klondike-PV 76 στο προϊόν, φροντίζοντας να είναι καλά φορτωμένο, και εφαρμόστε το KLONDIKE Light χρησιμοποιώντας μικρές πινελιές μήκους 8-15 cm προς όλες τις κατευθύνσεις, με κίνηση από τα δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα, και από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα, αφήνοντας ένα ελαφρύ στρώμα του προϊόντος, το οποίο είναι άνισα κατανομημένο. Μετά από περίπου 20' λεπτά στους 20°C, χρησιμοποιήστε την ανοξείδωτη σπάτουλα PV43 (χωρίς προϊόν) για να εξομαλύνεται την διακοσμημένη επιφάνεια, με κίνηση που προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά από περίπου 5 - 6 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση του KLONDIKE Light, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική που χρησιμοποιείται και για την πρώτη στρώση. Μετά από περίπου 1 ώρα στους 20°C «δουλέψτε» ασκώντας ελαφριά πίεση, χρησιμοποιώντας την ανοξείδωτη σπάτουλα, αλλά χωρίς προϊόν, με

χιαστί (X) κινήσεις περίπου 15 - 20 εκατοστών προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε τα σωματίδια χρώματος να σπάσουν σε μικρότερα, σχηματίζοντας έτσι αντανakλάσεις φωτοσκιάσεων.

- 3) **Εφέ με πινελιές:** βουτήξτε το πινέλο Klondike-PV 76 μέσα στο προϊόν, φροντίζοντας είναι καλά φορτωμένο, και εφαρμόστε το KLONDIKE Light χρησιμοποιώντας μικρές πινελιές μήκους 8-15 εκατοστά προς όλες τις κατευθύνσεις, με κίνηση από τα δεξιά προς τα αριστερά και αντίστροφα, και από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα, αφήνοντας ένα ελαφρύ στρώμα του προϊόντος που είναι άνισα κατανομημένο. Μετά από 5 - 6 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση του KLONDIKE Light, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική όπως και για την πρώτη στρώση. Μετά από περίπου 1 ώρα στους 20°C «δουλέψτε» ασκώντας ελαφριά πίεση, χρησιμοποιώντας το πινέλο Klondike, αλλά χωρίς προϊόν, με χιαστί (X) κινήσεις περίπου 15 - 20 εκατοστών προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε τα σωματίδια χρώματος να σπάσουν σε μικρότερα, σχηματίζοντας έτσι αντανakλάσεις φωτοσκιάσεων.

- 4) **STARRY CLASSIC EFFECT:** Για ένα ιδιαίτερο λαμπιρίζον φινίρισμα, απλά προσθέστε το πρόσμικτο G 300 στο KLONDIKE Light (με ή χωρίς το Χρυσό G 100 ή Silver G 200) στις ακόλουθες αναλογίες: 250 ml για 2,5 λίτρα KLONDIKE Light, ή 100 ml για 1 λίτρο KLONDIKE Light.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από + 10 ° C και όχι υψηλότερη από + 30 ° C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Το προϊόν όταν χρωματιστεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 μηνών.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00234 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 6 - Δεκέμβριος 2019