

METEORE 14 GROSSO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

METEORE 14 GROSSO

Έτοιμο σε μορφή πάστας δομικό προϊόν Ρητινούχας σύνθεσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Σχεδιασμένο ως μέρος του συστήματος ρητινούχας τσιμεντοκονίας VALPAINT I-BETON & VALPAINT I-BETON PLUS.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1,680 ± 30 gr / lt στους 25°C (ISO 2811-1)
ιξώδες: 12.400 cps (EN ISO 2555)
απόδοση: 1,4 – 1,6 m² / lt για μια στρώση σε λεία επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πλέγμα οπλισμού 74K PV121 (μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την τραχύτητα, το πορώδες, την επιφανειακή απορρόφηση και μέθοδο εφαρμογής.)

κοκκομετρία: 0,6mm

αισθητικό αποτέλεσμα: Στρώση βάσης για σύστημα I-BETON, χοντρή κοκκομετρία

χρώμα: Ουδέτερο λευκό

συσκευασία: LT. 1,0L – 4,0L – 12,0L

ΣΤΕΓΝΟ

στεγνό επιφανειακά: 6 ώρες στους 20°C

για επαναβαφή: 16 ώρες στους 20°C

σε βάθος-πλήρως: 18-24 ώρες στους 20°C

Χρόνοι στεγνώματος του συστήματος ρητινούχας τσιμεντοκονίας

Valpaint I-BETON: ολόκληρο το σύστημα σκληραίνει μετά από 7 ημέρες στους 20°C και επιτυγχάνει την καλύτερη αντίσταση στα στατικά φορτία μετά από 28 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι χρόνοι στεγνώματος των προϊόντων της σειράς Valpaint I-BETON παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην επιτυχία της εργασίας. Αυτά που αναφέρονται στα σχετικά φύλλα τεχνικών δεδομένων αναφέρονται σε σταθερές τυπικές περιβαλλοντικές συνθήκες (Θ = 20°C και σχετική υγρασία UR = 65%). Συνθήκες διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται μπορούν να τροποποιήσουν ακόμη και σημαντικά τους χρόνους στεγνώματος. Εάν έχετε αμφιβολίες, περιμένετε τουλάχιστον 24-36 ώρες μεταξύ της μίας στρώσης εφαρμογής και της άλλης για να διασφαλίσετε το πλήρες στέγνωμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δομική επίστρωση χοντρή κοκκομετρία με υψηλές ιδιότητες γεμίσματος και αγκυρώσεως, σχεδιασμένο για εφαρμογή σε ακατέργαστα υποστρώματα τσιμέντου ή όπου απαιτείται μια πρώτη στρώση για την πλήρωση του υποστρώματος. Είναι κατάλληλο για χρήση με το πλέγμα οπλισμού 74 K PV 121, για τη διευκόλυνση της ομοιογενούς κατανομής των φορτίων δημιουργώντας αντιρρηγματικές, ανθεκτικές και ισχυρές επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ	ΣΗΜΑΝΣΗ
ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΤΡΑΒΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ	UNI EN 1542	≥1,68 N/mm ²	UNI EN 1542 ↓ ADHESION
ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ / ΤΡΑΒΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ	UNI EN 1542	≥1,68 N/mm ²	UNI EN 1542 ↓ ADHESION
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	FREE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE

FORMALDEHYDE ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΔΟΣΗΣ , Χ	JIS A 1902-3	X< 0.005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Σε προϊόν έτοιμο προς χρήση	Οδηγία 2004-42- CE	μέγιστο 31 g/L (EU όριο 200 g/L) Κατ.Υ/ Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνεια χωρίς υγρασία: τρίψτε και επιπεδώστε τα κεραμικά ή παρόμοια πλακάκια (δεν ενδείκνυται για πλακάκια πορσελάνης) καθώς και οποιαδήποτε ανάγλυφα σε υποστρώματα σκυροδέματος. Πλύνετε καλά με κατάλληλα απορρυπαντικά, εξαλείφοντας τη σκόνη, λίπη, σαπουνία, τυχόν ασταθείς παλαιές βαφές και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αποκόλληση. Όταν το υπόστρωμα είναι στεγνό και συμπαγές, γεμίστε τους αρμούς των πλακιδίων καθώς και τυχόν ρωγμές και τρύπες στο σκυρόδεμα με τον ειδικό στόκο δύο συστατικών **Stucco SB30**. Αυτό γίνεται για να γίνει τέλεια η προς επεξεργασία επιφάνεια και να αποφευχθούν τριψίματα. Μετά από 24 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση της ρητίνης **Top Coat AR60 Lucido** με πινέλο ή ρολό (Microfiber). Η ρητίνη Top Coat AR60 Lucido πρέπει να καταλυθεί με τον καταλύτη του CT80 και σε αυτήν την περίπτωση να αραιωθεί 1:2 έως 1:3 με νερό, ανακατεύοντας πάντα πολύ καλά. Μετά από 6 - 8 ώρες στους 20°C, συνεχίστε με την εφαρμογή του **Meteore 14 Grosso**.

Επιφάνεια με υγρασία έως και 15%: τρίψτε και επιπεδώστε τα κεραμικά ή παρόμοια πλακάκια (δεν ενδείκνυται για πλακάκια πορσελάνης) καθώς και οποιαδήποτε ανάγλυφα σε υποστρώματα σκυροδέματος. Πλύνετε καλά με κατάλληλα απορρυπαντικά, εξαλείφοντας τη σκόνη, λίπη, σαπουνία, τυχόν ασταθείς παλαιές βαφές και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αποκόλληση. Εφαρμόστε τον ειδικού τύπου στόκο δύο συστατικών **Rasante DDS** που πρέπει να καταλυθεί με τον καταλύτη B60, ανακατεύοντας πολύ καλά με μια σπάτουλα ή ένα μηχανικό εργαλείο.

Το **Rasante DDS** πρέπει να εφαρμοστεί εντός 40' – 50' λεπτών με ανοξειδωτή σπάτουλα σε ένα σταθερό, καθαρό, απολιπασμένο και στεγνό υπόστρωμα (για παράδειγμα με βιομηχανικό θερμαντήρα) για να επιτρέψει στο προϊόν να αγκυρώσει τέλεια. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται πιθανές αποκολλήσεις λόγω υγρασίας. Μετά από 24 ώρες στους 20°C, εάν οι αρμοί δεν είναι τελείως επιπεδωμένοι ή έχουν παραμείνει οπές, γεμίστε με τον στόκο δύο συστατικών **SB30** και περιμένετε άλλες 24 ώρες στους 20° C πριν την εφαρμογή του **Meteore 14 Grosso**. Εάν η ανοδική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 15%, μετρούμενη με κατάλληλα όργανα (υγρόμετρο καρβιδίου), δεν συνιστάται η εφαρμογή του συστήματος **VALPAINT I-BETON**.

Προειδοποίηση: Σε εφαρμογές δαπέδου, αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού στις επιφάνειες που πρόκειται να διακοσμηθούν με το σύστημα **VALPAINT I-BETON**, ρυθμίζοντας προηγουμένως τις κλίσεις εάν δεν είναι επαρκείς για τη ροή του νερού.

Επιπεδώστε την επιφάνεια με **Rasante DDS** ή **Stucco SB30**, με δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών στρώσεων προϊόντος μέχρι το επιθυμητό πάχος. Επιπλέον, η κατασκευή, η μόνωση ή οι αρμοί συστολής στην επιφάνεια που πρόκειται να διακοσμηθούν πρέπει να αφεθούν ελεύθερες για να δεχθούν τυχόν παραμορφώσεις. Οπότε μην τα γεμίζετε και μην τα ενώνετε για κανένα λόγο. Εάν σκόνη ή άλλες επεξεργασίες του υποστρώματος έχουν προκαλέσει το κλείσιμο των αρμών, πρέπει να ανοίξουν ξανά με κατάλληλα μέσα.

Εάν η εφαρμογή γίνεται τόσο στο δάπεδο όσο και στον τοίχο, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε την σιλικόνη ενώσεων **SG15 Sealant** στα σημεία σύνδεσης τοίχου και δαπέδου αφήνοντας ένα πάχος μερικών χιλιοστών και δημιουργώντας ένα «κοίλωμα σύνδεσης» για όλη την περίμετρο του δάπεδο προς επεξεργασία.

Εφαρμογή σε γωνίες και ακμές: πριν ξεκινήσετε την εργασία, αξιολογήστε την κατάσταση διατήρησης των αιχμηρών ακμών και γωνιών. Εάν η ακμή δεν είναι λεία και σταθερή, αλλά φαίνεται ξεφλουδισμένη ή εύθραυστη, πρέπει να αποκατασταθεί με το Rasante DDS, χρησιμοποιώντας την ανοξειδωτή σπάτουλα αλλά και ειδικές σπάτουλες εσωτερικών γωνιών και εξωτερικών ακμών PV 123 και PV 124.

αραίωση: έτοιμο προς χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

σύστημα: με Ανοξειδωτή σπάτουλα PV43 ή PV44

στρώσεις: 1 – μία

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μετά από 18-24 ώρες στους 20°C που έχει εφαρμοστεί το Rasante DDS ή μετά από 6-8 ώρες στους 20°C που έχει εφαρμοστεί η ρητίνη ως αστάρι Top Coat Ar 60 + CT80 αραιωμένη 2:1 έως 1:3 με νερό, προχωρήστε στην εφαρμογή του Meteore 14 Grosso εισάγοντας το πλέγμα οπλισμού 74 K PV 121 και δημιουργώντας μια στρώση που είναι επαρκής για να το καλύψει και να αποκτήσει ομοιομορφία η επιφάνεια. Μετά από 12 ώρες στους 20°C μπορείτε να προχωρήσετε με τις υπόλοιπες στρώσεις του διακοσμητικού συστήματος της ρητινούχας τσιμεντοκονίας VALPAINT I-BETON.

Θερμοκρασία εφαρμογής: ανώτερη από +10°C και κάτω από +30°C.

Διάρκεια προϊόντος: περίπου 2 χρόνια σε καλά σφραγισμένες και ποτέ ανοιγμένες συσκευασίες.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ανακατέψτε καλά πριν την εφαρμογή. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00289 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου: Έκδοση n° 2 - Δεκέμβριος 2020.