

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SABULADOR LUX

Διακοσμητικό χρώμα με έγχρωμες φωτεινές αμμώδεις ανταύγειες.

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ειδικό βάρος: 1,380 ± 30 gr / lt στους 25°C

ιξώδες: 4000cps

απόδοση: 8 - 9 m² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

αισθητικό αποτέλεσμα: ημί-γυαλιστερό ιριδίζον φινίρισμα

χρώματα: τα χρώματα από τον κατάλογο

συσκευασία: LT. 1 - LT. 2,5

επιφανειακά: 1 ώρα στους 20°C

επαναβαφή: 3 - 4 ώρες στους 20°C

σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C

ΣΤΕΓΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διακοσμητικό προϊόν με βάση το νερό για εσωτερικούς χώρους, που προσδίδει ειδικές φωτοβόλες αμμώδης αντανάκλασης. Το SABULADOR LUX είναι ένα αναπνέων προϊόν υψηλής ποιότητας και μπορεί επίσης να επαναβαφεί με οποιοδήποτε άλλο χρώμα βάσεως νερού. 15 ημέρες μετά την εφαρμογή μπορεί να πλυθεί με νερό και όλα τα κοινά απορρυπαντικά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 6,6g/L (ανώτατο όριο EE 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλιός τοίχος. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά, αποκολλημένα και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Εάν χρειάζεται στοκάρτε την επιφάνεια. Τρίψτε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού PRIMART 600 αραιωμένου 50% με νερό ως αστάρι σταθεροποίησης. 4 ώρες αργότερα εφαρμόστε μια 2^η στρώση του ασταριού PRIMART 600 αραιωμένο με 15-20% με νερό. Αν τώρα η επιφάνεια δεν είναι πορώδης ή ασταθής, εφαρμόστε μια μόνο στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο κατά 15-20% με νερό.

Νέος τοίχος. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε/στοκάρτε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι είναι εντελώς στεγνό, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο με 15-20% με νερό και, μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του SABULADOR LUX.

Ξύλο, γυαλί, ελαφρά κράματα και βαμμένο σίδηρο. Αφαιρέστε όλα τα λίπη από την επιφάνεια και τρίψτε καλά, έτσι ώστε να είναι λεία και καθαρή. Εφαρμόστε μια στρώση ασαριού κατάλληλο για το συγκεκριμένο είδος της επιφάνειας και στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο με 15-20% με νερό και, μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του SABULADOR LUX.

Νέο σίδηρο (χωρίς προετοιμασία). Αφαιρέστε όλα τα λίπη και τυχόν στρώματα σκουριάς από το επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση (ή περισσότερες) από κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας κατά της σκουριάς. Όταν αυτό στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMART 600 αραιωμένο με 15-20% με νερό και, μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του SABULADOR LUX.

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εφαρμογή : με το πινέλο PV76
στρώσεις: μια (1)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργήσετε τα χρώματα που εμφανίζονται στον κατάλογο, απλά ανακατέψτε καλά το SABULADOR LUX με την κατάλληλη ποσότητα του χρωστικού COLORI που αναφέρεται στον κατάλογο. Οι αποχρώσεις του καταλόγου από το No 600 έως το No 612 είναι έτοιμες αποχρώσεις, μην προσθέτετε χρωστικό COLORI.

1) Εφέ Αμμοθίνης: εφαρμόστε το SABULADOR LUX με κοντές συνεχόμενες πινιελές χρησιμοποιώντας το πινέλο PV 76, κάθε φορά σε μια περιοχή περίπου 1-2 τετραγωνικών μέτρων. Η τεχνική εφαρμογή ορίζεται από την εφαρμογή και άπλωμα του SABULADOR LUX σε μικρές ποσότητες, με το λιγότερο ομοιόμορφο δυνατό τρόπο και χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενες πινιελές προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά από περίπου 5'-10' λεπτά στους 20°C, «χτενίστε» και μετακινήστε το προϊόν, προς όλες τις κατευθύνσεις, με το πινέλο PV 76 χωρίς να έχει υλικό, έτσι ώστε να δημιουργήσετε τοπικές «κοκκώδης θίνες». Την ίδια στιγμή, χρησιμοποιώντας πιο ήπιες πινιελές, αλλά πάντα με κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, αφαιρέστε τυχόν ραβδώσεις/πινελιές που έχουν μείνει στην επιφάνεια.

2) Εφέ Grand Canyon : εφαρμόστε το SABULADOR LUX με κοντές συνεχόμενες πινιελές χρησιμοποιώντας το πινέλο PV 76, κάθε φορά σε μια περιοχή περίπου 1-2 τετραγωνικών μέτρων. Η τεχνική εφαρμογή ορίζεται από την εφαρμογή και άπλωμα του SABULADOR LUX σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιώντας ακανόνιστες πλάγιες ή κάθετες πινελιές όχι μεγαλύτερες από 10-15 εκατοστά μήκους. Μετά από περίπου 5'-10' λεπτά στους 20°C, «χτενίστε» και μετακινήστε με πλάγιες ή κάθετες πινελιές, με το πινέλο PV 76 χωρίς να έχει υλικό, έτσι ώστε να δημιουργήσετε το εφέ Grand Canyon. Την ίδια στιγμή, χρησιμοποιώντας πιο ήπιες πινελιές, αλλά πάντα με την ίδια κίνηση για να αφαιρέσετε τυχόν ραβδώσεις/πινελιές που έχουν μείνει στην επιφάνεια.

3) Εφέ Grand Canyon με Glitter : οι αποχρώσεις με Glitter επιτυγχάνονται προσθέτοντας τα πρόσθετα Glitter STAR P 400 SILVER ή STAR P 405 στο SABULADOR LUX στις ακόλουθες ποσότητες: 40 g για τα 2,5 λίτρα SABULADOR LUX.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00206 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 7 - Ιούνιος 2019