

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

SOLUZIONE OSSIDANTE

Ενεργοποιητής Οξειδωσης και παλαίωσης με βάση το νερό για εσωτερική χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1.00 ± 30 gr / lt στους 20 ° C
ιξώδες: 2800cps
απόδοση: 9-10 m² / lt δύο στρώσεις
αισθητικό αποτέλεσμα: υγρό
συσκευασία: 0,25L και 1,0L
επιφανειακά: 3 - 4 ώρες στους 20 ° C
επαναβαφή: 8 ώρες στους 20 ° C
σε βάθος: 4-5 ημέρες στους 20 ° C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Μετά από 8 ώρες στους 20°C, πάνω στο Klondike Ferro ή στο L 50 Col 309 Corper η εφαρμογή συνεχίζεται με την εφαρμογή του Ενεργοποιητή Οξειδωσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραίωση: έτοιμο για χρήση
Σύστημα: με πινέλο και φυσικό σφουγγάρι
Στρώσεις: 2-3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1) Εφέ Οξειδωσης σιδήρου : Εφαρμόστε τον Ενεργοποιητή Οξειδωσης ταμπονάροντας την επιφάνεια με το φυσικό σφουγγάρι, γεμίζοντας περίπου το 60% της επιφάνειας και στη συνέχεια εργαστείτε στις κενές ζώνες με τον ίδιο σφουγγάρι. Μετά από 3 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση (ή περισσότερες), ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο οξειδωσης.

2) Εφέ Οξειδωσης Χαλκού: Χρησιμοποιείτε πάντα το φυσικό σφουγγάρι. Ταμπονάρετε την επιφάνεια με τον Ενεργοποιητή Οξειδωσης σε ποσοστό ανάλογο με το πόσο οξείδωση του χαλκού θα πρέπει να παραμείνει ορατή στο τέλος της εφαρμογής. Μετά από 3 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση (ή περισσότερες), ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο οξειδωσης.

3) Εφέ Οξειδωσης Γαλβανιζέ: Εφαρμόστε τον Ενεργοποιητή Οξειδωσης με κάθετες πινελιές σε ολόκληρη την επιφάνεια. Μετά από 3 ώρες στους 20°C εφαρμόστε τη δεύτερη επίστρωση (η τρίτη επίστρωση είναι προαιρετική).

Συμβουλή: Προτείνουμε να παρακολουθήσετε προσεκτικά το βίντεο εφαρμογής του αποτελέσματος που θέλετε να αποκτήσετε πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από + 10 ° C και όχι υψηλότερη από + 30 ° C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00267 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 1 - Οκτώβριος 2017