

TOP COAT AR60 LUCIDO + CT80

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

TOP COAT AR60 LUCIDO + CT80

Διαφανές γυαλιστερό φινιρίσμα δύο συστατικών.
Ειδικής σύνθεσης, που προσφέρει ένα πολύ ανθεκτικό σε χημικούς παράγοντες γυαλιστερό, ομοιόμορφο τελικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο τόσο για τοίχους όσο και για δάπεδα, για τα συστήματα βαφής και τεχνοτροπιών της εταιρείας VALPAINT.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1,020 ± 30 gr/LT at 20°C (ISO 2811-1)
πυκνότητα: -----
απόδοση: 7 - 9m² / lt για 2 στρώσεις πάνω από τα περισσότερα φινιρίσματα VALPAINT.
7 - 9m² / lt για 2 στρώσεις πάνω από τα Meteore 14 Medio και Fine.
5,5-6,5 m² / lt για 3 στρώσεις πάνω από τα Meteore 14 Medio ή Fine. (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής).

ΣΤΕΓΝΟ

Οψη ματ
Χρώματα: διαφανές
Συσκευασία: KIT 1,0 Kg – 3,3 Kg
Εκτός σκόνης: 20' λεπτά στους 20°C
Στην επιφάνεια: 1 ώρα στους 20°C
Επαναβαφή: 6-8 ώρες στους 20°C
Σε χρήση: 72 ώρες στους 20°C

Χρόνοι στεγνώματος για το σύστημα VALPAINT I-BETON: ολόκληρο το σύστημα αποκτά την πλήρη μηχανική του ικανότητα μετά από 7 ημέρες στους 20°C και επιτυγχάνει τη βέλτιστη αντίσταση στα στατικά φορτία μετά από 28 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι χρόνοι στεγνώματος για το σύστημα VALPAINT I-BETON και VALPAINT I-BETON PLUS είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης του έργου. Αυτά που δίνονται στα σχετικά τεχνικά φύλλα αναφέρονται σε τυπικές, σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία RH=65%). Συνθήκες διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται, μπορεί να αλλάξουν τους χρόνους στεγνώματος, πιθανώς σημαντικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, περιμένετε τουλάχιστον 24-36 ώρες μεταξύ της εφαρμογής της μίας στρώσης και της επόμενης, για να διασφαλίσετε το πλήρες στέγνωμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ UNI 10560
ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ	UNI 10560	>20.000 CYCLES	 WASHABILITY
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	UNI EN ISO 2812-1	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ: ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΞΕΩΣ ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	 DISINFECTION
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	ASTM D3363	H - HB	 HARDNESS

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ	-	1 kg, h= 100cm Καμία ρηγμάτωση πάνω στο Meteore 12 2 kg, h= 100 cm καμία ρηγμάτωση πάνω στο Meteore 14	ISO 6272-2 
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ	EN ISO 2813	Μέγιστο 70-75 GU σε λείες επιφάνειες	-----
QUVB ΤΕΣΤ 1000h	ISO 11507	Χάσιμο γυαλάδας <10%	-----

*Η μέτρηση της στιλπνότητας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την τραχύτητα, το χρώμα και τη συνολική ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Οι τιμές που φαίνονται στον πίνακα μετρήθηκαν στο εργαστήριο σε τυποποιημένες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γενική σύσταση: πάντα να καθαρίζετε, να απολιπαίνετε και να τρίβετε για να εξαλείψετε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση. Στη συνέχεια να πλένετε με νερό και κατάλληλα σαπούνια ή άλλα συγκεκριμένα προϊόντα με βάση τον τύπο του υποστρώματος που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία. ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ σε περίπτωση διαπιστωμένης ανοδικής υγρασίας στο υπόστρωμα ή πάνω από χρώματα και επιστρώσεις που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως.

Χρήση καταλύτη: να καταλυθεί με το CT80

Το Top Coat AR60 θα πρέπει να καταλυθεί με τον καταλύτη του CT80, να αναμιχθεί πολύ καλά με έναν αναδευτήρα και να εξασφαλιστεί ότι το υλικό που παρέμεινε στα τοιχώματα του δοχείου έχει μεταφερθεί στο κέντρο για να αναμιχθεί και αυτό καλά με το υπόλοιπο. Ο καταλύτης CT80 είναι πολύ ευαίσθητος στην υγρασία, οπότε μόλις το δοχείο ανοιχτεί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να κλείσει στην συνέχεια με μεγάλη προσοχή. Η εφαρμογή πρέπει να διεξάγεται εντός 1 ώρας στους 20°C μετά την ανάμιξη.

Σύστημα: με Ρολό ριπολίνης, ρολό Μοχέρ, πινέλο, πιστόλι βαφής
Στρώσεις: 2-3 στρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Top Coat Lucido** μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής, σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα όπως: ξύλο, mdf, παρκέ, ανοξείδωτο ατσάλι, γυψοσανίδα και σίδερο (μετά από επαρκή επεξεργασία με μια πολύ καλής ποιότητας αντισκωριακή επίστρωση).

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης **Top Coat Lucido** περιμένετε 6 - 8 ώρες στους 20°C και μην υπερβείτε τις 24 ώρες. Η διάρκεια ζωής του μείγματος είναι 1-1,5 ώρα στους 20°C και με υψηλότερες θερμοκρασίες, ο χρόνος κατάλυσης μειώνεται.

Για το σύστημα VALPAINT I-BETON: περιμένετε 12 ώρες στους 20°C από την εφαρμογή του Meteore 14 Medio ή Fine. Καθαρίστε την επιφάνεια από τυχόν σβώλους και σκόνη. Ολοκληρώστε τη διακόσμηση εφαρμόζοντας το Top Coat Lucido για να αποκτήσετε ένα αδιάβροχο, ματ τελικό αποτέλεσμα. Περιμένετε 6-8 ώρες στους 20°C μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης. Σε κάθε περίπτωση, μην αφήσετε να περάσουν περισσότερα από 24 ώρες στους 20°C.

Για το σύστημα VALPAINT I-BETON plus: μετά από 24 ώρες στους 20°C από την εφαρμογή του Otturapori, τρίψτε με γυαλόχαρτο 220/300 πριν εφαρμόσετε δύο στρώσεις Top Coat Opaco (Mat) ή Top Coat Lucido

(Γυαλιστερό). Και τα δύο είδη **Top Coat** είναι δύο συστατικών και πρέπει να καταλυθούν με τον καταλύτη CT80 και να αναμειχθούν καλά. Πρέπει να εφαρμόζονται εντός 1-1,5 ώρας από την ανάμειξη, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει η θερμοκρασία είναι καλό να είναι κοντά στους 20°C. Περιμένετε 6-8 ώρες μεταξύ της μίας στρώσης και της επόμενης, αλλά μην υπερβείτε τις 24 ώρες, καθώς τότε η επιφάνεια θα πρέπει να τριφτεί για να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσφυση.

Μετά την εφαρμογή, στις περιοχές που είναι πιο πιθανό να έχουν συχνή επαφή με το νερό (π.χ. εσωτερικά ντουλάπια ντους και γύρω από τα εξαρτήματα βρύσης), σφραγίστε τις βαλβίδες εξόδου και τις βρύσες καθώς και οι αρμοί μεταξύ τοίχων και δαπέδων και τυχόν κεραμικά σοβατεπί, κ.λπ., με διαφανές σφραγιστικό σιλικόνης.

Θερμοκρασία εφαρμογής: υψηλότερη από +5°C και χαμηλότερη από +30°C.

Αποθήκευση: σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμα και μετά τη χρήση, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των +10°C και κατώτερη των +30°C.

Διάρκεια ζωής: 1 χρόνο, εάν είναι καλά σφραγισμένο και χωρίς να έχει ανοιχθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αναμίξτε προσεκτικά το προϊόν πριν από τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με αιθυλική αλκοόλη ή με νερό.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00284 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 5 - Ιανουάριος 2023