

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

VALRENNΑ 2

Διακοσμητικό χρώμα νερού για εσωτερικούς χώρους σύγχρονης τεχνολογίας που προσδίδει ένα ασυνήθιστα μαλακό φινίρισμα, παρόμοιο με το δέρμα.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση

ειδικό βάρος:

1,085 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

απόδοση:

7-9 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη

ματ αδιαφανές φινίρισμα, παρόμοιο με το δέρμα

Χρώματα:

Λευκό και χρώματα χρωματολογίου (χρωματίζεται με τα χρωστικά Valpaint/Colori ή με άλλα χρωστικά για προϊόντα νερού, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία:

LT. 1 - LT. 2,5

επιφανειακά:

1 ώρα στους 20°C

επαναβαφή:

5-6 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VALRENNΑ 2 περιέχει ειδικές ρητίνες και χρωστικές που καθιστούν δυνατή την επίτευξη διακοσμητικών εφέ παρόμοια με αυτά που προσφέρονται από ένα μαλακό ύφασμα, ή αυτό του δέρματος σε εξαιρετικά κομψές αποχρώσεις. Το VALRENNΑ 2 μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τύπους επιφανειών, όπως τσιμέντο, σοβά, γύψο, γυψοσανίδες, ξύλο και σίδηρο, μετά από την κατάλληλη εξεργασία. **Αντοχή:** μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σκλήρυνσης, αναπτύσσεται ένα διαφανές φιλμ που παρέχει υψηλό επίπεδο αντοχής στην κανονική φθορά.

Πλύσιμο: πλένεται 15 ημέρες μετά την εφαρμογή με ένα μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο με νερό, τρίβοντας απαλά για να αποφευχθούν λεκέδες και αποχρωματισμός.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 12g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Υ/Ιβ	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλαιές επιφάνειες: αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού PRIMER 400 μόνο στα επισκευασμένα σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 400 χρωματισμένο και αραιωμένο 10 - 30% με νερό. Εάν, ωστόσο, οι επιφάνειες είναι καθαρές, χωρίς φθορές ή ξεφλουδίσματα, εφαρμόστε μια μόνο στρώση PRIMER 400 χρωματισμένο

και αραιωμένο 10 - 30% με νερό. Μετά από 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του VALRENNNA 2.

Νέες επιφάνειες: χρησιμοποιήστε ένα γεμιστικό προϊόν (κατάλληλο στόκο) για να επισκευάσετε την επιφάνεια. Όταν στεγνώσει, τρίψτε και εφαρμόστε το PRIMER 400 μόνο στα επισκευασμένα σημεία. Μετά από περίπου 4 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε μια στρώση PRIMER 400 χρωματισμένο και αραιωμένο 10 - 30% με νερό. Μετά από άλλες 4 ώρες στους 20°C, προχωρήστε με την εφαρμογή του VALRENNNA 2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

αραιωση 10%-20% με νερό.

Εργαλεία εφαρμογής: με πινέλο, φαρδύ πινέλο PV09
Στρώσεις: δύο (2) στρώσεις ή και περισσότερες

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφέ Δέρματος: εφαρμόστε το VALRENNNA 2 χρησιμοποιώντας ένα φαρδύ πινέλο (PV09) με φυσικές τρίχες (όχι συνθετικές) με διασταυρούμενες κινήσεις και μικρές πινελιές που κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Αφού εφαρμόσετε μια επιφάνεια περίπου 1 τετραγωνικού μέτρου, περάστε πάνω από τη ήδη διακοσμημένη επιφάνεια με ένα αντίστοιχο φαρδύ πινέλο χωρίς προϊόν, χαϊδεύοντας το VALRENNNA 2 με πινελιές σε όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε το αποτέλεσμα Δέρματος/Buckskin να εμφανιστεί καλύτερα. Μετά από περίπου 5-6 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση του VALRENNNA 2, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω.

Θερμοκρασία εφαρμογής: ανώτερη από +5°C και κατώτερη από +30°C

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχεί είναι καλά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση και να φυλάσσεται σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από +10°C και όχι μεγαλύτερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το VALSETIN 2 είναι ένα προϊόν που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Συνεπώς, συνιστάται ότι κάθε εργασία να αρχίζει και να ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορές στην επίδραση και το χρώμα. Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τον κατάλογο και μεταξύ διαφορετικών παρτίδων μέχρι και 15% - 20%. Είναι σκόπιμο να πραγματοποιήσει μια μικρή δοκιμή πριν την έναρξη των εργασιών.

Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο No SC 00187 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 1 - Ιούλιος 2020