

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

VALSETIN 2

Διακοσμητική βαφή για εσωτερικούς χώρους, σύγχρονης τεχνολογίας, που μιμείται το βελούδο και προσδίνει στις επιφάνειες που εφαρμόζεται μεταξένια φωτεινά εφέ.

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση

ειδικό βάρος:

1,080 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

Ιξώδες:

13000cps κατά την παραγωγή

απόδοση:

7-9 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη

σατινέ με μεταξένιο εφέ

Χρώματα:

Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά Valpainted/Colori ή με άλλα χρωστικά για προϊόντα νερού, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία:

LT. 0,75 - LT. 2,5

επιφανειακά:

2 ώρες στους 20°C

επαναβαφή:

4-6 ώρες στους 20°C


σε βάθος:

24 ώρες στους 20°C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VALSETIN 2 αναδिकνύει τους χώρους που εφαρμόζεται και τους δίνει μια διακριτική όψη: κάθε διακοσμητικό αποτέλεσμα έρχεται στη ζωή σε μια μαγευτική σειρά από κομψές αποχρώσεις. Πολύτιμες μεταξένιες και καλόγουστες αποχρώσεις συνδυάζονται αρμονικά στο VALSETIN 2. Είναι ένα κομψό και μοντέρνο με βάση το νερό διακοσμητικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους. Το VALSETIN 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μοναδικούς και εκλεπτυσμένους χώρους σύμφωνα με τις νέες διακοσμητικές τάσεις, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό ύψος είναι σύγχρονο ή κλασσικό. Μετά το στέγνωμα του και αφού έχει σκληρύνει πλήρως, δημιουργεί μια ελαστική και αναπνέουσα στρώση-επιφάνεια με εξαιρετική αντοχή στα χτυπήματα και την κανονική τριβή και χρήση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΙΔΟΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ R	ISO 16000	TVOC<1 Mg/mc ³ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A+	
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	-	ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ	
ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, Χ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ	JIS A1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
ΠΟΕ Στο τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004-42-CE	Μέγιστο 6,4g/L (ανώτατο όριο ΕΕ 200g/L) Κατ.Α/	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού Valpainted PRIMER 400, χρωματισμένο σύμφωνα με την ένδειξη του χρωματολογίου, αραιωμένο κατά 50% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C εφαρμόστε μια 2^η στρώση του Valpainted PRIMER 400, αναραιγμένο. Αν τώρα η επιφάνεια δεν είναι πορώδης ή ασταθής, εφαρμόστε

μια μόνο στρώση του ασταριού Valpaint PRIMER 400 αναραίωτο. Μετά από 4 ώρες στους 20 ° C, συνεχίστε με την εφαρμογή του VALSETIN 2.

ΣΗΜ .: Το PRIMER 400 θα πρέπει να χρωματιστεί πριν από την εφαρμογή, σύμφωνα με το επιλεγμένο χρώμα VALSETIN 2.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραίωση: έτοιμο προς χρήση

Εργαλεία εφαρμογής: με ανοξείδωτη σπάτουλα

Στρώσεις: μια (1) στρώση

ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφέ Silk με σπάτουλα : Απλώστε μια λεπτή στρώση VALSETIN χρησιμοποιώντας μια δουλεμένη ανοξείδωτη σπάτουλα PV43 ή μια Πλαστική. Μετά την εφαρμογή περίπου 1 τετραγωνικού μέτρου, εργαστείτε ξανά με την σπάτουλα, χωρίς υλικό αυτή την φορά, με κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ματ, σατινέ και ιριδίζον εφέ του πραγματικού μεταξιού. Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, επεξεργαστείτε τις ατέλειες εφαρμόζοντας εκ νέου το VALSETIN 2 με μια σπάτουλα και δημιουργώντας ανοχτόχρωμες/σκουρόχρωμες αντανakλάσεις όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το VALSETIN 2 είναι ένα προϊόν που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Συνεπώς, συνιστάται ότι κάθε εργασία να αρχίζει και να ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορές στην επίδραση και το χρώμα. Οι αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τον κατάλογο και μεταξύ διαφορετικών παρτίδων μέχρι και 20% - 30%. Είναι σκόπιμο να πραγματοποιήσει μια μικρή δοκιμή πριν την έναρξη των εργασιών.

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00268 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 2 - Ιούνιος 2019