



LASURE U.H.P. – ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Το Βερνίκι Εμποτισμού Lasure U.H.P. Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Βιολογικής σύνθεσης* και ECO Προστασίας προστατεύει και διακοσμεί βιώσιμα τις εξωτερικές κάθετες ξυλεπενδύσεις. Περιέχει 86% φυσικά*, ορυκτά και βιολογικά συστατικά. Η ποιότητα των σκευασμάτων της σειράς ECO Προστασίας αναγνωρίζεται από την AFPRAL, η οποία συνιστά αυτό το προϊόν για τη μείωση των κινδύνων αναπνευστικών αλλεργιών.

* Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640 και όχι από βιολογική καλλιέργεια

- Πολύ υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις κακές καιρικές συνθήκες
- Μικροπορώδες και υδατοαπωθητικό: αδιάβροχο και αφήνει το ξύλο να αναπνέει
- Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες: αποτέλεσμα χωρίς ενώσεις

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΒΗΜΑ

- **Καινούργιο ή ακατέργαστο ξύλο:** τέλεια πρόσφυση σε γυμνό, καθαρό, στεγνό και υγιές ξύλο (απολιπάνετε τα εξωτικά ξύλα εκ των προτέρων).
- **Γκρι ή μαυρισμένο ξύλο:** καθαρίστε με Ασετόν ή άλλο απολιπαντικό και στη συνέχεια τρίψτε με γυαλόχαρτο (κοκ.80).
- **Ξύλο με προϋπάρχον άλλο βερνίκι εμποτισμού:** τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο (κοκ.120).
- **Σε παλαιά φινιρίσματα (χρώματα, βερνίκια κ.λπ.):** τρίψτε διαδοχικά με γυαλόχαρτο κοκ. 40, 60 και μετά 100 ή χρησιμοποιείτε διαβρωτικό για να αποκαλύψετε καθαρό το ξύλο.
- Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε με κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας ξύλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων.

2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ

- Έτοιμο για χρήση Να μην αραιώνεται.
- Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση.
- Εφαρμόστε με πινέλο, φαρδύ πινέλο ή πιστόλι βαφής, πάντα προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
- **Σε νέο ή γυμνό ξύλο :**
 - Εξωτερικά: Τρεις (3) στρώσεις.
 - Εσωτερικά: Δύο (2) στρώσεις.
- **Σε παλαιό ή με προϋπάρχον άλλο βερνίκι εμποτισμού ξύλο (μετά από επαρκή προετοιμασία):**
 - Σε καλή κατάσταση: αρκεί μια (1) στρώση
 - Σε κακή κατάσταση: δύο (2) στρώσεις
- Τρίψτε με γυαλόχαρτο πριν την τελευταία στρώση (κοκ.120 έως 180) για να εξαλείψετε τη μικρή τραχύτητα στο ξύλο και να αποκτήσετε όμορφη εμφάνιση.
- Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνη Πολυουρεθάνης νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,03 περίπου
ΣΥΝΟΧΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ	Γαλακτώδης
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ (στους 20°C)	Σε επαφή : 30' λεπτά Μεταξύ στρώσεων : 4 ώρες Πλήρως: 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά Λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Σατινέ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	 *Πληροφορίες για το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα των εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας με εισπνοή, σε κλίμακα κλάσης που κυμαίνεται από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές)
ÉCOLABEL	 Το Βερνίκι Εμποτισμού U.H.P. είναι πιστοποιημένο με οικολογικό σήμα για εξωτερικούς χώρους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Εφαρμογή σε υγιές, καθαρό, μη λιπαρό και στεγνό ξύλο (όπου η υγρασία είναι μικρότερη από 10%).
- Μην εφαρμόζετε σε παρκέ και ξύλινα πατώματα.
- Σε εξωτερικούς χώρους, η «άχρωμη» απόχρωση χρησιμοποιείται μόνο για φινιρίσμα ή ανακαίνιση σε ήδη εμποτισμένο ξύλο με άλλη έγχρωμη απόχρωση.
- Συνιστάται η χρήση μάσκας κατά της σκόνης κατά τις εργασίες τριψίματος.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12°C ή πάνω από 25°C.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Φυλάσσεται μακριά από παγετό, ζέστη και υγρασία.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

