



ΜΙΚΡΟΠΩΡΟΔΗ & ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αναπνέουσα και μικροπορώδη Ριπολίνη ανοιχτού πόρου, ιδανική για διακόσμηση και προστασία όλων των εξωτερικών αλλά και του εσωτερικών ξυλεπενδύσεων. Το Peinture Bois Microporeuse Biosourcée* Eco Protect περιέχει 86% φυσικά*, ορυκτά και βιολογικά συστατικά. Η ποιότητα των σκευασμάτων της σειράς ECO Προστασίας αναγνωρίζεται από την AFPRAL, η οποία συνιστά αυτό το προϊόν για τη μείωση των κινδύνων αναπνευστικών αλλεργιών.

* Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640 και όχι από βιολογική καλλιέργεια

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου (συμπεριλαμβανομένου του έλατου Ντάγκλας, του πεύκου, του κόκκινου κέδρου).
- Παντζούρια, παράθυρα, πύλες, υπόστεγα κήπου κ.λπ.
- Εξωτερική – Εσωτερική χρήση

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Τέλεια πρόσφυση σε υγιές, καθαρό, μη λιπαρό και στεγνό ξύλο.
- Εάν είναι απαραίτητο, απολιπνάνετε τα εξωτερικά ξύλα με ασετόν.
- Γεμίστε τυχόν ρωγμές και τρύπες χρησιμοποιώντας Wood Filler (ξυλόστοκος Beissier).
- Καινούργιο ή παλαιό ακατέργαστο ξύλο:** τρίψτε με γυαλόχαρτο κοκ.80 και στη συνέχεια ξεσκονίστε καλά.
- Ξύλο ήδη βαμμένο, με βερνίκι εμποτισμού ή βερνικωμένο σε καλή κατάσταση (με προϊόντα διαλύτου ή νερού):** τρίψτε με γυαλόχαρτο κοκ.120 και στη συνέχεια ξεσκονίστε καλά. Εκτελέστε μια δοκιμή πρόσφυσης.
- Ξύλο ήδη βαμμένο, με βερνίκι εμποτισμού ή βερνικωμένο σε κακή κατάσταση (με προϊόντα διαλύτου ή νερού):** χρησιμοποιείτε το διαβρωτικό Décapant Syntilor. Τρίψτε στην συνέχεια με γυαλόχαρτο κοκ.80 και ξεσκονίστε καλά.
- Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε με κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας ξύλου κατά των ξυλοφάγων εντόμων.
- Για να αποτρέψετε την ανύψωση ταννίνων από ταννικά ή εξωτικά ξύλα, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο υπόστρωμα.

2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμογή πάντα προς την κατεύθυνση των ινών ξύλου.
- Σε Εξωτερικούς χώρους: εφαρμογή σε 2 καλά γεμάτες στρώσεις.
- Σε Εσωτερικούς χώρους: εφαρμογή σε 1 καλά γεμάτη στρώση.
- Εφαρμογή με πιστόλι βαφής: αραιώση με 10% νερό.
- Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ των στρώσεων.
- Λάβετε κάποιες προφυλάξεις τις πρώτες μέρες.

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ


ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνη Πολυουρεθάνης νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,05 - 1,25 αναλόγως την απόχρωση
ΣΥΝΟΧΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ	Ρευστό γαλακτώδες
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ (στους 20°C)	Σε επαφή : 2 ώρες Μεταξύ στρώσεων : 6 ώρες Πλήρως : 24 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	12 m ² ανά Λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Σατινέ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	 *Πληροφορίες για το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στον αέρα των εσωτερικών χώρων, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας με εισπνοή, σε κλίμακα κλάσης που κυμαίνεται από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) έως C (υψηλές εκπομπές)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 3 ημέρες με καλό καιρό πριν την εφαρμογή και χωρίς κίνδυνο βροχής εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12°C ή πάνω από 25°C.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Φυλάσσεται μακριά από παγετό, ζέστη και υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.interkas.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

