

Muro Naturale & Muro Naturale Plus

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ	Muro Naturale
ΧΡΗΣΗ	Φυσικό, υψηλής ποιότητας stucco που έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Περιέχει στοιχεία χοντρόκοκκου λευκού μαρμάρου, ασβέστη, ορυκτά στοιχεία και ορυκτή MICA . Είναι ένα καινοτόμο προϊόν της κατηγορίας των stucco και έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις των χρωμάτων και της ταχύτητας στην εφαρμογή.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ειδικό βάρος: 1.580 ± 30 gr / lt στους 25 ° C απόδοση: 1,8 Kg/m ² / lt (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής) Οψη Ματ – σατινέ & γυαλιστερή ανάλογα της μεθόδου εφαρμογής pH 12,5 (μετά από 30 ημέρες) Αντίδραση στην φωτιά κατηγορία A (σύμφωνα με Αμερικανικά και Γερμανικά τεστ) Διατήρηση: Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια Χρώματα: Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GgF, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV) Συσκευασία: Kg. 4 – 8 και 24Kg επιφανειακά: 2 ώρες στους 20°C επαναβαφή: 12-16 ώρες στους 20°C σε βάθος: 24 ώρες στους 20°C. Πλήρως στεγνό (απόκτηση 100% μηχανικών ιδιοτήτων) μετά από 28 ημέρες.
ΣΤΕΓΝΟ	Το Muro Naturale είναι μια επίστρωση με βάση ασβέστη, σκόνες μαρμάρου διαφορετικών μεγεθών και φυσικά ορυκτά στοιχεία. Εμπεριέχει ποσότητα ορυκτής ασημί Mica. Εύκολο στην εφαρμογή, έχει εξαιρετική δύναμη πλήρωσης και έχει φυσική αντίσταση στην επίθεση από μούχλα και βακτήρια. Απόλυτα σταθερό με την πάροδο του χρόνου, διατηρεί την διαπνοή του υποστρώματος αμετάβλητη λόγω της υψηλής διαπερατότητας του στους υδρατμούς. Εφαρμόζεται μόνο με μια στρώση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS NATURALE αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Muro Naturale . Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του PRIMUS NATURALE αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Muro Naturale .
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Σημ.: Όταν το υπόστρωμα είναι γυψοσανίδα, απαιτείται η επιφάνεια να σπατουλαριστεί στο σύνολό της και όχι μόνο στις ενώσεις και βίδες της. Στην συνέχεια πρέπει να ασταρωθεί με ένα ενδελεχμένο στάρι γυψοσανίδας και μετά ακολουθεί η παραπάνω διαδικασία προετοιμασίας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αραίωση: έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται Εργαλεία εφαρμογής: με την ανοξείδωτη σπάτουλα KIT/NUDO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στρώσεις: μία (1) στρώση

Εφαρμόστε το προϊόν σε 1 στρώση, χρησιμοποιώντας την ειδική INOX-ανοξειδωτή σπάτουλα KIT/NUDO. Προετοιμάστε την απόχρωση με την χρωστική που υποδεικνύεται στο χρωματολόγιο, ανακατέψτε με έναν μηχανικό αναδευτήρα και επιτρέψτε το μείγμα να «κάσει» για 24 ώρες,

Πρώτη Στρώση: εφαρμόστε το υλικό στην επιφάνεια με μεγάλες κινήσεις χρησιμοποιώντας την INOX-ανοξειδωτή σπάτουλα KIT/NUDO. Όταν το προϊόν αρχίσει να στεγνώνει (15-20' λεπτά) πατήστε με την σπάτουλα, βοηθώντας, ψεκάζοντας με νερό. Όταν η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει (1-1,5 ώρα αργότερα, αρχίζουν να φαίνονται μικρές σκιές λιγότερο ή περισσότερο στεγνών σημείων) και για να εμφανιστούν περισσότερο τα στοιχεία της ορυκτής MICAS Argento που εμπεριέχει το **Muro Naturale**, γυαλίστε με την χρήση του γαντιού PE6. Για να αποκτήσετε περισσότερη γυαλάδα, όταν το προϊόν δείχνει στεγνό, πατήστε ξανά με την σπάτουλα.

Το Plus είναι ένας τρόπος για να κάνετε πιο φανταχτερή την αισθητική του Muro Naturale. Διατίθενται δύο (2) πρόσθετα, το MICA Argento & Bronzo, που αυξάνουν την πρωτοτυπία των τοίχων που επεξεργάζονται με το Muro Naturale. Το φινίρισμα Muro Naturale Plus επιτυγχάνεται προσθέτοντας 62 cc. της MICA PLUS Argento ή Bronzo σε 24 κιλά Muro Naturale. Το PLUS Argento ή Bronzo μπορεί να προστεθεί σε κάθε μια από τις 169 αποχρώσεις του Muro Naturale.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι αρκετά πηχτό ή σε αποχρώσεις που απαιτείται να προστεθούν 3 συσκευασίες χρωστικού των 0,75L προσθέστε το πρόσθετο πηκτικό ADDENSANTE (έως μια συσκευασία των 62 ml σε ένα δοχείο των 24 kg Muro Naturale).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 ημέρες αργότερα και προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η ικανότητα πλυσίματος της επιφάνειας, εφαρμόστε το προστατευτικό φυσικό κερί **Cera d'Api**.

Με το βερνίκι νερού VETRO Opaco/Lucido/Satinato: Προστατευτικό βερνίκι νερού σε Ματ/Γυαλιστερό/Σατινέ φινίρισμα. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό.

Απόδοση VETRO : 8 - 10 m² /L

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +10°C και όχι υψηλότερη από +30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Υ/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 50 g/l

Επισημάνσεις κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P264 - Πλύνετε το μέρος του σώματος που έρχονται σε επαφή μετά τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα). P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: συμβουλευτείτε ένα γιατρό. P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2021