

AGUAPLAST INSTANT

Έτοιμος ταχυστέγνωτος ακρυλικός στόκος



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: μικρές ρηγματώσεις, βίδες και τρύπες κ.λπ. σε τοίχους και οροφές.
- Επιτρέπει την ταχεία επικάλυψη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.
- Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
- Λεπτό και λευκό φινίρισμα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Από το 1 που είναι κατάλληλο έως το 3 είναι πολύ κατάλληλο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ	Καταλληλότητα
Εσωτερικές – Απορροφητικές	
Κονιάματα σκυροδέματος, τσιμέντου και ασβέστη	2
Κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθος, ασβεστόλιθος	2
Κεραμικά τούβλα	2
Γυψοσανίδα, ινοσανίδα, block γύψου	3
Σοβάς και επιχρίσματα	3
Τσιμεντοσανίδες και Ινοτσιμεντοσανίδες	2
Χρώματα Ματ	2
Φυσική πέτρα, επένδυση πέτρας	1
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	2
Εσωτερικές – Μη Απορροφητικές	
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων, σατινέ/γυαλιστερό/eggshell	2
Παλαιές στρώσεις χρωμάτων με βάση το διαλύτη	2
Πιτσιλωτά φινιρίσματα, διακοσμητικές ακρυλικές επικαλύψεις	1
Επενδύσεις τοίχων από υαλοβάμβακα, βαμμένες ή μη	2
Κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό, ορυκτά υποστρώματα	-
Λείο Σκυρόδεμα	1
Εξωτερικά	
Βαμμένες προσόψεις	1
Εξωτερικοί Ακρυλικοί σοβάδες	1
Προσόψεις με τούβλα	-
Υγρά υποστρώματα	-
Υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία	-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Έτοιμη πάστα
Σύνθεση	Νερό, πληρωτικά, συνδετικά, πρόσθετα κ.λπ.
Χρώμα	Λευκό
Μέγεθος σωματιδίων	< 100 μm
Πυκνότητα	1,6 g/cm ³
pH	-
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Στοκαδόρος ή Σπάτουλα
Αναλογία ανάμειξης	-
Μέγιστο πάχος στρώσης	3 mm
Χρόνος εργασιμότητας	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνώματος (23°C – 65% HR)	15' Λεπτά
Τρίψιμο/Χρόνος επικάλυψης	Μετά το πλήρες στέγνωμα
Κατανάλωση	-
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική/Εξωτερική

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70474-001	Σωληνάριο 200 ml	12	100 Χαρτοκιβώτια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κεριά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του έτοιμου στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ. Εφαρμόστε DELTAFIX ή άλλο σταθεροποιητικό αστάρι για να σταθεροποιήσετε τα αδύναμα και με κιμωλία υποστρώματα. Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα. Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντδιαβρωτικό αστάρι. Γενικά, τα υποστρώματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και προετοιμασία σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, συνιστάται ιδιαίτερα η εκτέλεση δοκιμαστικής εφαρμογής σε μια μικρή περιοχή για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η συμβατότητα και οι συνθήκες εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μαλάξτε το σωληνάριο πριν από τη χρήση. Έτοιμη προς χρήση πάστα. Γεμίστε καλά την κοιλότητα προς επισκευή, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε το κάτω μέρος και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει θύλακες αέρα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Όταν εργάζεστε σε εσωτερικούς χώρους, αφήστε τον αερισμό για να εξασφαλίσετε τη σωστή διαδικασία στεγνώματος. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής, επίστρωση φινιρίσματος, ταπετσαρία κ.λπ. Τα διακοσμητικά φινιρίσματα μπορούν να εφαρμοστούν μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία.

Μην εφαρμόζετε σε γυαλιστερές επιφάνειες (πλακάκια, μωσαϊκό κ.λπ.).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 2 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αποφύγετε την εισπνοή σωματιδίων κατά το τρίψιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Η πάστα δεν πρέπει να πετιέται σε αποχετεύσεις. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχύοντα πρότυπα και πιστοποιητικά:

Classification EN 16566:2014 (G3S1V0W0A0C0R0)

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις:



Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.