



FLEUR DESIGNER'S PAINT

Αστάρι ANTI-RUST PRIMER

SPRAY

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

Περιγραφή

Αντισκωριακή βαφή για άμεση εφαρμογή σε επιφάνειες σκουριάς, με υψηλή γυαλάδα, γρήγορους χρόνους στεγνώματος και με μεγάλη διατήρηση χρώματος στους ανοιχτούς χώρους, ιδανική για τέλεια φινιρίσματα.

Εφαρμογή

Λόγω των χαρακτηριστικών του προϊόντος, συνιστούμε τη χρήση του για το βάψιμο μεταλλικών υλικών κάθε είδους.

- Για DIY χρήση
- Βιομηχανία
- Υδραυλικούς
- Αυτοκίνητο
- Αλουμίνια, Ξύλινες εφαρμογές

Οδηγίες χρήσης

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση, τουλάχιστον για ένα λεπτό και χρησιμοποιείτε το σπρέι αφού ακούσετε τον ήχο από τις μπίλιες ανάδευσης του δοχείου..
- Εφαρμόστε σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η εξάλειψη της διάβρωσης με μια συρμάτινη βούρτσα.
- Εφαρμόστε σε λεπτές στρώσεις για καλύτερα αποτελέσματα, είναι καλύτερα δύο λεπτές στρώσεις παρά μία παχιά.
- Επαναβάφεται μετά από 25' λεπτά με την ίδια βαφή και εντός 2 ωρών.
- Μην πεκάζετε σε βουλωμένο εξοπλισμό και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, αν απαιτηθεί.

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα εφαρμογής απευθείας σε επιφάνειες σκουριάς. Εύκολη εφαρμογή και εύκολη επαναβαφή
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική ευελιξία
- Δεν περιέχει μόλυβδο ή άλλα βαρέα μέταλλα
- Καλή κάλυψη
- Καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Υψηλή αντοχή σε απροστάτευτες επιφάνειες
- Γυαλάδα που διαρκεί και σταθερός χρωματικός τόνος
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή σε γρατσουνιές αφού το φιλμ έχει πολυμεριστεί
- Καλή σκλήρυνση

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Συνδετικό	Αλκυδικοί διαλύτες
Χρώμα	Λευκό
Γυαλάδα	>60%
Στεγνό στην αφή (ASTM D-1640 ISO 1517)	25'
Πλήρως στεγνό (ASTM D-1640 ISO 1517)	24 ώρες
Πάχος στρώσης	20 μ/στρώση
*Πρόσφυση (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B
*Αντοχή σε Αλατούχο νέφος	300ώρες(40microns)
Θεωρητική απόδοση	2m ² / σπρέι 300ml
Διαλύτες	Mix
Επαναβαφή	Μετά 25'
Αντοχή στην θερμοκρασία	100°C
Συνθήκες εφαρμογής	Θερμ.δωματίου (Min): 8°C

Γενικά Χαρακτηριστικά

Συσκευασία	300 ml
Θερμοκρασία έκθεσης δοχείου	<50°C
Προωθητικό	DME
Θερμ. Επιφανείας : 5-50°C Υγρασία (max): 85% R.H.P.	

*Έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές πρόσφυσης και αλατούχου νέφους σε χαλύβδινα πάνελ.