



Akrosil A



**ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το AKROSIL A είναι ένα υδρόφοβο σταθεροποιητικό-αστάρι νερού με βάση ρητίνες Ακρυλ-σιλοξάνης, ανθεκτικό στα αλκάλια και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Η ειδική σύνθεσή του το καθιστά ισχυρό παράγοντα ενοποίησης αλλά και ως προεργασία όλων αυτών των επιφανειών που πρόκειται να επικαλυφθούν με οποιοδήποτε προϊόν της σειράς Σιλοξανικής βάσης.

Το AKROSIL A διεισδύει βαθιά στην επιφάνεια παρέχοντας μια σε βάθος ενοποίηση του σοβά. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα υδατοαπωθητικό φράγμα, χωρίς να αλλάζει η διαπερατότητα των υδρατμών.

- Διεισδύει σε βάθος στην επιφάνεια
- Δημιουργεί ένα ισχυρό υδατοαπωθητικό φράγμα
- Βελτιώνει της πρόσφυση του χρώματος

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI 8681)

A.0.B.0.A.2.FC

Βαφή για απλή επιφανειακή στρώση εμποτισμού, γαλάκτωμα νερού, ενός συστατικού, φυσικό στέγνωμα, ματ, Σιλοξανικής σύνθεσης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (2004/42/CE)

Σταθεροποιητικά αστάρια.

Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ για το AKROSIL A Κατ. (Δ/η): 30 g/L (2010). Το AKROSIL A περιέχει κατά μέγιστο 30 g/L ΠΟΕ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τρίψτε και καθαρίστε καλά ολόκληρη την επιφάνεια για να εξαλείψετε τυχόν ίχνη βρωμιάς, ασταθή τμημάτων ή ενδεχόμενων εξανθημάτων.

Νέες επιφάνειες: καθαρίστε σχολαστικά, αφαιρώντας τυχόν ίχνη σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός και, στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση AKROSIL A.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες: αφαιρέστε τελείως τα παλαιά χρώματα ή τις συνθετικές επικαλύψεις και πλύνετε καλά την επιφάνεια. Ομαλοποιήστε κάθε ατέλεια με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά και αφήστε να ωριμάσουν.

Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι εντελώς στεγνός και στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρώση Akrosil A.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραιώστε το Akrosil A με νερό σε αναλογία έως 1:1 σε συνάρτηση με την απορρόφηση του υποστρώματος και τις κλιματολογικές συνθήκες. Εφαρμόστε μία στρώση του προϊόντος με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής, έως ότου η επιφάνεια εμποτιστεί πλήρως. Περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε τελικό προϊόν
Πλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.



Akrosil A

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Να φυλάσσετε μακριά από τον παγετό.
- Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε δυνατό αέρα.
- Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
 - Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Διαφανές	
Αραίωση	Με νερό	
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό	
Αραίωση – Ρολό, Πινέλο, Πιστόλι βαφής (% κατ' όγκο)	1:1	
Πυκνότητα g/ml	0,95 ÷ 1,05 g/ml	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	200 ÷ 300 cps	ASTM D 2196
Σημείο ανάφλεξης	Μη αναφλέξιμο	UNI 8909
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών	$\mu = 30$	DIN 52615
Απορρόφηση νερού	W: 0,08 Kg/h ½ m2	DIN 52615
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (προϊόν αραιωμένο)	7,5 ÷ 12,5 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος	ISO 7254
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Στεγνό στην αφή (ώρες)	1	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	5 ÷ 6	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	24	



Κωδ.ΦΤΠ VIE433789T
Ανανέωση: 03 – 28.06.2022
Σελ. 3 από 3

Akrosil A

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

**CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA.**

VIERO μια μάρκα της
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it