



Avenue Vésale 20B 1300 WAVRE (Belgium), T. 32 (10) 23 82 80, F. 32 (10) 23 82 89

## EASY COLOR GOLD 901 – ROSE GOLD 914 – SILVER 905

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ

#### E.C.GOLD, ROSE GOLD, SILVER

Μεταλλικό χρώμα χρυσού, ροζ χρυσού και ασημί  
Χρησιμοποιείται για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε: ξύλο και παράγωγα ξύλου, γύψο και γυψοσανίδα, μεταλλικές επιφάνειες, μη μεταλλικά μέταλλα (κατάλληλα προετοιμασμένα). Προετοιμάστε τα γυμνά σημεία με το κατάλληλο αστάρι και στην συνέχεια εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις των E.C Gold, Rose Gold ή Silver.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ειδικό βάρος:** Gold 1,210 ± 0,05 Kg / lt στους 20°C  
Rose Gold 1,250 ± 0,05 Kg / lt στους 20°C  
Silver 0,980 ± 0,05 Kg / lt στους 20°C  
**απόδοση:** 16-20 m<sup>2</sup> / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής )  
**Οψη** Ημι-γυαλιστερή Χρυσή (μια απόχρωση) και Ασημί  
**Στερεά** Gold Κατ'όγκο: 22,6% ± 2 Κατά βάρος: 44,3% ± 2  
Rose Gold Κατ'όγκο: 23,6% ± 2 Κατά βάρος: 45,3% ± 2  
Silver Κατ'όγκο: 18,8% ± 2 Κατά βάρος: 28,9% ± 2  
**Πάχος στεγνού** 10μ κατά μέσω όρο  
**Διατήρηση:** Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια  
**Σύνθεση:** 100% Ακρυλικές ρητίνες, αρωματικοί υδρογονάνθρακες και σκόνη bronze και αλουμίνιου

#### ΣΤΕΓΝΟ

**Συσκευασία:** LT. 0,125L – 0,25L – 0,5L  
**επιφανειακά:** 10'-30' στους 23°C  
**επαναβαφή:** 12 ώρες στους 23°C  
**σε βάθος:** 18 ώρες στους 23°C  
**Αραίωση:** Με πινέλο ή κοντότριχο ρολό μοχέρ: χωρίς αραίωση Με πιστόλι: από 5 έως 20% με δυαλιτικό

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Εργαλεία εφαρμογής:** με πινέλο ή κοντότριχο ρολό μοχέρ, πιστόλι βαφής  
**Στρώσεις:** μία (1) ή δύο (2) στρώσεις

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Εφαρμόστε ένα αστάρι προετοιμασίας στα γυμνά μεταλλικά σημεία και στην συνέχεια εφαρμόστε τα E.C Gold, Rose Gold ή Silver. Για την αποφυγή οξειδωσης εφαρμόστε μια στρώση του ακρυλικού βερνικιού προστασίας E.C Acrylic Varnish.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10°C και +30°C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.