



FLEUR DESIGNER'S PAINT CHALKY LOOK SPRAY

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή Το Σπρέι Fleur Chalky Look είναι μια βαφή νερού με εξαιρετικά υψηλό ματ φινίρισμα. Χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση επίπλων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας ματ βαφή.

Εφαρμογή Λόγω των χαρακτηριστικών του προϊόντος, χρησιμοποιείτε σε όλα τα είδη υποστρωμάτων όπως ξύλο, μέταλλο και πλαστικά. Για οικιακή χρήση, χειροτεχνία, καλές τέχνες και, εν συντομία, οπουδήποτε απαιτείται βαφή σε σπρέι υψηλής ποιότητας με υψηλό ματ φινίρισμα.

Οδηγίες χρήσης

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση, τουλάχιστον για ένα λεπτό και χρησιμοποιείτε αφού ακούσετε τον ήχο από τις μπίλιες ανάδευσης του δοχείου.
- Εφαρμόστε σε στεγνές και καθαρισμένες επιφάνειες. Τρίψτε τα σκουριασμένα σημεία. Πάνω από πλαστικό εφαρμόστε πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι.
- Κάντε την εφαρμογή σε λεπτές στρώσεις για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τρεις λεπτές στρώσεις είναι καλύτερες από μια παχιά στρώση. Επαναβαφή μετά από 30 λεπτά.
- Μόλις στεγνώσει πλήρως μπορείτε να το τρίψετε.
- Δεν απαιτείται κερί για την προστασία του χρώματος μόλις στεγνώσει πλήρως. 3-5 ημέρες για να επιτευχθεί η τελική σκληρότητα, ανάλογα με το πάχος που εφαρμόζεται και τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Μετά τη χρήση, περιστρέψτε το δοχείο ανάποδα και πιέστε την βαλβίδα για αρκετά δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί μόνο αέριο για να αποφευχθεί η φραγή.
- Μην ψεκάζετε σε βουλωμένο εξοπλισμό και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Το ΔΔΑ δίνεται μετά από σχετική ζήτηση.

Χαρακτηριστικά

- Στεγνώνει γρήγορα
- Προσκολλάτε πολύ καλά σε μέταλλα.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα.
- Πολύ καλή αντοχή του χρώματος.
- Τρίβεται.
- Δεν περιέχει μόλυβδο ή άλλα βαριά μέταλλα.
- Πολύ χαμηλό ΠΟΕ και μυρωδιά.
- Εύκολη χρήση και επαναβαφή.
- Χρήση εσωτερική και εξωτερική.
- Πάνω από πλαστικά, απλώστε πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύνθεση Τροποποιημένες ρητίνες Πολυουρεθάνης

Αποχρώσεις Δείτε σχετικό χρωματολόγιο

Γυαλάδα <10% at 60°

<7% at 85°

Στεγνό στην αφή (ASTM D-1640 ISO 1517) 30'

Πλήρως στεγνό (ASTM D-1640 ISO 1517) 3-5 ημέρες

Πάχος στεγνού φιλμ 20 μ/στρώση (2 στρώσεις)

Θεωρητική απόδοση 2m² / δοχείο σπρέι 300ml

Διαλύτης Νερό και Αλκοόλες

Διάρκεια ζωής >2 χρόνια

Επαναβαφή Μετά από 30'

Αντοχή στην θερμοκρασία Δεν έχει καθοριστεί

Συνθήκες εφαρμογής Τ° Θερμ. περιβάλλοντος (min): 8°C | Τ° Θερμ.επιφανείας (min): 5-50°C | Υγρασία max: 85% R.H.P.

Χαρακτηριστικά Δοχείου

Ονομαστική Χωρητικότητα 300 ml

Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου <50°C

Πρωθητικό DME

VOC's (g/l) 525-460*

*Αναλόγως της απόχρωσης