

ISOLFIX AL AGUA

Ματ πλαστικό χρώμα για απομόνωση και κάλυψη λεκέδων



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Σφραγίζει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, αιθάλη, καφέ, τανίνες, λάδι, γράσο, μαρκαδόρους.
- Κατάλληλο για μπάνια και κουζίνες.
- Εξαιρετική κάλυψη κιτρινίλας σε γυψοσανίδες.
- Σε ορυκτά φινιρίσματα: σοβάς, γυψοσανίδες, τσιμέντο, ινοτσιμέντο, τούβλο, τσιμεντοπλάκες.
- Σε οργανικά υποστρώματα: πλαστικά χρώματα, σοβάδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη ικανότητα απομόνωσης των λεκέδων.
- Υψηλή αντοχή στο τρίψιμο.
- Εντελώς Ματ.
- Μεγάλη λευκότητα.
- Θιξοτροπικό: Δεν πιτσιλίζει.
- Χρήση Εσωτερική.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	Συσκευασία	Τμχ/Χαρτοκιβώτιο	Παλετοποίηση
70249-012	Δοχείο 0,75L	6	112 Χαρτοκιβώτια
70249-003	Δοχείο 4 L	2	72

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν	
Όψη	Ματ φινιρίσμα
Σύνθεση	Ρητίνες, ορυκτά πληρωτικά και πρόσθετα.
Χρώμα	Λευκό/Χρωματίζεται με Universal χρωστικά
Πυκνότητα	1,4g/cm ³
Σύνολο VOC (EN ISO 11890-2)	< 0,1 g/l οριακή τιμή ΕΕ κατ. (Υ/α): 30 g/
Εκπομπές VOC ISO 16000-6	A
Θερμική αγωγιμότητα	0,11 W/mK
Ταξινόμηση UNE-EN 13300	
Κοκκομετρία	Fino (< 100 μm)
Φωτεινότητα EN ISO 2813	Ματ (< 10 a 85°)
Αντοχή στο υγρό τρίψιμο UNE-EN ISO 11998	Κατηγορία 1
Απόκρυψη ισχύος/αδιαφάνειας UNE-EN ISO 6504-3	Κατηγορία 2 (≥ 98)
Εφαρμογή	
Θερμοκρασία	5-35 °C
Εργαλεία	Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής
Αναλογία αραιώσης	Με νερό 5% μέγιστο
Χρόνος εργασιμότητας	20' λεπτά στεγνό στην επαφή
Χρόνος επικάλυψης (23°C – 65% HR)	24 ώρες
Κατανάλωση	Πινέλο ή ρολό: 6-10 m ² /L ανά στρώση
Εσωτερική/Εξωτερική χρήση	Εσωτερική

Λόγω της χρήσης φυσικών πρώτων υλών στα ISOLFIX AL AGUA, οι αναγραφόμενες τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς σε κάθε παρτίδα παραγωγής, χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εφαρμόζεται σε στεγνά υποστρώματα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συνεκτικό, σταθερό και καθαρό από σκόνη, γράσο, κεριά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση του στόκου. Αφαιρέστε χαλαρά ή κακώς κολλημένα μέρη σοβά, κονιάματα, παλαιές στρώσεις χρωμάτων κ.λπ.

Επιφάνειες με λεκέδες λίπους, αιθάλης, νικοτίνης: καθαρίστε προηγουμένως με νερό και με τη βοήθεια οικιακού απορρυπαντικού. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε ελαφρώς και βάψτε.

Προστατέψτε τα μεταλλικά μέρη με BEISSIER CHAMELEON ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι.

Όλες οι περιοχές που έχουν μολυνθεί με μούχλα και/ή βρύα πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά και στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία με FUNGISTOP ή άλλο αντιμυκητιακό παράγοντα.

Γυψοσανίδες με κιτρινωπούς λεκέδες: πρόκειται για επιφανειακή οξείδωση λόγω παρατεταμένης έκθεσης στο φως και η οποία μπορεί να μεταδοθεί στην τελική βαφή. Για να το αποφύγετε αυτό, σφραγίστε προηγουμένως εφαρμόζοντας το ειδικό χρώμα κατά των λεκέδων ISOLFIX AL AGUA.

Σεβαστείτε τους χρόνους στεγνώματος των στόκων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία αρμών γυψοσανίδας. Δεδομένης της φύσης και του τύπου εφαρμογής τους, είναι συνήθως ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην υγρασία και μπορεί να προκαλέσουν σχηματισμό φυσαλίδων, διόγκωση του στόκου και αποκόλληση του υλικού. Συνιστάται επαρκής αερισμός και καλή θερμοκρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακατέψτε το προϊόν πριν από τη χρήση. Συνιστάται να μην αραιώνεται. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε την ελάχιστη ποσότητα νερού για να ρυθμίσετε τη συνοχή της εφαρμογής, μέγ. 5% στην πρώτη στρώση και χωρίς αραίωση στην δεύτερη. Η υπερβολική αραίωση θα επηρεάσει τις ιδιότητες του χρώματος: ικανότητα μόνωσης, χρωματικός τόνος, καλυπτική ικανότητα...

Εφαρμόστε δύο στρώσεις υλικού ομοιόμορφα, αφήνοντας να στεγνώσει μεταξύ των στρώσεων. Μπορεί να επικαλυφθεί με πλαστικά/ακρυλικά χρώματα.

Εργαλείο εφαρμογής: πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής.

Θεωρητική απόδοση: περ. 6-10 m²/l ανά στρώση, ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στεγνό στην αφή: περ. 20' λεπτά στους 20°C.

Επαναβαφή: περ. 24 ώρες στους 20°C.

Το πλήρες στέγνωμα επέρχεται συνήθως 24 ώρες μετά την τελική στρώση.

Το προϊόν στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει. Επομένως, οι χρόνοι στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) και το πάχος της εφαρμογής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η προετοιμασία του υποστρώματος και η εκτέλεση της εργασίας βαφής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και να προσαρμόζονται στο έργο και τις απαιτήσεις του. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται πάντα ο έλεγχος του προτεινόμενου συστήματος και η καταλληλότητα των προϊόντων πρέπει να ελέγχεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους λαμβάνοντας υπόψη το υπόστρωμα, τις συνθήκες εργασίας και πιθανές παθολογίες τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Με νερό αμέσως μετά την χρήση.

Για να καθαρίσετε το πιστόλι ψεκασμού, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΧΡΩΜΑ

Λευκό

Χρωματίζεται με χρωστικά με βάση το νερό ή γενικής χρήσης, κατά μέγιστο 3%.

Ανάλογα με τις συνθήκες του υποστρώματος, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ομοιογένεια/ομοιομορφία στον χρωματικό τόνο λόγω των φυσικών ή/και χημικών διεργασιών που συμβαίνουν κατά το στέγνωμα, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις και αιτίες:

- Διαφορές στην απορρόφηση του υποστρώματος
- Διαφορές στον βαθμό υγρασίας του υποστρώματος
- Διαφορές στην αλκαλικότητα του υποστρώματος

Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητές σε επισκευασμένες περιοχές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Θερμοκρασία υποστρώματος: μεταξύ 5 και 35°C.

Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ 5 και 35°C.

Να μην εφαρμόζεται σε σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 85%.

Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που υπόκεινται σε μόνιμη ή τριχοειδή υγρασία.

Μην εφαρμόζετε σε επεξεργασμένα υποστρώματα που είναι ακόμα υγρά ή που δεν έχουν πήξει και στεγνώσει εντελώς.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές όπως ο σχηματισμός θύλακων αέρα ή ρωγμές στις πίσω επιστρώσεις.

Μην εφαρμόζετε σε πλαστικό ή μέταλλο χωρίς προηγούμενη κατάλληλη προετοιμασία.

Τηρείτε τους χρόνους στεγνώματος μεταξύ των στρώσεων.

Λόγω των πολυάριθμων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, πρέπει να γίνονται δοκιμές σε κάθε περίπτωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Φυλάσσεται μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, παγετό, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία. Εγγυημένη περίοδος συντήρησης: 2 χρόνια. Η καλύτερη ποιότητα είναι εγγυημένη στην αρχική κλειστή συσκευασία. Η ημερομηνία παραγωγής μπορεί να διαβαστεί ως τυπωμένη στη συσκευασία και/ή να έχει συμπληρωθεί εντός του αριθμού παρτίδας YDDD##. Παράδειγμα: Αρ. παρτίδας. 314401 = 2023 24 Μαΐου (144/365). Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση. Οι ανοιχτές συσκευασίες θα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό.

Συστάσεις βιωσιμότητας

Τα χρησιμοποιημένα υπολείμματα χρωμάτων και οι συσκευασίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά στους χώρους και τα δοχεία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από τις τοπικές αρχές, των οποίων πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί απόρριψης απορριμμάτων. Μην ρίχνετε το υπόλοιπο χρώμα στο νεροχύτη ή την τουαλέτα. Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα βαφής υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Ανακτήστε το αχρησιμοποίητο χρώμα για επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση του χρώματος θα πρέπει να ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται στη διεύθυνση www.beissier.com.

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, συνιστάται να φοράτε γάντια και γυαλιά.

Βιώσιμη συσκευασία

Ανακυκλωμένη & 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις :



ES-EU/044/00007

Σημείωση: Ο σκοπός αυτού του δελτίου δεδομένων είναι να ενημερώσει τους πελάτες μας για τις ιδιότητες του προϊόντος μας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο φύλλο βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των γνώσεών μας. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν μια περιγραφή που σχετίζεται ειδικά με τον τύπο και την κατάσταση του σχετικού υποστρώματος. Δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος σημειώνεται συνεχώς, είναι ευθύνη του πελάτη μας, πριν από τη χρήση, να ελέγξει μαζί μας ό,τι δεν έχει εκδοθεί ενημερωμένη έκδοση αυτού του φύλλου.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, E- 20100 Errenteria

T. +34 943 344 070 · beissier@beissier.es

www.beissier.com

ISOLFIX AL AQUA

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

v.13