

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Intelligent Matt Emulsion

Περιγραφή:

Ματ φινιρίσματος ενισχυμένο πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας και χαμηλής οσμής, που εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στα υπάρχοντα παλαιά αλκυδικά φινιρίσματα. Η εξαιρετική αντοχή στο νερό και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης καθιστούν αυτό το προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βαφή τοίχων σε χώρους μεγάλης κυκλοφορίας. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Ιδιότητες:

Επίπεδο Γυαλάδας*	Θεωρητική Απόδοση	Συστάμενο πάχος φιλμ	Συστάμενος αριθμός στρώσεων	Στεγνό στην επιφάνεια *	Χρόνος επικάλυψης
Ματ (20%*)	14m ² ανά λίτρο (διαφέρει ανάλογα με το επιφανειακό πορώδες και την υφή)	30 μικρά στεγνού φιλμ	2-3	30' λεπτά - 1 ώρα**	1-4 ώρες το ελάχιστο**
Στερεά κατ' όγκο	Διαθέσιμες αποχρώσεις	Διαθέσιμες συσκευασίες	*Μπορεί να χρειαστούν έως και 7 ημέρες για την πλήρη ωρίμανση και απόκτηση του τελικού ποσοστού γυαλάδας. **Η πλήρης σκλήρυνση (ξήρανση) της επίστρωσης μπορεί να διαρκέσει έως και αρκετές ημέρες, ανάλογα με το πάχος της μεμβράνης που εφαρμόζεται και τις συνθήκες ξήρανσης στο περιβάλλον. Η επίστρωση δεν πρέπει να εκτίθεται σε βαριά επιφανειακή συμπύκνωση πριν στεγνώσει εντελώς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμο σημάδι στην επιφάνεια. Για σημαντικές αλλαγές στο συνδυασμό χρωμάτων, συνιστάται ιδιαίτερα η εφαρμογή μιας στρώσης αστρίου πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP		
43%	Όλες οι χρωματικές συλλογές Little Greene	1,0L - 2,5L 5,0L & 10,0L			

Εγκρίσεις & Πρότυπα :

Μικροπορώδες:

Υδατοδιαπερατότητα (BS EN ISO 7783), μέση Sd: 0,44m, μέση V: 56 g/m²/ημέρα Νερού Ταξινόμηση διαπερατότητας ατμών (EN 1062-1), Κατηγορία: V1 (υψηλή).

Ποιοτικός έλεγχος:

Κατασκευάζεται υπό την αιγίδα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Φιλικό για τα παιδιά:

BS EN71-3:2019 Ασφάλεια παιχνιδιών. Προδιαγραφή για τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων. (Διατίθεται πιστοποιητικό δοκιμής κατόπιν αιτήματος)

Περιεχόμενο VOC:

2004/42/EC Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Υα): 130g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέγ. 1 g/l VOC.

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου:

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφεται στο γαλλικό διάταγμα για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων αριθ. 2011 - 321 - Απρίλιος 2011 και βραβεύτηκε με A+.

Αντίσταση πλυσίματος/τρίβης:

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN EN 13 300 και έχει ταξινομηθεί. Αντοχή σε υγρό τρίψιμο – Κατηγορία 1. Γυαλιστερό – Πολύ Ματ. Αναλογία αντίθεσης – Κατηγορία 1. Μεγαλύτερο μέγεθος κόκκου – Λεπτό.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Γενικά: Αφαιρέστε τυχόν ατέλειες της επιφάνειας και επιδιορθώστε τυχόν ελαττώματα για να εξασφαλίσετε ένα κορυφαίο φινιρίσμα.

Νέο ξύλο: Η ξυλεία από μαλακό ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία με συντηρητικά πρέπει να συντηρείται με κάποιο κατάλληλο συντηρητικό ξύλου. Στα μαλακά ξύλα, οι ρόζοι πρέπει να σφραγίζονται με κατάλληλο προϊόν για να αποφευχθεί η έκκριση υγρών στην τελική επιφάνεια. Τα ρητινώδη σκληρά ξύλα απαιτούν καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία της ξυλείας είναι κάτω από 15% πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή. Το υγρό ξύλο δεν πρέπει ποτέ να βάζεται καθώς μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες, ξεφλούδισμα, ρωγμές και πρόωγη αστοχία επίστρωσης. Η πράσινη βελανιδιά δεν πρέπει να βάζεται εκτός εάν έχει εκτεθεί εξωτερικά και στεγνώσει για τουλάχιστον 6 μήνες.

Μέταλλα: Τα νέα σιδηρούχα/μη σιδηρούχα μέταλλα πρέπει να καθαρίζονται με το χέρι ή μηχανικά, για να αφαιρέσετε τυχόν επιφανειακή σκουριά πριν την εφαρμογή. Ο γυμνός ή διαβρωμένος σίδηρος ή χάλυβας θα απαιτήσει επεξεργασία με 2 στρώσεις αστρί Little Greene Intelligent ASP.

Πλαστικά: Για μακροχρόνια απόδοση και ανθεκτικότητα, καθαρίστε και τρίψτε καλά όλες τις επιφάνειες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε μία στρώση του αστρίου πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP.

Υπάρχον φινιρίσμα χρώματος: Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά και ξεφλούδισμένα χρώματα. Απολιπάνετε με κατάλληλο διάλυμα απορρυπαντικού, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο μεσαίας κοκκομετρίας, κοκ.120-150

για να δημιουργήσετε μια λεία επιφάνεια χωρίς ελαττώματα, επιμένοντας περισσότερο στα σημεία όπου έχει αφαιρεθεί το χρώμα. Κάντε τις επισκευές σωστά και τρίψτε.

Παλαιά χρώματα υψηλής γυαλάδας και ειδικά τα σανινέ θα πρέπει να τριφτούν ώστε να αποκτήσουν πρόσφυση. Παλαιά Ματ χρώματα που εκτίθενται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας μπορεί να έχουν υποβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου και θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με αστάρωμα με μια στρώση Little Greene Intelligent Matt Emulsion με αραιώση 5 έως 25% (κατ' όγκο) νερό για να διασφαλιστεί ότι η επιφάνεια είναι μονωμένη και σωστά σφραγισμένη.

Νέοι τοίχοι: Για επιφάνειες που είναι με καινούργιο σοβά, αφήστε τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες για να στεγνώσει καλά ο σοβάς. Εφαρμόστε μια στρώση αστρίου αραιώνοντας το χρώμα με προσθήκη 5 έως 25% (κατ' όγκο) νερό, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος. Εφαρμόστε με πινέλο και ρολό στο σύνολο της επιφάνειας και αφήστε να στεγνώσει. Ολοκληρώστε εφαρμόζοντας δύο πλήρεις στρώσεις Intelligent Matt Emulsion. Για νέους, πλήρως σοβατισμένους τοίχους, αφήστε τουλάχιστον έξι μήνες για να στεγνώσει καλά ο σοβάς πριν βάψετε. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για βαφή πάνω από υποστρώματα ασβεστικής βάσεως ή άλλων φυσικών σοβάδων.

Υπάρχουσες τοιχοποιίες: Πλύνετε ελαφρά οποιαδήποτε υπάρχουσα βαφή για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή επιφανειακούς λεκέδες. Εφαρμόστε μια στρώση χρώματος Little Greene Intelligent Matt Emulsion ως αστρί αραιώνοντας με προσθήκη 5 έως 25% (κατ' όγκο) με νερό, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος. Ολοκληρώστε εφαρμόζοντας τουλάχιστον δύο πλήρεις στρώσεις, Intelligent Matt Emulsion όπως απαιτείται. Για σημαντική αλλαγή στο συνδυασμό χρωμάτων, συνιστάται ανεπιφύλακτα, η εφαρμογή πρωταρχικά, μιας στρώσης του αστρίου πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP.

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Intelligent Matt Emulsion

Εφαρμογή:

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 8°C. Επιπλέον, για εξωτερική εφαρμογή, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή της περιόδου στεγνώματος.

Χρωμασμός με πινέλο: Χρησιμοποιείτε πάντα πινέλα με συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας που έχουν το κατάλληλο μέγεθος για το συγκεκριμένο έργο. Τα καινούργια πινέλα πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται σε καθαρό νερό και να στεγνώνουν καλά σκουπίζοντάς τα με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αποφύγετε τη βύθιση του πινέλου πολύ μέσα στο δοχείου του χρώματος για να αποτρέψετε την είσοδο του χρώματος στο δακτύλιο. Αποφύγετε τις σταγόνες και πιτσιλιές με το να μην υπερφορτώνετε το πινέλο. Εφαρμόστε χρώμα με ομοιόμορφες πινελιές και επεκτείνετε μόνο την περιοχή βαφής έτσι ώστε να διατηρείται εύκολα μια υγρή άκρη. Για τελικό φινιρίσμα υψηλότερης ποιότητας, εφαρμόστε τις τελικές πινελιές προς την ίδια κατεύθυνση και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει.

Για περίπλοκα αντικείμενα ή όταν οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος/ ή συνθήκες υψηλής ροής αέρα δεν μπορούν να αποφευχθούν, ο χρόνος εργασιμότητας μπορεί να παραταθεί προσθέτοντας 10 έως 15% (κατ' όγκο) νερό. Αυτή η συμβουλή ισχύει επίσης και για μεγάλες επίπεδες περιοχές. Ωστόσο, η χρήση ρολού βαφής είναι η συνιστάμενη μέθοδος εφαρμογής σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με Ρολό: Χρησιμοποιήστε γούνινο ρολό βαφής με κοντό πέλος τρίχας για καλύτερη εμφάνιση σε λείες επιφάνειες. Αυξήστε το μέγεθος του πέλους του ρολού όταν υπάρχουν πιο άγριες επιφάνειες. Διατηρήστε όλες τις τελικές κινήσεις του ρολού πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, διατηρώντας μια υγρή άκρη σε όλη τη διάρκεια και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που το χρώμα έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση να σας αφήσει σημάδια. Όταν υπάρχουν οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος/ ή συνθήκες υψηλής ροής αέρα δεν μπορούν να αποφευχθούν, ο χρόνος εργασιμότητας μπορεί να παραταθεί προσθέτοντας 10 έως 15% (κατ' όγκο) νερό.

Εφαρμογή με πιστόλι βαφής:

Συμβατικό:

Αραιώστε έως και:	40% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	1.60 έως 2.00 mm (62 έως 78 thou)
Πίεση αέρα:	0.28 έως 0.41 MPa (40 έως 60 psi)

Airless

Αραιώστε έως και:	20% (κατ' όγκο) νερό
Μέγεθος μπέκ:	0.28 έως 0.54 mm (11 έως 21 thou)
Πίεση αέρα:	12.6 έως 19.6 MPa (1800 έως 2800 psi)

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε την περίσσεια χρώματος και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας καθαρό νερό αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πινέλα και τα ρολά μέσα σε νερό γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης εφαρμογής τους.

Αποθήκευση και Διάρκεια ζωής:

Αποθηκεύστε το αχρησιμοποίητο χρώμα σε δροσερό, στεγνό χώρο χωρίς παγετό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια έχουν τοποθετηθεί σωστά μετά την χρήση. Όταν το δοχείο δεν έχει ανοιχτεί και φυλάσσεται υπό τις παραπάνω συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για ελάχιστη περίοδο δύο (2) ετών.

Φροντίδα:

Καθαρισμός: Για ελαφριά λεκιασμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα αραιό, χλιαρό διάλυμα οικιακού απορρυπαντικού και ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί χωρίς χνούδι. Βεβαιωθείτε ότι το σφουγγάρι ή το πανί είναι βρεγμένο (αλλά δεν στάζει), πλύνετε την προβληματική περιοχή και επαναλάβετε όπως απαιτείται.

Για να αποτρέψετε τη γενική συσσώρευση λεκέδων, διατηρείτε το σπίτι σας καλά αεριζόμενο κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη συσσώρευση λαδιού και λίπους, όπως το μαγειρέμα.

Αντιμετωπίστε τη σκόνη που δημιουργείται από εργασίες DIY, κατά προτίμηση, με συλλογή στην πηγή ή με σχολαστικό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.

Ειδική φροντίδα: Αποφύγετε την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων στην επιφάνεια για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το βάψιμο. Τα ράφια και άλλες επιφάνειες συχνής χρήσης μπορεί να προστατευτούν για περισσότερο χρόνο εφαρμόζοντας μια πολύ ελαφριά στρώση γυαλιστικού κεριού μέλισσας νερού.

Επισκευή: Τρίψτε ελαφρά την περιοχή που θέλετε να ξαναβάψετε, εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι σε οποιοδήποτε εκτεθειμένο υπόστρωμα. Ξαναβάψτε τις επιφάνειες με μία ή δύο στρώσεις όπως απαιτείται. Οι επισκευές τοπικά σημείων θα έχουν σχεδόν πάντα ως αποτέλεσμα καλύτερη αισθητική εμφάνιση.

Απόρριψη & Ανακύκλωση

Απορρίψτε την περίσσεια ή τα υπολείμματα χρώματος μέσω εξουσιοδοτημένου χειριστή παράδοσης απορριμμάτων. Τα άδεια μεταλλικά δοχεία μπορούν να ανακυκλωθούν (αφαιρέστε την πλαστική λαβή σε δοχεία των 2,5 & 5.0L).

Υγεία & Ασφάλεια

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα στο κουτί πριν από τη χρήση. Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποποίηση ευθυνών - Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων είναι σωστές σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Η Little Greene Paint Company διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν, χωρίς προειδοποίηση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν απαλλάσσουν τους χρήστες από την ευθύνη να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δοκιμές και περάσματα, ούτε συνεπώς να καλύψουν νομικά δεσμευτική διασφάλιση ορισμένων ιδιοτήτων ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι όροι της υπηρεσίας και της εφαρμογής ενδέχεται να είναι πέρα από τον έλεγχό μας, επομένως καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδοχή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com