

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Interior Oil Eggshell

Περιγραφή:

Μία σκληρή αλλά ελαστική, ανθεκτική και αδιάβροχη ρητινική διαλύτου, σχεδιασμένη για εσωτερική χρήση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Οι βελτιωμένες ιδιότητες εφαρμογής και η εκτεταμένη εργασιμότητα που διαθέτει βοηθούν στην παραγωγή μίας πολύ υψηλής ποιότητας εμφάνισης με χαμηλή γυαλάδα.

Ιδιότητες:

Επίπεδο Γυαλάδας*	Θεωρητική Απόδοση	Συστάμενο πάχος φιλμ	Συστάμενος αριθμός στρώσεων	Στεγνό στην επιφάνεια *	Χρόνος επικάλυσης
Eggshell (10-20%)	16m ² ανά λίτρο (διαφέρει ανάλογα με το επιφανειακό πορώδες και την υφή)	35 μικρά στεγνού φιλμ	2	4 ώρες	16 ώρες το ελάχιστο
Στερεά κατ' όγκο	Διαθέσιμες αποχρώσεις	Διαθέσιμες συσκευασίες	*Τα φινιρίσματα με βάση διαλύτες της Little Greene διαμορφώνονται με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ωστόσο, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τα επίπεδα διαλυτών, η έλλειψη έκθεσης σε υπερκίτρινη ακτινοβολία ή έκθεση στη θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε κιτρίνισμα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα είναι πιο ορατό σε λευκές ή πολύ ανοικτόχρωμες αποχρώσεις, π.χ. Loft White™ 222.		
62%	Όλες οι χρωματικές συλλογές Little Greene	1,0L - 2,5L			

Εγκρίσεις & Πρότυπα :

Ποιοτικός έλεγχος:

Κατασκευάζεται υπό την αιγίδα των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Περιεχόμενο VOC:

2004/42/EC Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Υδ): 300g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέγ. 299 g/l VOC.

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου:

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφεται στο Γαλλικό διάταγμα για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων αριθ. 2011 - 321 - Απρίλιος 2011 και βραβεύτηκε με A+.

Αντίσταση πλυσίματος/τριβής:

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN EN 13 300 και έχει ταξινομηθεί. Αντοχή σε υγρό τρίψιμο – Κατηγορία 1. Γυαλιστερό – Ντεμί Σατινέ. Αναλογία αντίθεσης – Κατηγορία 1. Μεγαλύτερο μέγεθος κόκκου – Λεπτό.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

Γενικά: Αφαιρέστε τυχόν ατέλειες της επιφάνειας και επιδιορθώστε τυχόν ελαττώματα για να εξασφαλίσετε ένα κορυφαίο φινιρίσμα.

Νέο ξύλο: Για καλύτερα αποτελέσματα σε καινούργιο, μη επικαλυμμένο ξύλο που περιέχει ρητινώδεις ρόζους, εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού Aluminium Wood Primer για να αποφύγετε λεκέδες ή/και αποχρωματισμό. Στην συνέχεια εφαρμόζεται μια στρώση του ασταριού πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP. Τα ρητινώδη σκληρά ξύλα απαιτούν πρωταρχικά καθαρισμό και επεξεργασία με το αστάρι ξύλου Little Greene Aluminium Wood Primer (συμβουλευτείτε τα σχετικά φύλλα δεδομένων προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες).

Βεβαιωθείτε ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία της ξυλείας είναι κάτω από 15% πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή. Το υγρό ξύλο δεν πρέπει ποτέ να βάφεται καθώς μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες, ξεφλούδισμα, ρωγμές και πρόωρη αστοχία επίστρωσης.

Η πράσινη βελανιδιά δεν πρέπει να βάφεται εκτός εάν έχει εξωτερικά να στεγνώσει για τουλάχιστον 6 μήνες.

Μέταλλα: Τα νέα σιδηρούχα/μη σιδηρούχα μέταλλα πρέπει να καθαρίζονται με το χέρι ή μηχανικά, για να αφαιρέσετε τυχόν επιφανειακή σκουριά πριν την εφαρμογή. Ο γυμνός ή διαβρωμένος σίδηρος ή χάλυβας θα απαιτήσει επεξεργασία με 2 στρώσεις αστάρι Little Greene Intelligent ASP.

Υπάρχον φινιρίσμα χρώματος: Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά και ξεφλουδισμένα χρώματα. Απολιπάνετε με κατάλληλο διάλυμα απορρυπαντικού, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο μεσαίας κοκκομετρίας, κοκ.120-150 για να δημιουργήσετε μια λεία επιφάνεια χωρίς ελαττώματα, επιμένοντας περισσότερο στα σημεία όπου έχει αφαιρεθεί το χρώμα. Κάντε τις επισκευές, τρίψτε και εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP για να αυξηθεί η πρόσφυση με το υπάρχον υπόστρωμα. Συνεχίστε με 2 στρώσεις Little Green Interior Oli Eggshell.

Πλαστικά: Για μακροχρόνια απόδοση και ανθεκτικότητα, καθαρίστε και τρίψτε καλά όλες τις επιφάνειες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε μία στρώση του ασταριού πολλαπλών επιφανειών Little Greene Intelligent ASP.

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

Interior Oil Eggshell

Εφαρμογή:

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 8°C.

Χρωματισμός με πινέλο: Χρησιμοποιείτε πάντα πινέλα με συνθετικές τρίχες υψηλής ποιότητας που έχουν το κατάλληλο μέγεθος για το συγκεκριμένο έργο. Τα καινούργια πινέλα πρέπει να καθαρίζονται και να πλένονται σε καθαρό νερό και να στεγνώνουν καλά σκουπίζοντάς τα με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αποφύγετε τη βύθιση του πινέλου πολύ μέσα στο δοχείου του χρώματος για να αποτρέψετε την είσοδο του χρώματος στο δακτύλιο. Αποφύγετε τις σταγόνες και πιτσιλιές με το να μην υπερφορτώνετε το πινέλο. Εφαρμόστε την ριπολίνη **Interior Oil Eggshell** με ομοιόμορφες πινελιές και επεκτείνετε μόνο την περιοχή βαφής έτσι ώστε να διατηρείται εύκολα μια υγρή άκρη. Για τελικό φινιρίσμα υψηλότερης ποιότητας, εφαρμόστε τις τελικές πινελιές προς την ίδια κατεύθυνση και μην ξαναπερνάτε από τα σημεία που η ριπολίνη έχει ήδη αρχίσει να στεγνώνει.

Για περίπλοκα αντικείμενα ή όταν οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος/ ή συνθήκες υψηλής ροής αέρα δεν μπορούν να αποφευχθούν, ο χρόνος εργασιμότητας μπορεί να παραταθεί προσθέτοντας 5% (κατ' όγκο) White Spirit. Αυτή η συμβουλή ισχύει επίσης και για μεγάλες επίπεδες περιοχές. Ωστόσο, η χρήση ρολού βαφής είναι η συνιστάμενη μέθοδος εφαρμογής σε τέτοιες περιπτώσεις.

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε την περίσσεια χρώματος και καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας White Spirit αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πινέλα και τα ρολά μέσα σε νερό γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υπαβάθμιση της απόδοσης εφαρμογής τους.

Αποθήκευση και Διάρκεια ζωής:

Αποθηκεύστε το αχρησιμοποίητο χρώμα σε δροσερό, στεγνό χώρο χωρίς παγετό, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια έχουν τοποθετηθεί σωστά μετά την χρήση. Όταν το δοχείο δεν έχει ανοιχτεί και φυλάσσεται υπό τις παραπάνω συνθήκες, το προϊόν είναι σταθερό για ελάχιστη περίοδο δύο (2) ετών.

Φροντίδα:

Καθαρισμός: Για ελαφριά λεκιασμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα αραιό, χλιαρό διάλυμα οικιακού απορρυπαντικού και ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί χωρίς χνούδι. Βεβαιωθείτε ότι το σφουγγάρι ή το πανί είναι βρεγμένο (αλλά δεν στάζει), πλύνετε την προβληματική περιοχή και επαναλάβετε όπως απαιτείται.

Για να αποτρέψετε τη γενική συσσώρευση λεκέδων, διατηρείτε το στίπτι σας καλά αεριζόμενο κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη συσσώρευση λαδιού και λίπους, όπως το μαγείρεμα.

Αντιμετωπίστε τη σκόνη που δημιουργείται από εργασίες DIY, κατά προσέγγιση, με συλλογή στην πηγή ή με σχολαστικό καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα.

Ειδική φροντίδα: Αποφύγετε την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων στην επιφάνεια για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το βάψιμο. Τα ράφια και άλλες επιφάνειες συχνής χρήσης μπορεί να προστατευτούν για περισσότερο χρόνο εφαρμόζοντας μια πολύ ελαφριά στρώση γυαλιστικού κεριού μέλισσας νερού.

Επισκευή: Τρίψτε ελαφρά την περιοχή που θέλετε να ξαναβάψετε, εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι σε οποιοδήποτε εκτεθειμένο υπόστρωμα. Ξαναβάψτε τις επιφάνειες με μία ή δύο στρώσεις όπως απαιτείται. Οι επισκευές τοπικά σημείων θα έχουν σχεδόν πάντα ως αποτέλεσμα κατώτερη αισθητική εμφάνιση.

Απορρίψη & Ανακύκλωση

Απορρίψτε την περίσσεια ή τα υπολείμματα χρώματος μέσω εξουσιοδοτημένου χειριστή παράδοσης απορριμμάτων. Τα άδεια μεταλλικά δοχεία μπορούν να ανακυκλωθούν (αφαιρέστε την πλαστική λαβή σε δοχεία των 2,5L).

Υγεία & Ασφάλεια

Να διαβάζετε πάντα την επικέτα στο κουτί πριν από τη χρήση. Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αποποίηση ευθυνών - Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεδομένων είναι σωστές σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Η Little Greene Paint Company διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν, χωρίς προειδοποίηση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν απαλλάσσουν τους χρήστες από την ευθύνη να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δοκιμές και περάσματα, ούτε συνεπώς νομικά δεσμευτική διασφάλιση ορισμένων ιδιοτήτων ή καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Οι όροι της υπηρεσίας και της εφαρμογής ενδέχεται να είναι πέρα από τον έλεγχό μας, επομένως καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδοχή με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreen.com www.littlegreen.com

Χρωματισμός με Ρολό: Χρησιμοποιήστε ρολό ριπολίνης (μοχέρ ή αφρώδες) για καλύτερη εμφάνιση και κάλυψη σε λείες επιφάνειες. Διατηρήστε όλες τις τελικές κινήσεις του ρολού πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, διατηρώντας μια υγρή άκρη σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Εφαρμογή με πιστόλι βαφής:

Συμβατικό:

Αραιώστε έως και:	25% (κατ' όγκο) White Spirit
Μέγεθος μπέκ:	1.60 έως 2.00 mm (62 έως 78 thou)
Πίση αέρα:	0.28 έως 0.41 MPa (40 έως 60 psi)

Airless

Αραιώστε έως και:	10% (κατ' όγκο) White Spirit
Μέγεθος μπέκ:	0.28 έως 0.54 mm (11 έως 21 thou)
Πίση αέρα:	12.6 έως 19.6 MPa (1800 έως 2800 psi)