



PRYMER ACQ 100

Κωδ.ΦΤΠ VIE434630T
Ανανέωση . 04 – 18.06.2019
Σελ. 1 από 3



**ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ
ΒΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΡΗΤΙΝΩΝ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η ικανότητα διείσδυσης σε ορυκτά υποστρώματα είναι παρόμοια με αυτή των ασταριών διαλύτη.
- Εξαιρετική δύναμη σταθεροποίησης και εξομάλυνσης του υποστρώματος.
- Σε προσόψεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι προετοιμασίας και μόνωσης κάθε επιχρίσματος.
- Υψηλή αντοχή στην αλκαλικότητα.
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε υπόστρωμα που παρουσιάζουν το φαινόμενο της κιμωλίας.
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα οργανικά φινιρίσματα βάσεως νερού.
- Διευκολύνει την εφαρμογή του τελικού φινιρίσματος.
- Γρήγορο στέγνωμα, μπορεί να επικαλυφθεί μετά από μερικές ώρες.
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Άοσμο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

- Νέα ομοιογενή υποστρώματα τοίχου, λείες επιφάνειες τοίχου ακόμη και αν παρουσιάζουν το φαινόμενο της κιμωλίας.
- Τσιμέντο, ασβεστοκονιάματα, ήδη επικαλυμμένα, ήδη βαμμένα ή μερικώς υποβαθμισμένες επιφάνειες τοίχου ακόμα κι αν παρουσιάζουν το φαινόμενο της κιμωλίας.
- Παλαιά χρώματα, ορυκτά ή συνθετικά επιχρίσματα που παρουσιάζουν αρκετά καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI 8681)

A.O.C.O.A.2.FA

Βαφή για απλή επιφανειακή στρώση εμποτισμού, γαλάκτωμα νερού, ενός συστατικού, φυσικό στέγνωμα, ματ, ακρυλικής σύνθεσης.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (2004/42/CE)

Σταθεροποιητικά αστάρια.

Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ για το PRYMER ACQ 100 cat. (A/h): 30 g/L (2010). Το PRYMER ACQ περιέχει κατά μέγιστο 30 g/L ΠΟΕ

ΑΡΑΙΩΣΗ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
- Ρολό και Πινέλο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Με νερό

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εφαρμογή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ + 5 ° C και + 35 ° C.



PRYMER ACQ 100

Κωδ.ΦΤΠ VIE434630T
Ανανέωση . 04 – 18.06.2019
Σελ. 2 από 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	Προετοιμασία της επιφάνειας		Φινίρισμα
Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, ολοκληρωμένες επιφάνειες τοίχων πόλης	Αφαιρέστε τη σκόνη και τυχόν υπολείμματα που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα. Σταθεροποιείτε τυχόν ατέλειες (τρύπες, ρωγμές) με κατάλληλο στόκο ή άλλο προϊόν κατάλληλο για τη φύση του υποστρώματος. Τρίψτε και καθαρίστε καλά.	Εφαρμόστε μια ή περισσότερες στρώσεις PRYMER ACQ 100	8 ώρες μετά εφαρμόστε το επιθυμητό τελικό χρώμα.
Επιφάνειες ήδη βαμμένες	Αφαιρέστε τυχόν αποσπώμενο χρώμα ή βερνίκι. Σταθεροποιείτε τυχόν ατέλειες (τρύπες, ρωγμές) με κατάλληλο στόκο ή άλλο προϊόν κατάλληλο για τη φύση του υποστρώματος. Τρίψτε και καθαρίστε καλά. Εάν υπάρχουν ίχνη μούχλας ή βρύων εφαρμόστε πρώτα ένας διάλυμα καθαρισμού μούχλας και βρύων.		

- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ**
- Να φυλάσσετε μακριά από το παγετό.
 - Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε δυνατό αέρα.
 - Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
- Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αστάρι Viero PRYMER ACQ 100 εξομάλυνση και σταθεροποίηση με βάση ακρυλικές μικρονιζέ ρητίνες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για χρήση σε νέα ομοιογενή υποστρώματα τοίχου, τοίχους λείου φινιρίσματος, ακόμα και αν πάσχουν από κιμωλίαση, καθώς και τσιμεντοειδείς επιφάνειες τοίχου, που έχουν ήδη επεξεργαστεί ή μερικώς υποβαθμιστεί ακόμη και αν πάσχουν από κιμωλίαση.



PRYMER ACQ 100

Κωδ.ΦΤΠ VIE434630T
Ανανέωση . 04 – 18.06.2019
Σελ. 3 από 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Διαφανές, ελαφρώς χρωματισμένο υγρό	
Πυκνότητα g/ml	1,02 ÷ 1,07 g/ml	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	1,500 ÷ 2,000 cps	ASTM D 2196
Σημείο ανάφλεξης	Μη Αναφλέξιμο	UNI 8909
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (προϊόν αραιωμένο)	7,5 ÷ 12,5 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος	ISO 7254
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Στεγνό στην αφή (ώρες)	1 ώρα	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	4 ÷ 6	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	4 ÷ 6	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA.

VIERO μια μάρκα της
Cromology Italia SpA
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it