



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμπυκνωμένο Αστάρι ομογενοποίησης και σταθεροποίησης ακρυλικής βάσεως νερού.
- Πολύ διεισδυτικό και με εξαιρετικές ικανότητες αγκύρωσης.
- Πολύ καλή ικανότητα ομογενοποίησης του υποστρώματος.
- Προσδίδει ομοιόμορφη κάλυψη.
- Άοσμο.
- Επικαλύπτεται με όλα τα φινιρίσματα με βάση ακρυλικές ρητίνες.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

- Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, αστικές επιφάνειες τοίχου
- Τσιμεντοειδείς επιφάνειες τοίχου, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο. Μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές πάστες με βάση το νερό έως και 8% κατά βάρος προτού αραιωθεί για να τονίσει λίγο το χρώμα του φόντου και να επισημανθούν οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI 8681)

A.0.C.0.A.2.FB
Ενός-συστατικού, φυσικής ξήρανσης, αδιαφανές, ακρυλοστυρενιού, μονοσύστατη, απλή επιφανειακή βαφή εμποτισμού για επιφανειακού εμποτισμού στρώσεις.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (2004/42/CE)

Συνδεδετικά αστάρια.
Οριακή τιμή ΕΕ ΠΟΕ για PRYMER ACQ κατ. (A / η): 30 g / L (2010). Το PRYMER ACQ περιέχει κατά μέγιστο 30 g / L ΠΟΕ.
Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 161/06, οι τιμές VOC που αναγράφονται στη συσκευασία αναφέρονται στις συγκεκριμένες αραιώσεις και αραιωτικά και στα προϊόντα βαμμένα σύμφωνα με τα σκευάσματα που υποδεικνύονται από εμάς.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγιστη αραιώση, έως 500% κατ' όγκο με νερό (1 μέρος προϊόντος: 5 μέρη νερού). Αραιώστε και αναμείξτε ελαφρά μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενής μάζα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πινέλο & Ρολό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Με νερό.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνιστούμε την τοποθέτηση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ + 5°C και +35°C.
- Να εφαρμόζετε σε υποστρώματα πλήρως στεγνά.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	Προετοιμασία της επιφάνειας		Φινίρισμα
Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, ολοκληρωμένες επιφάνειες τοίχων πόλης	Καθαρίστε σχολαστικά, αφαιρώντας όλα τα ίχνη σκόνης. Πραγματοποιήστε οποιαδήποτε επιδιόρθωση και / ή εξομάλυνση με συμβατά υλικά και αφήστε να στεγνώσουν καλά.	Εφαρμόστε μια ή δύο στρώσεις με το αστάρι PRYMER ACQ .	Μετά από 8 ώρες προχωρήστε με την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης επιλογής σας .
Εξωτερικές επιφάνειες τοίχου, τσιμεντοειδούς, κονιάματος ή σοβά, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες	Εάν οι συνθήκες της επιφάνειας που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεν απαιτούν την πλήρη αφαίρεση του χρώματος ή της επίστρωσης, σας συνιστούμε να καθαρίσετε καλά πριν την εφαρμογή. Πραγματοποιήστε κάθε αρμολόγηση με κατάλληλα υλικά.		

- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ**
- Σε περίπτωση εφαρμογής σε μερικώς απορροφητικές επιφάνειες, αποφύγετε το σχηματισμό ημιδιαφανής μεμβράνης.
 - Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα. Μια άνιση εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει στις πιο δυσμενείς περιπτώσεις σε χρωματικές διαφορές του τελικού προϊόντος.
 - Μην το χρησιμοποιείτε για τη σταθεροποίηση της εκτεθειμένων εξωτερικών πετρών (το προϊόν που εκτίθεται σε υπεριώδεις ακτίνες έχει την τάση να κιτρινίζει).
 - Το PRYMER ACQ δεν συνιστάται όταν πρέπει να ασταρωθούν επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με συνθετικά διαβρωτικά ή παρόμοια προϊόντα.
- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
 - Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
 - Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εφαρμογή του PRYMER ACQ Viero, του ειδικού αυτού συμπυκνωμένου ασταριού σταθεροποίησης και ομοιομορφίας, με βάση ακρυλικές ρητίνες νερού. Κατάλληλο για χρήση σε επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος τσιμεντοκονιάματος, σοβά ή ισοδύναμου, προκατασκευασμένων τσιμεντοειδών στοιχείων και επιφανειών που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με άλλα χρώματα, προηγουμένως προετοιμασμένα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Διαφανές	
Πυκνότητα g/ml	1,00 ÷ 1,05 g/ml	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	4000 ÷ 5000 cps	ASTM D 2196
Σημείο ανάφλεξης	Μη Αναφλέξιμο	UNI 8909
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (προϊόν αραιωμένο)	12,5 ÷ 17,5 m ² /L	ISO 7254
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Στεγνό στην αφή (ώρες)	Μέγιστο 30' λεπτά.	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	6 ÷ 8 ώρες	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	6 ÷ 8 ώρες	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA.

VIERO μια μάρκα της
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it