



PRYMER PGM

Κωδικός VIE433989T
Ανανέωση 3 από 28.06.2018
Σελ. 1 από 2



Αστάρι τοίχου με υψηλότερο επίπεδο κάλυψης, αδιαφάνειας και πλήρωσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΧΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλές δυνατότητες πλήρωσης και κάλυψης.
Αυτό το προϊόν είναι μέρος των συστημάτων ETIC:
"VIEROCLIMA PV" με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 11/0051.
"VIEROCLIMA P" με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 05/0171.
"VIEROCLIMA R" με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 12/0618.
"VIEROCLIMA S" με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 12/0619

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI 8681)

B.2.C.0.A.2.FB
Βαφή σε στρώσεις από τη βάση, βάσεως νερού, ενός συστατικού, με φυσική ξήρανση, ματ, που περιέχει ακρυλικό στυρένιο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/CE)

Συνδεδητά Αστάρια
Οριακή τιμή ΕΕ για PRYMER PGM (cat. Α/η): 30 g/L (2010). Το PRYMER PGM περιέχει κατά μέγιστο 30 g/L ΠΟΕ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• ΝΕΟΙ ΑΒΑΦΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

(Νέοι πρόσφατα επεξεργασμένοι σοβάδες, προκατασκευασμένα πάνελ, νέοι σοβάδες, γυψοσανίδες)
Εάν τα υποστρώματα δεν είναι ιδιαίτερα απορροφητικά, εφαρμόστε απευθείας 1 ή 2 στρώσεις PRYMER PGM.

• ΤΟΙΧΟΙ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (πχ. ΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ)

Εάν η επιφάνεια δεν είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη, καθαρίστε την καλά, επισκευάστε τυχόν ατέλειες, τρίψτε και ξεσκονίστε. Εφαρμόστε απευθείας 1 ή 2 στρώσεις PRYMER PGM. Σε περίπτωση βαφής που είναι ιδιαίτερα εύθρυπτη, ή παρουσιάζει κιμωλίαση τρίψτε, εφαρμόστε 1 στρώση PRYMER ACQ 100 και μετά από 6/12 ώρες προχωρήστε στην εφαρμογή 1/2 στρώσεων PRYMER PGM.

• ΤΟΙΧΟΙ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ - ΑΚΡΥΛΙΚΑ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια, επισκευάστε τυχόν ατέλειες, τρίψτε και ξεσκονίστε. Εφαρμόστε απευθείας 1 ή 2 στρώσεις PRYMER PGM.

• ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ VIEROCLIMA

Αφού το σύστημα ενίσχυσης (κολλά-πλέγμα) έχει υποστεί την σχετική επεξεργασία, προχωρήστε στην εφαρμογή μια στρώσης PRYMER PGM

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Περιβαλλοντικές συνθήκες και συνθήκες υποστρώματος:
θερμοκρασία περιβάλλοντος: ελάχιστο. +5 ° C / μέγιστο +35 ° C. Σχετική υγρασία του περιβάλλοντος: <80%
θερμοκρασία υποστρώματος: ελάχιστο. +5 ° C / μέγιστο +35 ° C. Υγρασία υποστρώματος: <10 του U.R.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
- Πληροφορίες ασφάλειας για τον χρήστη μπορείτε να βρείτε στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ίχνη αποξηραμένου υπολείμματος προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σωστά σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Ματ	
Πυκνότητα g/ml	1,430 ÷ 1,500	UNI 8910
Brookfield ιξώδες cps	3500 ÷ 4500	ASTM D 2196
Συνιστάμενο πάχος στεγνού φιλμ (μικρά)	30 ÷ 50	ASTM D 1186
Σημείο ανάφλεξης °C	Μη αναφλέξιμο	UNI 8909
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 24 μήνες	UNI 10154
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση m ² /Lt	12 ÷ 15	ISO 7254
Στεγνό στην αφή (ώρες)	Μέγιστο 1	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	Μέγιστο 24	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	4 ÷ 6	
Επιφάνειες εφαρμογής	Εξωτερικές/Εσωτερικές	
Απόχρωση	Λευκό	
Συνδετική ρητίνη	Ακρυλικό Στυρένιο	
Καθαρισμός εργαλείων	Νερό	
Αραίωση	Νερό	
Εφαρμογή με ρολό κατ' όγκο %	5 ÷ 10 %	
Εφαρμογή με πινέλο κατ' όγκο %	5 ÷ 10 %	
Εφαρμογή με πιστόλι βαφής κατ' όγκο %	5 ÷ 10 %	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.