



FLEUR DESIGNER'S PAINT SPRAY ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή:

Σπρέι βαφής μαυροπίνακα με βάση το νερό, υψηλής καλυπτικότητας, ματ μαύρο φινίρισμα, ιδανικό για εσωτερική διακόσμηση. Μετατρέψτε τους τοίχους, κολόνες ή άλλες επιφάνειες και αντικείμενα σε έναν μαυροπίνακα γραφής.

Εφαρμογή:

Χάρη στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συνιστούμε τη χρήση του ως τελικό φινίρισμα ή ως βασική στρώση για άλλες εφαρμογές.

- Για χρήση DiY
- Για Διακόσμηση

Οδηγίες χρήσης:

- Ανακινήστε καλά το σπρέι πριν από τη χρήση, περίπου για ένα τουλάχιστον λεπτό αφού ακούσετε τον ήχο από τις μπίλιες ανάδευσης του δοχείου.
- Κάντε την εφαρμογή σε λεπτές στρώσεις για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τρεις λεπτές στρώσεις είναι καλύτερες από μια παχιά στρώση. Επαναβαφή μετά από 30 λεπτά.
- Μετά από 72 ώρες, όταν το Σπρέι βαφής μαυροπίνακα έχει στεγνώσει, μπορεί να γραφτεί με κιμωλία ή / και συμβατούς μαρκαδόρους ξηράς γραφής. Για καθαρισμό / διαγραφή, σκουπίστε απαλά με ένα υγρό πανί.
- Μετά τη χρήση, περιστρέψτε το δοχείο ανάποδα και πιέστε την βαλβίδα για αρκετά δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί μόνο αέριο για να αποφευχθεί η φραγή.
- Μην ψεκάζετε σε βουλωμένο εξοπλισμό και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Το ΔΔΑ δίνεται μετά από σχετική ζήτηση.

Χαρακτηριστικά :

- Γρήγορο στέγνωμα
- Προσκολλάτε πολύ καλά σε κάθε επιφάνεια
- Πολύ καλυπτικό
- Δεν περιέχει μόλυβδο ή άλλα βαριά μέταλλα
- Εύκολη χρήση και επαναβαφή
- Για εσωτερική χρήση
- Καθαρίζεται με νερό



FLEUR DESIGNER'S PAINT SPRAY ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

Σύνθεση: Τροποποιημένες ρητίνες Πολυουρεθάνης

Ονομαστική Χωρητικότητα: 300 ml

Χρώμα: Μαύρο

Γυαλάδα: <15% Mat

Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου: <50°C

Πρωθητικό: DME

Στεγνό στην αφή: (ASTM D-1640 ISO 1517) 30 '

Πλήρως στεγνό: (ASTM D-1640 ISO 1517) 48-72 ώρες

Πάχος ξηρού φιλμ: 20 μ / στρώση (2 στρώσεις)

Θεωρητική απόδοση: 2,0m² δοχείο σπρέι 300ml

Διαλύτης: Νερό και Αλκοόλες

Διάρκεια ζωής: >2 χρόνια

Επαναβαφή: Μετά από 30'

Αντοχή στην θερμοκρασία: Δεν έχει καθοριστεί.

Συνθήκες εφαρμογής: Τ^ο Θερμ. περιβάλλοντος (min): 8°C | Τ^ο Θερμ.επιφανείας (min): 5-50°C | Υγρασία max: 85% R.H.P.

χρηστών είναι πέρα από τις γνώσεις και τον έλεγχό μας, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση των ιδιοτήτων τους.