



FLEUR DESIGNER'S PAINT ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Περιγραφή:

Μεταλλικό Σπρέι βαφής με βάση το νερό, υψηλής καλυπτικότητας και ποιότητας, πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογή:

Χάρη στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συνιστούμε τη χρήση του ως τελικό φινιρίσμα ή ως βασική στρώση για άλλες εφαρμογές.

- Για χρήση D/Y
- Για Διακόσμηση
- Δεν περιέχει μόλυβδο ή βαριά μέταλλα
- Πολύ ισχυρή κάλυψη και αντοχή του χρώματος
- Εύκολη χρήση και επαναβαφή
- Για οικιακή χρήση
- Χρήση για την διακόσμηση του κήπου

Οδηγίες χρήσης:

- Ανακινήστε καλά το σπρέι πριν από τη χρήση, περίπου για ένα τουλάχιστον λεπτό αφού ακούσετε τον ήχο από τις μπίλιες ανάδευσης του δοχείου.
- Κάντε την εφαρμογή σε λεπτές στρώσεις για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τρεις λεπτές στρώσεις είναι καλύτερες από μια παχιά στρώση. Επαναβαφή μετά από 30 λεπτά.
- Μετά τη χρήση, περιστρέψτε το δοχείο ανάποδα και πιέστε την βαλβίδα για αρκετά δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί μόνο αέριο για να αποφευχθεί η φραγή.
- Μην ψεκάζετε σε βουλωμένο εξοπλισμό και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Το ΔΔΑ δίνεται μετά από σχετική ζήτηση.

Χαρακτηριστικά :

- Γρήγορο στέγνωμα
- Προσκολλάτε πολύ καλά σε κάθε επιφάνεια



FLEUR DESIGNER'S PAINT SPRAY METALLICI

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
25030 Torbole Casaglia (BS) ITALIA
C.F e P.IVA 03032510178

- Πολύ καλυπτικό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους
- Εύκολη εφαρμογή και βαφή

Σύνθεση: Τροποποιημένες ρητίνες Πολυουρεθάνης

Χρώμα: Χρωματολόγιο αποχρώσεων

Γυαλάδα: (60°) > 70% γυαλιστερό

Στεγνό στην αφή: (ASTM D-1640 ISO 1517) 30' λεπτά

Πλήρως στεγνό: (ASTM D-1640 ISO 1517) 24 ώρες

Πάχος ξηρού φιλμ: 20 μ / στρώση (2 στρώσεις)

Θεωρητική απόδοση: 2,0m² - δοχείο σπρέι 300ml

Διαλύτης: Νερό και Αλκοόλες

Διάρκεια ζωής: >2 χρόνια

Επαναβαφή: Μετά από 30'

Αντοχή στην θερμοκρασία: Δεν έχει καθοριστεί.

Συνθήκες εφαρμογής: Τ° Θερμ. περιβάλλοντος (min): 8°C -
Τ° Θερμ.επιφανείας (min): 5-50°C | Υγρασία max: 85%

Πρωθητικό: DME

ΠΟΕ (g / l) 525-460 (Αναλόγως την απόχρωση)