

Silica Fondo SD

Εμπλουτισμένο αστάρι με βάση πυριτικό άλας για φινιρίσμα πυριτικού άλατος - ΥΔΡΥΑΛΟΥ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το SILICA FONDO SD είναι ένα εμπλουτιστικό αστάρι, βασισμένο στο πυριτικό κάλιο και συγκεκριμένα πρόσθετα, άλλους σταθεροποιητές και στοιχεία απορρόφησης.
- Μετά την εφαρμογή, το προϊόν αντιδρά με διοξείδιο του άνθρακα, δημιουργώντας ένα κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο σε συνδυασμό με το υπόστρωμα παγιώνεται και γίνεται αναπόσπαστο μέρος του, και δεν αλλάζει τη φύση του επειδή έχει χημικά-φυσικά χαρακτηριστικά, πολύ παρόμοια με το σοβά.
- Η διαπνοή του υποστρώματος δεν τροποποιείται επειδή η μικροκρυσταλλική δομή του πυριτικού άλατος (Υδρυάλου) δεν αλλάζει το πορώδες του σοβά.
- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγιές και να μην επηρεάζεται από υγρασία, ανοδική υγρασία ή διηθήσεις.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Είναι το ιδανικό προϊόν για κάθε τύπο υποστρώματος με βάση ορυκτά στοιχεία εκτός από κάθε τύπο γύψου

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI 8681

A.2.A.0.C.2.QA

Ενός συστατικού, ματ, προϊόν ασταρώματος, νερού, με βάση ανόργανα πυριτικά στοιχεία (πυριτικό κάλιο).

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/CE)

Συνδετικά Αστάρια.

Οριακή τιμή ΕΕ για SILICA FONDO SD (cat. Υ/η): 30 g/L (2010). Το SILICA FONDO SD περιέχει μέγιστο 30 g/L ΠΟΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Έτοιμο για χρήση. Αποφύγετε την αραίωση με νερό στο 50% του βάρους.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προστατεύστε από τον παγετό. Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση. Πλύνετε τα εργαλεία με νερό, μετά τη χρήση τους.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που πρόκειται να βαφτεί είναι αρκετά στεγνή πριν εφαρμόσετε το προϊόν.
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνεια που επηρεάζεται από την ανερχόμενη υγρασία. Προστατέψτε την επιφάνεια από βροχή, πάγο, ομίχλη, δροσιά και σκόνη για τουλάχιστον 24 ώρες, μέχρι να στεγνώσει τελείως.
- Μην το εφαρμόζετε σε άμεσο ηλιακό φως, σε πολύ ζεστές ή θυελλώδεις ημέρες, ή όταν υπάρχει ομίχλη ή ο αέρας είναι πολύ υγρός, ή όταν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού τη νύχτα.
- Για να αποφύγετε τυχόν σκιάσεις, εφαρμόστε το προϊόν σε μια στρώση κάθε υγρό πάνω από υγρό.
- Νέοι σοβάδες πρέπει να είναι τελείως στεγνοί για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες.
- Περιβαλλοντικές και επιφανειακές συνθήκες:
- Θερμοκρασία χώρου: ελάχιστο +7°C / μέγ. +40°C
- Σχετική υγρασία: <80%.
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ελάχιστο +5°C / μέγιστο +40°C

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	Προετοιμασία της επιφάνειας	Εφαρμογή
ΝΕΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ	Οι νέοι σοβάδες πρέπει να ωριμάσουν για τουλάχιστον 4:6 εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθεί η φυσική ενανθράκωση. Επίσης οι νέοι σοβάδες και τα μπαλώματα πρέπει επίσης να ωριμάσει και στεγνώσει τέλεια. Αφαιρέστε τη σκόνη και τα χαλαρά σημεία σοβά για να αφήσετε το προϊόν να διεισδύσει στο υπόστρωμα.	Εφαρμόστε με πινέλο ή γούνινο ρολό ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και δεν απαιτεί αραίωση.
ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ	Τα παλαιά χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς, σας συμβουλεύουμε να αφαιρούνται με μηχανή αμμοβολής νερού.	Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση

Silica Fondo SD

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το προϊόν είναι έντονα αλκαλικό. Προστατέψτε τα μάτια κατά τη χρήση και σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε άφθονα με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Οι πληροφορίες του χρήστη περιέχονται στο σχετικό φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία ή με ίχνη αποξηραμένης μεμβράνης προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Τα πυριτικά άλατα είναι δραστικές ουσίες. Πριν από την έναρξη της εφαρμογής, φροντίστε να προστατεύετε το γυαλί, το μάρμαρο, τα μεταλλικά κουφώματα και τα παράθυρα των θυρών, τα πλακάκια και όλα όσα δεν πρόκειται να βαφτούν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Ματ	
Πυκνότητα g/ml	1,020 ÷ 1,100	UNI 8910
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση (προϊόν αραιωμένο) m ² /Lt	8 ÷ 10 Αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	ISO 7254
Σημείο Ανάφλεξης °C	Μη αναφλέξιμο	UNI 8909
Διάρκεια αποθήκευσης (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	Τουλάχιστον 12 μήνες	UNI 10154
Στεγνό στην αφή (ώρες)	Μέγιστο 2	
Στεγνό σε βάθος (ώρες)	24	
Στεγνό για επαναβαφή (ώρες)	Μετά 24	
Συνδεδετική ρητίνη	Ανόργανα πυριτικά άλατα	
Αραίωση	Απεσταγμένο νερό	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.