

VELAFIX

Τεχνικό Φυλλάδιο VIE433908T Έκδοση. 03 ημ/νια 18.06.2019

Όνομα προϊόντος	VELAFIX
Περιγραφή	Αστάρι και σταθεροποιητικό για συστήματα βαφής Ασβεστικής βάσεως.
Κύρια χαρακτηριστικά	Το VELAFIX είναι ένα προϊόν για συστήματα ασβεστικής βάσης κατάλληλο για χρήση ως: - Αστάρι για επιφάνειες που παρουσιάζουν έντονο φαινόμενο κιμωλίας - Συνδετικό για αραίωση και ενισχυτικό γεμιστικό για την τεχνική παλαίωσης με το VIXALIT. - Αστάρι και σταθεροποιητικό για ολοκλήρωση συστημάτων βαφής με βάση τον ασβέστη.
Ταξινόμηση (UNI 8682)	A0.C.0.A.2.FA. Υδατοδιαλυτό, μονό συστατικό, ματ, φυσικής ξήρανση, ακρυλικό αστάρι για επιφανειακό στρώμα εμποτισμού.
Ταξινόμηση ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42 / CE)	Εσωτερικής χρήσης ματ χρώμα για τοίχος και οροφές. Οριακή τιμή ΕΕ ΠΟΕ για το VELAFIX κατ. (Δ / η): 30 g / L (2010). Το VELAFIX περιέχει κατά μέγιστο 30 g / L ΠΟΕ.
Επεξεργασία του υποστρώματος	Οι ορυκτές επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, καλά ωριμασμένες, ομοιογενείς, χωρίς να παρουσιάζουν φαινόμενο κιμωλίας και απαλλαγμένες από ακαθαρσίες, λίπη και ίχνη παλαιών χρωμάτων και επιχρισμάτων. Εάν είναι απαραίτητο, επαναφέρετε την επιφάνεια με προϊόντα με βάση ασβέστη ή τσιμέντο.
Εφαρμογή	Ως αστάρι, για φαινόμενο κιμωλίας: εφαρμόστε μία στρώση μη αραιωμένου VELAFIX με πινελάτσα ή ρολό. Ως συνδετικό υλικό για την αραίωση και την ενίσχυση του VIXALIT στην τεχνική παλαίωσης: αραιώνετε 1 - 2 μέρη βαφής VIXALIT με 10 μέρη VELAFIX, ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε με ακανόνιστες κινήσεις, με σφουγγάρι ή πινελάτσα. Ως σταθεροποιητικό για πλήρεις κύκλους βαφής με βάση τον ασβέστη: εφαρμόστε μία στρώση μη αραιωμένου VELAFIX με πινελάτσα ή ρολό σε βαφή ή επίστρωση με βάση τον ασβέστη. Η εφαρμογή VELAFIX δεν τροποποιεί τη διαπνοή και την αισθητική εμφάνιση που είναι τυπική για βαφές ή επίστρώσεις με βάση τον ασβέστη και δεν επιτρέπει στην επιφάνεια να παρουσιάσει το φαινόμενο κιμωλίας, που μπορεί να προκύψει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενανθράκωσης.
Πρακτικές συμβουλές	Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Για να αποφύγετε τα ημιδιαφανή επιθέματα, αραιώστε μέχρι 100% σε βάρος με νερό. Αποθηκεύστε το προϊόν στα αυθεντικά σφραγισμένα δοχεία προστατευμένα από τον παγετό. Κλείστε τα δοχεία αμέσως μετά τη χρήση. Τη στιγμή της εφαρμογής το υπόστρωμα πρέπει να είναι αρκετά στεγνό. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες με αυξημένη υγρασία. Μην εφαρμόζετε κάτω από άμεση ηλιοφάνεια, με ισχυρούς ανέμους και ζεστές θερμοκρασίες. Περιβαλλοντικές και επιφανειακές συνθήκες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: ελαχ. +5 ° C και μέγιστο +35 ° C Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: 80% Θερμοκρασία επιφάνειας: +5 ° C και +35 ° C
Μέτρα ασφαλείας	• Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και να προστατεύεται από τον παγετό. • Για τις προφυλάξεις ασφαλείας συμβουλευτείτε το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. • Οι πληροφορίες χρήσης, περιέχονται στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο. • Τα άδεια δοχεία με ίχνη ξηρού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προδιαγραφές και άλλες τεχνικές πληροφορίες	Μέθοδος	Κύρια στοιχεία στους 20 ° C και 60% Σχετική υγρασία
Οψη στεγνού Πυκνότητα g/ml Ιξώδες Brookfield cPs Θεωρητική απόδοση ανά στρώση kg\ m2 Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση microns Σημείο ανάφλεξης - °C Περιεκτικότητα σε στερεά / % Κατά βάρος Διαπερατότητα ατμών νερού - πάχος αέρα Sa (Πάχος ξηρού φιλμ 200 micron) Ρυθμός ροής υδρατμών WDD (Πάχος ξηρού φιλμ 200 micron) μ Τιμή Διάρκεια ζωής (Σε δροσερό και ξηρό μέρος) Στεγνό στην αφή (ώρες) Στεγνό στην επαναβαφή (ώρες) Πλήρως στεγνό (απόκτηση πλήρους μηχανικής ικανότητας) Χρήση Εξωτερικά/Εσωτερικά Αποχρώσεις Συνδετικό Καθαρισμός εργαλείων Αραίωση Εφαρμογή με πινέλο ή ρολο Αραίωση κατ'ογκο%	MPL 007 (UNI 8910) MPL021 (ASTM D 2196) MPL 052 (ISO 7254) MPL 046 (UNI 8909) MPL 027 (UNI 8906) MPL 099 (UNI 9399) MPL 099 (UNI 9396) MPL 099 (UNI 9396) MPL 064 (UNI 10154) MPL 033 MPL 037 MPL 033	Ματ 1.000 ÷ 1.060 250 ÷ 300 15 ÷ 30 Μη εύφλεκτο Τουλάχιστον 24 μήνες 30' λεπτά 4 ÷ 6 ώρες 4 ÷ 6 ώρες Ναι/Ναι Διαφανές Με νερό Με νερό 1:10

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της καλύτερης δυνατής εμπειρίας μας και έχουν ενδεικτική αξία. Δεν αποτελούν εγγύηση για το αποτέλεσμα. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν υπόκεινται σε διακύμανση, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής. Η εφαρμογή του προϊόντος πραγματοποιείται εκτός του ελέγχου μας και επομένως είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η σωστή χρήση των προϊόντων προϋποθέτει την τήρηση των Γενικών Οδηγιών χρήσης και ιδίως αυτές που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την καταλληλότητα και την προετοιμασία των υποστρωμάτων. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology S.p.A. είναι στη διάθεση του χρήστη για την παροχή κάθε επιπλέον πληροφορία που μπορεί να απαιτηθεί. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ.

Cromology Spa

Export Division: Via Provinciale, 309 – 21030 Cassano Valcuvia (VA) Italy Tel. (+39) 0332.999311 - Fax (+39) 0332.999399