



VIEROACRYL RST 1,2



Στρωματοποιημένη επίστρωση - χρωματιστός σοβάς κατασκευασμένος με ακρυλικές ρητίνες κοκκομετρίας 1,2mm. Ειδική προστασία κατά του σχηματισμού βρύων και μούχλας.

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ**

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρωματιστός σοβάς σπάτουλας με βάση ακρυλικά συμπολυμερή νερού. Ακρυλικά συμπολυμερή, χρωματικά οξείδια, πούδρα χαλαζία, τσιπ μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα.

- Ο τύπος συνδετικού υλικού που χρησιμοποιείται δίνει στο προϊόν υψηλή αντοχή στα αλκάλια και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Η υιοθέτηση στερεών χρωστικών πολύ ανθεκτικών στο φως και στα αλκάλια διασφαλίζει τη σταθερότητα των χρωμάτων ακόμα και σε τοιχοποιίες που εκτίθενται ιδιαίτερα σε ακτινοβολία φωτός και άσχημες καιρικές συνθήκες.
- Η συγκεκριμένη σύνθεση προσδίδει στο προϊόν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, εργασιμότητας, ελαστικότητας και αξιοσημείωτης προσκόλλησης.
- Περιέχει ειδικά συντηρητικά επιφανείας, τα οποία δίνουν στην επικάλυψη προληπτική προστασία έναντι του σχηματισμού άλγης, βρύων και μυκήτων.
- Το εν λόγω προϊόν αποτελεί μέρος των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης «Vieroclima P» και «Vieroclima PV», τα οποία απολαμβάνουν την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ETA 05/0171 και ETA 11/0051

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

- Επίστρωση φινιρίσματος για συστήματα θερμομόνωσης πιστοποιημένα με VIEROCLIMA.
- Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, αστικές επιφάνειες τοίχου.
- Τσιμεντοειδείς επιφάνειες τοίχου, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες.
- Επίστρωση φινιρίσματος

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το VIEROACRYL RST 1,2 διατίθεται σε λευκό χρώμα και σύμφωνα με τα χρώματα που προτείνονται στις συλλογές Viero: Archipro 1 και Archipro 2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ UNI EN 1062-1

E5 S3 V2 W3 A0 C0

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (UNI EN 15824)

Ειδικά για εξωτερικούς και εσωτερικούς σοβάδες με βάση οργανικά συνδετικά. Σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης 4. Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΕ (ΟΔΗΓΕΙΑ 2004/42/CE)

Χρώμα εξωτερικής χρήσης για ορυκτά υποστρώματα.

Οριακή τιμή ΠΟΕ ΕΕ για το VIEROACRYL RST 1,2 (cat. Δ / γ): 40 g / L (2010). Το VIEROACRYL RST 1,2 περιέχει κατά μέγιστο 40 g/L ΠΟΕ.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανακατέψτε καλά μέχρι να επιτευχθεί ομοιογενής μάζα.



VIEROACRYL RST 1,2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής για την εφαρμογή.
- Πλαστικό μυστρί-σπάτουλα για το φινίρισμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Με νερό

ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην εφαρμόζετε σε τοιχοποιίες που εκτίθενται σε έντονη ηλιοφάνεια κατά την εφαρμογή ή σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος που στο υπόστρωμα ενδέχεται να φτάσει κάτω από τους + 5°C ή πάνω από τους +35°C τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 70%.
- Μην εφαρμόζετε μη συνεχόμενες παρτίδες παραγωγής στην ίδια πλευρά.
- Να εφαρμόζεται σε ομοιογενή υποστρώματα, ολοκληρώστε την τοιχοποιία της πρόσοψης χωρίς διακοπές, αποφύγετε την ανάκτηση υλικού όπου είναι στεγνό. Στην περίπτωση πολύ μεγάλων επιφανειών, προβλέψτε κατάλληλες διακοπές κοντά στις υδρορροές ή λούκια ή δημιουργήστε αρμούς διαστολής.
- Μετά την εφαρμογή, οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από πιθανή βροχή για τουλάχιστον 48 ώρες.
- Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ

Το προϊόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες στεγνώματος και πολυμερισμού εντός 8 - 10 ημερών σε καλές περιβαλλοντικές συνθήκες (+5°C / +35°C, Υγρασία μεγ. 85%). Εάν το προϊόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ξεπλυθεί από βρόχινο νερό, μπορεί να εμφανιστούν αντιαισθητικά σημάδια και τρεξίματα με ημιδιαφανή και κολλώδη εμφάνιση. Αυτό το φαινόμενο, προσωρινής φύσης, δεν επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορεί εύκολα να εξαλειφθεί με το πλύσιμο με νερό ή με την αναμονή της επόμενης βροχής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	Προετοιμασία	Αστάρι/Υπόστρωμα	Φινίρισμα
Νέες, ώριμες, ομοιογενείς, ολοκληρωμένες επιφάνειες τοίχων πόλης	Καθαρίστε καλά, αφαιρώντας όλα τα ίχνη σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι απόλυτα στεγνός.	Εφαρμόστε μια στρώση αστάρι PRYMER SE ή PRYMER ACQ 100 και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.	Εφαρμόστε μια στρώση VIEROACRYL RST 1,2 με ανοξείδωτη σπάτουλα άνω λαβής. Στην συνέχεια δουλέψτε το υλικό με ένα πλαστικό μυστρί και πριν αρχίσει να στεγνώνει, απλώστε το με το ίδιο εργαλείο.
Εξωτερικές επιφάνειες τοίχου, τσιμεντοειδούς, κονιάματος ή σοβά, ήδη επικαλυμμένες ή μερικώς υποβαθμισμένες	- επιφάνεια με χρώμα: αφαιρέστε όλα τα ίχνη βρωμιάς ή λεκέδων, τα μέρη που δεν είναι απόλυτα προσκολλημένα και τα τυχόν ξεφτισμένα. - επιφάνεια με πολλές παλαιές στρώσεις: αφαιρέστε τις παλαιές στρώσεις με διαβρωτικό και πλύνετε την επιφάνεια με πρεστικό νερό. Σε περίπτωση παρουσίας βρύων ή μούχλας καθαρίστε αρχικά με το διάλυμα κατά της μούχλας. Εφαρμόστε στρώσεις έως 5 mm πάχους με το τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης ADESAN G5 ΛΕΥΚΟ ή ΓΚΡΙ , αφού ενοποιήσετε την επιφάνεια με την εφαρμογή μιας στρώσης ασταριού PRYMER SE και αφήστε το να σκληρύνει για τουλάχιστον 5-6 ημέρες.	Εφαρμόστε μια στρώση PRYMER SE και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες	
Επιφάνειες τοίχου με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VIEROCLIMA	Ελέγξτε τη σκλήρυνση του ενισχυμένου στρώματος εξομάλυνσης.	Εφαρμόστε μια στρώση PRYMER ACQ ή μια στρώση PRYMER PGM	



VIEROACRYL RST 1,2

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και προστατευμένο από τον παγετό.
- Οι πληροφορίες ασφαλείας για τον χρήστη περιέχονται στο σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Τα άδεια δοχεία ή δοχεία με ελαφρά ίχνη αποξηραμένου φιλμ υπολειμματικού προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εφαρμογή του χρωματιστού σοβά σπάτουλας VIEROACRYL RST 1,2 της Viero, με βάση ακρυλικά συμπολυμερή νερού, χρωματικά οξείδια, πούδρα χαλαζία, τσιπ μαρμάρου και ειδικά πρόσθετα σε μια στρώση πάχους περίπου 1,2 mm και κατανάλωση περίπου $2,0 \div 2,4 \text{ kg/m}^2$. Κατάλληλο για χρήση σε σοβά, ασβεστοκονίαμα τσιμεντοκονιάματα, προκατασκευασμένα τσιμεντοειδή στοιχεία και επιφάνειες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία με άλλα χρώματα, κατάλληλα προετοιμασμένες και ασταρωμένες με αστάρι PRYMER ACQ ή PRYMER SE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 20°C ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 60%	ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμφάνιση και φινίρισμα	Ματ	
Πυκνότητα g/ml	$1,700 \div 1,780 \text{ g/ml}$	UNI 8910
Ιξώδες κατά Brookfield cps	$55000 \div 70000 \text{ cps}$	ASTM D 2196
Θεωρητική απόδοση ανά στρώση	$2,0 \div 2,4 \text{ kg/m}^2$	
Σημείο ανάφλεξης	Δεν είναι εύφλεκτο	UNI 8909
Διαπερατότητα ατμού	Κλάση v2	ISO 7783-2
Απορρόφηση νερού	Κλάση W3	UNI EN 1062-3
Συνιστάται πάχος ξηρού	1,2 mm ανά στρώση	
Διάρκεια ζωής	Τουλάχιστον 24 μήνες (σε δροσερό και ξηρό μέρος)	UNI 10154
Στεγνό σε βάθος	24 ώρες	
Στεγνό για επαναβαφή	Μετά από 24 ώρες	

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι το αποτέλεσμα της βέλτιστης εμπειρίας μας, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εγγύηση αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα και οι μέθοδοι που εμφανίζονται σε αυτό το τεχνικό δελτίο δεδομένων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με οποιεσδήποτε αλλαγές στις τεχνολογίες παραγωγής. Η εφαρμογή των προϊόντων πραγματοποιείται πέρα από τον έλεγχό μας και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η τεχνική υπηρεσία της Cromology Italia spa είναι διαθέσιμη στους χρήστες για να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται εδώ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

CROMOLOGY ITALIA SpA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ BUREAU VERITAS SpA

VIERO μια εταιρεία της
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it